

Skötselråd/Stoppskylt Hårdvaxoljade trägolv

I enlighet med skötselråd utgivna av Golvbranschen, GBR

Ny-hårdvaxoljat golv!

- Möbler kan du flytta tillbaka redan nästa dag.
- Mattor läggs på efter en vecka.
- Fukttorka inte golvet under första veckan.
- Använd möbeltassar för att undvika repor.
- Släpa aldrig möbler över golvet.

Allmänna råd

Behovet av golvunderhåll styrs mycket av hur entrén är utformad och hur den sköts. Stoppa smutsen redan i entrén! Ha en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Torka omedelbart upp spill och skydda trägolv mot alla former utav vätska. Möbler ska ha möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att begränsa risken för repor och märken. Tassarna skall rengöras eller bytas ut regelbundet.

Rätt temperatur och luftfuktighet

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa luftfuktigheten. På sommaren sväller träet och på vintern krymper det, varvid springor kan uppstå. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet ska rumstemperaturen hållas inom 15-25°C och den relativa luftfuktigheten inom 30-60%. Vissa träslag, t ex bok och lönn, reagerar mer på klimatvariationer än andra. Den relativa luftfuktigheten ökar inomhus då människor vistas i rummet och utför vardagliga aktiviteter som matlagning, duschning etc. Gröna växter och akvarium ger fukt-tillskott till luften. Luftfuktigheten kan också ökas med luftfuktare. Golvvärme torkar ut trägolv mer än t ex element och ytemperaturen på ett sådant golv får aldrig överstiga 27°C. Hög och sänk tempera-turen i små steg över minst 3 dagar.

Rengöring/städning

- Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts som sandkorn och dylikt. Normalt behövs endast torra städmetoder – torr mopning eller dammsugning.
- För grundlig rengöring fukttorka golvet med Bona Cleaner för trä- och parkettgolv tillsammans med en mikrofiberduk. Svabbgarn med hink rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig.

Underhåll

- Ett hårdvaxolja-behandlat golv ska med jämna mellanrum underhållas genom påföring av Carl's Hard Wax Oil Refresher. Hur ofta bestäms av hur mycket lokalen/golvet används samt hur städ-rutiner åtföljs. Innan behandling med Refresher så skall golvet först rengöras noggrant med Bona Cleaner. Om mer glans önskas efter underhållsbehandlingen så kan ytan poleras med maskin.

Renovering

De flesta trägolv kan renoveras flera gånger så länge det finns en tillräckligt tjock slityta. I regel slipas hela golvet till rent trä för att ytbehandlas på nytt. På så sätt fås samma nyans och glans. För bra resultat förutsätts att golvet underlag är stabilt och att slitskiktets

stavar sitter väl förankrade i underlaget. Begränsade skador kan punktlagas men ge en synlig övergång mellan befintligt golv och lagning. Slitskador som smårepor slipas då med fint slippapper och behandlas på nytt med hårdvaxolja. Vid enskilda djupa repor/intryck kan en slitytestav eller lamellbräda bytas ut.

Fläckborttagning

Avlägsna spill direkt och eftertorka om nödvändigt med en väl urvriden trasa. Ett hårdvaxoljat trägolv skadas av för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel och kraftiga lösningsmedel.

Gör så här!

1. Försök alltid först med en svag såpalösning och bearbeta fläcken med en rött skurblock eller liknande.
2. Byt vid behov ut såpalösningen mot tvättnafta samt bearbeta med röd skurrondell.
3. Putsa bort fläcken med ett fint sandpapper.
4. Om fläcken inte går bort, försök skrapa bort den med rakblad, kniv eller sickel. Om fläckborttagningen orsakar nedmattning av ytan eller ljusa fläckar uppstår, komplettera punktvis med hårdvaxolja och efterpolera för hand med trasa. Upprepa om nödvändigt.

Övrigt

Bonas produkter förenklar underhållet och förlänger trägolvs redan långa livslängd. Tänk på att olika träslag har olika egenskaper, t ex hårdhet (intryck- och repkänslighet) och färgbeständighet. Alla trägolvs färg förändras med tiden då golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, fur och exotiska träslag tillhör de som förändras mest.

Varning!

Oljeprodukter tillsammans med textilier, papper och dylikt poröst material utgör risk för självantändning. Oljiga trasor skall omedelbart efter användning läggas i vatten eller brännas.



Lifetime Support

Så länge enbart Bonas produkter har använts enligt våra anvisningar, lovar vi att göra allt vi kan för att öka livslängden på ditt golv och verkligen ta fram dess bästa sidor!

För framtida skötsel och underhåll notera vilken produkt som använts till respektive golv.

Golv

Produkt

Golv

Produkt

Arbetet utfört av

Adress

Telefon

Epost

Datum

Bona®

Bona AB
Box 21074
200 21 Malmö
Telefon: 040-38 55 00
www.bona.com

Se även
www.golvbranschen.se

Skär längs
de streckade
linjerna och sätt
lappen på dörr-
handtaget!

Stopp

Hårdvaxoljat golv!

Golvet får beträdas

datum.....tid.....

Läs och spara informationen på baksidan.
Sätt upp lappen i städsåpet!

Bona[®]
Passion for wood floors