

Bona Vitricateur pour parquets

Fiche technique

La formule du Vitricateur pour parquets Bona confère à vos surfaces une grande résistance avec une utilisation simple et efficace pour un résultat professionnel. Ce vernis bénéficie d'une technologie avancée de réticulation qui permet de générer un film durable qui protège et préserve la beauté de vos surfaces pendant plusieurs années. Le Vitricateur pour parquets Bona aux huiles végétales est une ressource renouvelable qui fait de ce produit un choix durable pour le futur.

- Technologie de réticulation des composants.
- Excellent pouvoir couvrant et fluidité.
- Partiellement conçu à partir de ressources renouvelables.
- Sans NMP
- Ecolabel européen

Données techniques

Base :	Dispersion en phase aqueuse
Dilution:	Ne pas diluer
Séchage :	- Entre les couches : 2½-3 heures* - Trafic léger : 24 heures* - Sec à coeur : 7 jours * *à 20 °C/60% d'humidité relative
Outil d'application :	Rouleau phase aqueuse
Consommation :	8-10 m/litre (120-100g/m) par couche
Sécurité:	Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon la directive européenne 1999/45/EC et ses amendements. Respecter les précautions d'usage lors de manipulation de produits chimiques. Eviter tout contact avec la peau et les yeux, bien aérer. Lors du ponçage, porter une protection respiratoire adaptée.
Nettoyage :	Essuyez les outils d'application avant de les rincer à l'eau. Le produit sec se retire à l'acétone.
Conservation:	1 an dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport:	La température ne doit pas passer sous +5°C ni dépasser +25°C lors du stockage et du transport.
Elimination :	Les déchets et emballages vides seront traités selon la réglementation locale. Les porter à la déchetterie.
Conditionnement :	5 litres & 1 litre

Mise en oeuvre

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Le dernier ponçage doit être effectué au grain 120 (ou plus fin). Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant une monobrosse.

Conditions d'application idéales : Température comprise entre + 18 et + 25°C et humidité relative : 40-60%. Une température élevée et un taux d'hygrométrie faible réduisent le temps de séchage, une température basse et un taux d'hygrométrie élevée rallongent le temps de séchage.

Température minimale de mise en oeuvre : + 13°C.

Préparation d'un parquet déjà verni :

Procéder à un test d'accroche de la manière suivante : préparer une petite zone dans un endroit non visible, la nettoyer et l'égrainer. Appliquer un peu de vernis, laisser sécher 24 heures puis frotter une pièce de monnaie sur la zone testée. Si le vernis tient, l'accroche est satisfaisante, passer l'aspirateur, puis nettoyer avec le nettoyant pour parquets Bona, égrainer au grain 150, passez à nouveau l'aspirateur. En cas de doute, patientez 24-48 heures, l'accroche s'améliorant avec le temps. Si l'accroche n'est pas satisfaisante au bout de 3 jours, il faudra poncer le bois à blanc.



Bona Vitrificateur pour parquets

Fiche technique

Préconisation

Bois brut :

- 1x Bona Couche de fond
Egrainage grain 150
- 1-2x Vitrificateur pour parquets

Bois vernis :

- 1-2x Vitrificateur pour parquets

Remarque : Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de deux couches par jour, en raison du risque de gonflement accru du bois. Si la couche de vernis/de fond précédente a séché pendant plus de 24 heures, il faut toujours effectuer un ponçage intermédiaire avant toute nouvelle application.

Application

1. Appliquer avec un rouleau adapté. Passez alternativement le rouleau dans le sens du veinage du bois puis dans le sens inverse, pour éliminer l'accumulation de produit. Conservez toujours une « démarcation humide » afin d'éviter les chevauchements
2. Si nécessaire, procéder à un égrainage avec un disque abrasif grain 150.
3. Passer l'aspirateur, puis un chiffon légèrement humide afin de retirer toute trace de poussière.
4. Appliquer les autres couches de la même manière.

Il sera possible de marcher avec précaution sur le sol traité 8 heures après application de la dernière couche. Laisser sécher une semaine au moins avant de remettre en place tapis ou mobilier lourd. Éviter le nettoyage humide durant cette période.

Entretien

Utiliser le nettoyant Bona pour parquet prêt à l'emploi en pulvérisateur avec le pad de nettoyage bleu Bona ou le balai Bona Spray Mop. Appliquer régulièrement le raviveur pour parquets ou le polish pour parquets Bona, ceci afin de restaurer l'apparence lorsque le parquet ternit et rallonger sa durée de vie.

Plus d'information sur l'entretien sur : www.bona.com/care