

Bona Classic

Fisa tehnica de lucru

Bona Classic este un grund pe baza de apa ce confera o colorare deschisa lemnului si produce o suprafata solida. Este flexibil si reduce astfel riscul formarii efectului de "lipire marginala". Proprietatile sale "iarta" micile erori de aplicare. Se preteaza, practic pe toate esentele de lemn. Nu ingalbeneste.

- Colorare deschisa
- Proprietati elastice
- Continut ridicat de corp solid – creaza o suprafata solida
- Nu ingalbeneste
- Certificat Greenguard pentru emisii reduce in spatii inchis



Finisaje



Date tehnice

Tip de finisaj:	Pe baza de apa, monocomponent, dispersie acrilica
Corp solid:	Aprox. 35%
VOC:	Max. 30g/litru
Dilutie:	Daca este necesar, adaugati Bona Retarder (4%) pentru prelungirea timpului de uscare in sezonul cald.
Timp de uscare:	1-2 ore @20°C / 60% umiditate relativa a aerului.
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de consum:	8 – 10 m ² / litru (120 – 100 g/m ²) per strat
Siguranta:	Neclasificat
Curatare unelte:	Stergeti uneltele de materialul rezidual si apoi spalati cu apa curata. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului.
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	10 x 1L (50 baxuri per palet) 3 x 5L (44 baxuri per palet)
Certificari:	Greenguard DIBT; produs de constructii sigur EN 13501-1; reactie la foc

Pregatire

Asigurati-va ca suprafata este aclimatizata mediului. Suprafata care urmeaza sa fie tratata, trebuie sa fie slefuita pana la lemnul curat, uscata si necontaminata cu praf, ulei, ceara sau alti agenti de contaminare. Este recomandat ca slefuirea finala sa fie executata cu o placa Bona Quattro sau Multidisc.

Inainte de utilizare asteptati ca grundul sa ajunga la aceeasi temperatura ambientala. Conditiiile optime de aplicare sunt: 18-25°C si 30-60% umiditate relativa aer. Temperatura ridicata si umiditatea scazuta reduc timpul de uscare, iar temperatura scazuta si umiditatea ridicata prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minima de utilizare este 13°C.**

Bona®

Bona Classic

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



Scheme de aplicare

Peste lemnul crud:

- 1 x Grund Bona Classic
- 1 x lac Bona
 - Slefuire intermediara gr. 150
 - 1 x lac Bona

Nota: Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) intr-o singura zi, datorita riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeala.

Aplicare

1. Folositi o Rola Bona si aplicati grundul in mod uniform, evitand acumularile de produs. Aveti grija sa asigurati o saturare unifroma a lemnului pentru a evita diferente de culoare. Intotdeauna mentineti "marginile ude" pentru evitarea urmelor de suprapunere.
2. Lasati sa se usuce si apoi aplicati 2-3 straturi de lac pe baza de apa Bona, in functie de necesitatea de protejare la uzura.

Nota: Datorita elasticitatii, Bona Classic nu se ecomanda sa fie slefuit. Aplicati un strat de lac si apoi faceti slefuirea intermediara pentru taierea fibrei.

Intretinere

Bona Classic nu se va folosi niciodata ca strat final de tratare a parchetului.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si a situatiei existente. Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta produsului si fisa de siguranta, inainte de folosirea produsului.