

Bona Craft Oil

Aplicare Bona Craft Oil si tratamentele de efect (Bona Tone)

Aceste instructiuni sunt furnizate doar pentru utilizarea Bona Craft Oil (toate culorile, inclusiv neutru) in combinatie cu tratamentele de efect, Bona Rich Tone si Bona Nordic Tone. Pentru alte scheme de tratare vedeti instructiunile aferente.

Pregatire

Pregatiti suprafata – pretratata – in conformitate cu instructiunile pentru Bona Rich Tone sau Bona Nordic Tone.

Asteptati ca produsul sa ajunga la aceeaasi temperatura ambientala si apoi **amestecati** intregul continut inainte de utilizare. Conditile optime sunt: 20-25°C si 30-60% umiditate relativa a aerului. Temperaturile ridicate si umiditatea relativa a aerului scazuta vor reduce timpul de uscare, temperaturile scazute si umiditatea relativa a aerului ridicata vor prelungi timpul de uscare. **Temperatura minima de utilizare este de 16°C.**

Schema tratare

Varianta 1

- 1 x Bona Rich Tone
- 1 x Bona Craft Oil
- 1 x Bona Hard Wax Oil

Varianta 2

- 1 x Bona Nordic Tone
- 1 x Bona Craft Oil
- (1 x Bona Hard Wax Oil)

Daca suprafata este pre-tratata cu Bona Rich Tone atunci trebuie sa o sigiliati cu un strat final de Bona Hard Wax Oil. Daca utilizati Bona Nordic Tone, sigilarea cu Bona Hard Wax Oil este optionala, dar recomandata pentru o protectie suplimentara a culorii si pentru o intretinere mai usoara a parchetului. In spatiile ce vor fi supuse unui trafic ridicat este recomandata aplicarea a 2 a straturi de Bona Hard Wax Oil pentru a protejare ridicata.

Aplicare Ulei

Numarul necesar de aplicari depinde daca suprafata va fi sau nu tratata la final cu Bona Hard Wax Oil. In cazul in care nu se utilizeaza Hard Wax Oil, atunci sunt necesare mai multe aplicari pana cand lemnul devine saturat corespunzator cu ulei. Daca la final se aplica Hard Wax Oil, atunci este suficienta o singura aplicare de Craft Oil, iar etapa nr.2 poate fi omisa.

1. Aplicati uleiul, intr-un strat subtire si uniform utilizand un aplicator pentru ulei cu lama din cauciuc, pad de lana sau spaclu din otel inoxidabil.
2. 15-30 min. mai tarziu, efectuati o noua aplicare pana cand suprafata devine saturata, adica lemnul nu mai absoarbe ulei. Numarul de aplicari necesare poate varia in functie de esenta de lemn, dar in mod curent 1-2 tratari sunt suficiente.
3. Frecati suprafata in directii alternative, utilizand masina monodisc (150rpm) cu pad rosu.
4. Imediat dupa terminarea operatiunii de la punctul anterior, indepartati surplusul de ulei cu o laveta de bumbac si lasati sa se usuce.

ATENTIE: BONA CRAFT OIL CONTINE ULEIURI DE USCARE. RISC DE AUTOAPRINDERE. LAVETELE SI ALTE MATERIALE SIMILARE UTILIZATE, TREBUIESC DEPOZITATE IN APA SAU IN CONTAINER METALIC SIGILAT.

5. Aplicarea de Bona Hard Wax Oil se poate efectua dupa 12 ore* de la ultima aplicare de ulei. Daca nu este necesara aplicarea de Bona Hard Wax Oil atunci asteptati cel putin 24 de ore* inainte de a da suprafata in exploatare.

Finisaje



Bona[®]

Bona Craft Oil

Aplicare Bona Craft Oil si tratamentele de efect (Bona Tone)

** timp de uscare la 20°C/60% umiditate relativa a aerului; timpul de uscare se poate prelungi pe esentele exotice si la temperaturi scazute. Mobilierul se poate aseza in incapere dupa 1-2 zile dar asteptati aprox.1 saptamana inainte de a acoperi suprafata cu carpete sau de a o curata cu detergent.*

Intretinere

Curatati in mod curent podeaua, utilizand un mop uscat sau aspiratorul. Cand este necesar, utilizati Bona Soap si apa. **Nota:** Curatati prin metoda uscata cat mai mult posibil.

Metodele de intretinere difera in functie de solutia folosita la final, Bona Craft Oil sau Bona Hard Wax Oil.

Pentru intretinerea suprafetei tratate cu Bona Craft Oil folositi Bona Care Oil. Pentru a restaura culoarea zonelor deteriorate, adaugati 20% Bona Craft Oil in Bona Care Oil

Pentru intretinerea suprafetei tratate cu Bona Hard Wax Oil folositi Bona Wax Oil Refresher sau aplicati un nou strat de Bona Hard Wax Oil.

Frecventa operatiunilor de intretinere este determinata de nivelul de uzura care poate fi de 1 data la 3 ani pentru mediul rezidential si de pana la cateva ori pe an intr-un mediu cu trafic comercial.

Instructiuni detaliate privind intretinerea sunt disponibile la www.bona.com

Important

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunostiintelor si a testarilor noastre astfel incat produsul sa fie aplicabil in siguranta si fara reclamatii. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea uutilizarii produsului in scopul propus, daca informatiile furnizate corespund nevoii si daca esenta de lemn se preteaza tratamentului cu acest produs. Bona garanteaza doar produsul livrat. Rezultatul final si aplicarea profesionista a produsului nu sunt sub controlul nostru. Daca exista nelamuriri, efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca sis a inteleaga instructiunile de utilizare inainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului si in fisa tehnica.

Finisaje



Bona[®]