

Bona Craft Oil

Instructiuni de aplicare a uleiului neutru Bona Craft Oil

Aceste instructiuni sunt furnizate doar pentru utilizarea Bona Craft Oil neutru, Bona Craft Oil Pure peste lemnul crud netratat. Pentru alte scheme de tratare vedeti instructiunile aferente.

Pregatire

Asigurati-va ca pardoseala este acclimatizata mediului ambiant, este bine slefuita, uscata si fara urme de praf, ceara sau alte reziduuri.

Asteptati ca produsul sa ajunga la aceeași temperatura ambianta si apoi **amestecati** intregul continut inainte de utilizare. Conditile optime sunt: 20-25°C si 30-60% umiditate relativa a aerului. Temperaturile ridcate si umiditatea relativa a aerului scazuta vor reduce timpul de uscare, temperaturile scazute si umiditatea relativa a aerului ridicata vor prelungi timpul de uscare. **Temperatura minima de utilizare este de 16°C.**

Schema tratare

- 1-2 aplicari succesive de ulei Bona Craft Oil

Aplicare

1. Aplicati uleiul, intr-un strat subtire si uniform utilizand un aplicator pentru ulei cu lama din cauciuc, pad de lana sau spaclu din otel inoxidabil.
2. Dupa 15-30 min. efectuati o noua aplicare pana cand suprafata devine saturata, adica lemnul nu mai absoarbe ulei. Numarul de aplicari necesare poate varia in functie de esenta de lemn, dar in mod curent 1-2 tratari sunt suficiente.
3. Frecati suprafata in directii alternative, utilizand masina monodisc (150rpm) cu pad rosu.
4. Imediat dupa terminarea operatiunii de la punctul anterior, indepartati surplusul de ulei cu o laveta de bumbac si lasati sa se usuce cel putin 24 de ore inainte de utilizare.

ATENTIE: BONA CRAFT OIL CONTINE ULEIURI DE USCARE. RISC DE AUTOAPRINDERE. LAVETELE SI ALTE MATERIALE SIMILARE UTILIZATE, TREBUIESC DEPOZITATE IN APA SAU IN CONTAINER METALIC SIGILAT.

Sfat: Pentru cele mai bune rezultate, frecati podeaua cu un Pad de lana Bona (300rpm) dupa 6-18 ore de la ultima aplicare de ulei. Daca suprafat arat neuniforma, adaugati o mica cantitate de ulei pe o laveta de bumbac asezata sub masina monodisc si un pad rosu. Dupa 1 ora frecati iarasi cu o laveta de bumbac curata.

Timp de uscare (la 20°C/60% umiditate relative aer): 24 de ore, timpul poate fi mai lung in cazul esentelor exotice si cand temperatura este scazuta. Mobilierul se poate aseza dupa 1-2 zile dar asteptati aprox. 1 saptamana inainte de a aseza carpete sau de a curata cu mopul umed.

Finisaje



Bona[®]

Bona Craft Oil

Instructiuni de aplicare a uleiului neutru Bona Craft Oil

Intretinere

Curatati in mod current podeaua, utilizand un mop uscat sau aspiratorul. Cand este necesar, utilizati Bona Soap si apa. **Nota:** Curatati prin metoda uscata cat mai mult posibil.

Pentru intretinere si pentru pastrarea in bune conditii folositi Bona Care Oil. Frecventa de intretinere cu ueli poate varia de la 1 data la 3 ani pentru mediul rezidential, pana la cateva aplicari pe an pentru mediul comercial.

Instructiuni detaliate privind intretinerea sunt disponibile la www.bona.com

Important

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunostiintelor si a testarilor noastre astfel incat produsul sa fie aplicabil in siguranta si fara reclamatii. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea utilizarii produsului in scopul propus, daca informatiile furnizate corespund nevoii si daca esenta de lemn se preteaza tratamentului cu acest produs. Bona garanteaza doar produsul livrat. Rezultatul final si aplicarea profesionista a produsului nu sunt sub controlul nostru. Daca exista nelamuriri, efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga instructiunile de utilizare inainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului si in fisa tehnica.

Finisaje



Bona[®]