

Bona Intense

Fisa tehnica de lucru

Bona Intense este un grund pe baza de apa ce confera o colorare mediu-bogata lemnului. Are excelente proprietati de slefuire si se preteaza foarte bine pe pardoseli cu incalzire sau pe parchet in stort si dusumele. Este adecvat pentru toate esentele de lemn si in special pe cele tropicale.

- Colorare medie
- Se slefuie usor si bine
- Prima alegere pentru pardoseli cu incalzire
- Reduce riscul de "lipire-marginala"
- Certificat Greenguard pentru emisii reduce in spatii inchise



Date tehnice

Tip de finisaj:	Pe baza de apa, monocomponent, poliuretanic
Corp solid:	Aprox. 32%
VOC:	Max. 60g/litru
Dilutie:	Daca este necesar, adaugati Bona Retarder (4%) pentru prelungirea timpului de uscare in sezonul cald.
Timp de uscare:	1-2 ore @20°C / 60% umiditate relativa a aerului.
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de consum:	8 – 10 m ² / litru (120 – 100 g/m ²) per strat
Siguranta:	Neclasificat
Curatare unelte:	Stergeti uneltele de materialul rezidual si apoi spalati cu apa curata. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului.
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	3 x 5L (44 baxuri per palet)
Certificari:	Greenguard DIBT; produs de constructii sigur EN 13501-1; reactie la foc EN 71-3; aplicare pe jucariile copiilor

Pregatire

Asigurati-va ca suprafata este acclimatizata mediului. Suprafata care urmeaza sa fie tratata, trebuie sa fie slefuita pana la lemnul curat, uscata si necontaminata cu praf, ulei, ceara sau alti agenti de contaminare. Este recomandat ca slefuirea finala sa fie executata cu o placa Bona Quattro sau Multidisc.

Inainte de utilizare asteptati ca grundul sa ajunga la aceeasi temperatura ambientala. Conditii optime de aplicare sunt: 18-25°C si 30-60% umiditate relativa aer. Temperatura ridicata si umiditatea scazuta reduc timpul de uscare, iar temperatura scazuta si umiditatea ridicata prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minima de utilizare este 13°C.**

Finisaje



Bona[®]

Bona Intense

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



Scheme de aplicare

Peste lemnul crud:

- 1 x Bona Intense
- Slefuire intermediara gr.150
- 2-3 x lac Bona

Nota: Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) intr-o singura zi, datorita riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeala.

Aplicare

1. Folositi o Rola Bona si aplicati grundul in mod uniform, evitand acumularile de produs. Aveti grija sa asigurati o saturare unifroma a lemnului pentru a evita diferente de culoare. Intotdeauna mentineti "marginile ude" pentru evitarea urmelor de suprapunere.
2. Dupa ce se ususca, efectuati o slefuire intermediara folosind Bona scrad (pad maro si aripioare abrazive) sau o plasa de granulatatie 150 sau mai fina.
3. Indepartati tot praful de pe suprafata si aplicati 2-3 straturi de lac Bona, in functie de cerinta rezistentei la uzura.

Intretinere

Bona Intense nu se va folosi niciodata ca strat final de tratare a parchetului.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si a situatiei existente. Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta produsului si fisa de siguranta, inainte de folosirea produsului.