

Bona Mega ONE

Fișa tehnică de lucru

Partenerul tău pentru tratarea pardoselilor din lemn. Uscare foarte rapidă, șlefuire cu ușurință și consistență excelentă. Bona Mega ONE se concentrează asupra simplificării zilei de lucru pentru meșterul parchetar astfel lucrarea să fie executată mai repede, mai ușor și în deplină siguranță. Produce o colorare frumoasă și caldă podelei iar în același timp conferă protecție durabilă în mediu rezidențial și comercial mediu. Se poate folosi atât cu grund dar și direct pe lemnul netratat. Transparent, formulă care nu îngălbenește.

- Consistență excelentă, corp solid.
- Uscare rapidă
- Excelentă șlefuire intermediară
- NU îngălbenește



Date tehnice

Tip de finisaj:	Pe bază de apă, 1-component, poliuretanic
Luciu (la 60°):	Satinat 40% Mat 20% ExtraMat 9%
Diluție:	Dacă este necesar, adăugați Bona Retarder (4%) pentru prelungirea timpului de uscare în sezonul cald.
Timp de uscare:	- Gata pentru șlefuire / reaplicare: 1-2 ore* - Trafic pietonal: 24 de ore* - Maturizare completă: 5 zile* <i>*condiții climatice normale, 20 °C/60% R.H.</i>
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de Aplicare:	8 – 10 m ² / litru (120 – 100 g/m ²) per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare unelte:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual și apoi spălați cu apă curată. Materialul uscat se îndepărtează cu acetonă.
Valabilitate:	1 an de la data fabricației, în recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau al transportului.
Deșuri:	Deșeurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementărilor locale.
Ambalare:	10 x 1L (50 baxuri per palet) 3 x 5L (44 baxuri per palet)
Certificări:	EN 71-3: aplicare pe jucăriile copiilor

Pregătire

Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată, șlefuită bine, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceara sau alți agenți contaminanți. Înainte de utilizare așteptați ca lacul să ajungă la aceeași temperatură ambientală, inserați filtrul și agitați foarte bine recipientul.

Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă în aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este 13°C.**

Finisaje



Bona[®]

Bona Mega ONE

Fișa tehnică de lucru

Finisaje



Scheme de aplicare

Varianta 1:

- 1 x Grund Bona
- Șlefuire intermediară granulație 150
- 2 x Bona Mega ONE

Varianta 2:

- 3 x Bona Mega ONE

Notă:

- Nu se recomandă să aplicați mai mult de 2 straturi de finisaj într-o singură zi, datorită riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeală.
- În cazul podelelor cu risc de lipire laterală precum: lemn în ștorț, esențe moi și dușumele cu încălzire în suport, este recomandată întotdeauna aplicarea unui grund înainte de Mega ONE și în același timp trebuie luate măsuri pentru stabilizarea climatului.

Aplicare

1. Aplicați lacul utilizând o Rolă Bona. Aplicați cu o mișcare netedă și continuă perpendicular pe fibră și apoi în lungimea fibrei, evitând acumulările de produs. Pentru evitarea urmelor de suprapunere, întotdeauna păstrați "ude" marginile secțiunilor finisate.
2. Înainte de aplicarea următorului strat de lac, lăsați să se usuce foarte bine. Luați în calcul o prelungire a timpului de uscare cu fiecare strat de lac nou aplicat.
3. Înaintea aplicării ultimului strat de lac, efectuați o șlefuire intermediară cu Abrasive Diamond granulație 120 sau similar. Ștergeți foarte bine praful înainte de aplicarea stratului final de lac.

Notă: Dacă au trecut mai mult de 24 ore de la aplicarea stratului anterior de lac, atunci șlefuirea intermediară este necesară întotdeauna.

Suprafața poate prelua traficul pietonal după aprox. 8 ore de la ultima aplicare. Lăsați suprafața să se maturizeze cca. 5 zile înainte de a o acoperi cu covoare. În acest timp evitați plasarea obiectelor grele și curățarea cu mop umed.

Întreținere

Curățați pardoseala cu Bona Cleaner sau Bona Detergent pentru Parchet Lăcuit și laveta din microfibre. Pentru spațiile publice s-ar putea să fie necesară introducerea unui program de curățare mecanizat. Suprafețele uzate se pot reîmprospăta prin aplicarea unui nou strat de lac. Frecvența acestei operațiuni se poate reduce semnificativ dacă aplicați periodic Bona FreshenUp sau Bona Refresher. Se redă lustrul podelei mohorâte și mătuite și se poate reaplica lac fără să fie necesară șlefuirea completă.

Informații suplimentare despre curățare și întreținere sunt disponibile la www.bona.com

Informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt pregătite pe cea mai bună experiență curentă a noastră și nu poate genera reclamații. Utilizatorul este responsabil să stabilească dacă produsul și recomandările noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn și a situației existente. Bona garantează doar produsul livrat. Aplicarea profesională și succesul finisării nu este sub controlul nostru. Dacă aveți dubii, efectuați un test. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă informațiile din fișă, eticheta produsului și fișa de siguranță, înainte de folosirea produsului.