

Bona Natural grund

Fisa tehnica de lucru

Bona Natural are rolul de a conferi cu adevarat un aspect natural de lemn nefinisat. Pentru un aspect cu adevarat natural, acoperiti apoi cu Bona Traffic Natural si obtineti , in acelasi timp, si o excelenta si durabila suprafata. Se usuca repede si se slefuieste cu usurinta.

- Pastreaza aspectul natural *
- Se slefuie usor
- Aplicare usoara cu rola
- Certificat Greenguard pentru emisii reduse in spatii inchise

**Culoarea finala obtinuta cu Bona Natural este in stransa corelare cu specia de lemn pe care se aplica. Aceeasi specie de lemn poate sa aiba continut variat de tanin si alte substante naturale care afecteaza culoarea. Bona Natural se poate aplica in 1 sau 2 straturi, depinzand de aspectul dorit. Daca nu sunteti sigur sau cautati o anumita culoare, atunci efectuati un test inainte de utilizare. Pentru optimizarea aspectului natural este recomandata acoperirea cu lac Bona Traffic Natural sau cu oricare dintre versiunile mate Bona Traffic.*



Finisaje



Date tehnice

Tip de finisaj:	Grund pe baza de apa, poliuretan-acril, monocomponent, colorat
Corp solid:	Aprox. 30%
VOC:	Max. 60g/litru
Dilutie:	Nu se dilueaza
Timp de uscare:	2-3 ore @20°C / 60% umiditate relativa a aerului.
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de consum:	10-12 m ² / litru (~100-83 g/m ²) per strat
Siguranta:	Neclasificat
Curatare unelte:	Stergeti uneltele de materialul rezidual si apoi spalati cu apa curata. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului.
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	10 x 1L (50 baxuri per palet) 3 x 5L (44 baxuri per palet)
Certificari:	Greenguard DIBT; produs de constructii sigur

Pregatire

Asigurati-va ca suprafata este aclimatizata mediului. Suprafata care urmeaza sa fie tratata, trebuie sa fie slefuita pana la lemnul curat, uscata si necontaminata cu praf, ulei, ceara sau alti agenti de contaminare. Este recomandat ca slefuirea finala sa fie executata cu o placa Bona Quattro sau Multidisc.

Inainte de utilizare asteptati ca grundul sa ajunga la aceeasi temperatura ambientala. Conditii optime de aplicare sunt: 18-25°C si 30-60% umiditate relativa aer. Temperatura ridicata si umiditatea scazuta reduc timpul de uscare, iar temperatura scazuta si umiditatea ridicata prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minima de utilizare este 13°C.**

Bona Natural grund

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



Scheme de aplicare

Varianta 1:

1 x Bona Natural
1 x lac Bona
Slefuire intermediara
1 x lac Bona

Varianta 2:

1 x Bona Natural
Slefuire intermediara
1 x Bona Natural
1 x lac Bona

Nota:

- Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) intr-o singura zi, datorita riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeala.

Aplicare

- Inainte de utilizare, agitati foarte bine recipientul si apoi introduceti filtrul. Turnati grundul in recipientul furnizat (baxul + punga plastic)
- Aplicati grundul folosind Rola Bona (microfibra/fleece) cu o rata de acoperire de 10-12m²/L, evitand acumularile de produs.
- Daca aplicati 2 straturi de Bona Natural, atunci este recomandata slefuirea intermediara intre straturile de grund. Daca aplicati 1 strat de Bona Natural, efectuati slefuirea intermediara doar dupa aplicare primului strat de lac. Folositi sistemul Bona Scrad (pad maro si aripioare) sau o plasa de granulatatie 150 sau mai fina pentru slefuirea intermediara.
- Stergeti bine praful de pe suprafata.
- Aplicati un nou strat de grund sau lac in conformitate cu pasii anteriori.

Intretinere

Bona Natural nu se va folosi niciodata ca strat final de tratare a parchetului.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si a situatiei existente. Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta produsului si fisa de siguranta, inainte de folosirea produsului.