

# Bona Novia

## Fisa tehnica de lucru

**Bona Novia** este un lac monocomponent, pe baza de apa, care confera protectie superioara parchetului supus uzurii domestice. Proprietatile sale "iarta" micile erori de aplicare si se poate utiliza cu si fara un grund in prealabil. Confera o colorare calda lemnului si nu are efect de ingalbenire. Deasemeni se preteaza foarte bine pardoseli din pluta.

- Uscare rapida
- Rezista la cele mai uzuale produse chimice din gospodarie
- Adecvat pentru pardoseli din pluta
- Mireasma redusa
- Nu ingalbeneste
- Certificat Greenguard pentru emisii reduse in spatii inchise



### Date tehnice

Tip de finisaj:	Pe baza de apa, monocomponent, dispersie acril-poliuretan
Corp solid:	30%
VOC:	60g/litru
Rezistenta:	8mg/ 100 rotatii (SIS 923509)
Luciu (la 60°):	Lucios 85%, Satinat 45%, Mat 25%
Dilutie:	Daca este necesar se poate adauga Bona Retarder (4%) pentru prelungirea timpului de uscare in sezonul cald
Timp de uscare:	- Gata pentru slefuire / reaplicare: 1 -2 ore* - Utilizare usoara: 24 de ore* -Maturizare completa: 7 zile* <i>*conditii climatice normale, 20 °C/60% R.H.</i>
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de consum:	8 – 10 m <sup>2</sup> / litru (120 – 100 g/m <sup>2</sup> ) per strat
Siguranta:	Neclasificat
Curatare unelte:	Stergeti uneltele de materialul rezidual si apoi spalati cu apa curata. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului.
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	10 x 1L (50 baxuri per palet) 3 x 5L (44 baxuri per palet) 2 x 10L (24 baxuri per palet)
Certificari:	Greenguard DIBT; produs de constructii sigur EN 13501-1; reactie la foc EN 71-3; Aplicare pe jucariile copiilor

### Pregatire

Inainte de aplicare, suprafata trebuie tratata cu un grund pe baza de apa Bona. Asigurati-va ca suprafata este aclimatizata, slefuita bine, uscata si necontaminata cu praf, ulei, ceara sau alti agenti de contaminare. Inainte de utilizare asteptati ca lacul sa ajunga la aceeași temperatura ambientală, inserati filtrul si agitati foarte bine recipientul.

Conditiiile optime de aplicare sunt: 18-25°C si 30-60% umiditate relativa aer. Temperatura ridicata si umiditatea scazuta reduc timpul de uscare, iar temperatura scazuta si umiditatea ridicata prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minima de utilizare este 13°C.**

Finisaje



**Bona**<sup>®</sup>



### Scheme de aplicare

#### Peste lemnul crud, varianta 1:

- 1 x Grund Bona
- Slefuire intermediara granulatie 150
- 2 x Bona Novia

#### Peste lemnul crud, varianta 2\*:

- 1 x Bona Novia
- Slefuire intermediara granulatie 150
- 2 x Bona Novia

\* Pentru parchet cu risc de lipire marginala (lemn in stort, lemn de esenta moale, parchet masiv cu incalzire in pardoseala) se recomanda intotdeauna aplicarea unui grund inainte de Bona Novia si adoptarea de masuri de stabilizare a climatului ambiental.

**Nota:** Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) intr-o singura zi, datorita riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeala. Asigurati o buna ventilare in timpul uscarii. Conditile de uscare inadecvate pot conduce la o pelicula slabita si cu aderenta precara.

### Aplicare

1. Aplicati Bona Novia utilizand o Rola Bona. Rolutiti cu o miscare neteda si continua perpendicular pe fibra si apoi in lungimea fibrei, evitand acumularile de produs. Pentru evitarea urmelor de suprapunere, intotdeauna pastrati "ude" marginile sectiunilor finisate. Inainte de aplicarea urmatorului strat de lac, lasati sa se usuce foarte bine. Luati in calcul o prelungire a timpului de uscare cu fiecare strat de lac nou aplicat.

2. Daca este necesar, efectuati o slefuire usoara cu plasa sau Sistem Bona Scrad (pad maro si aripioare) granulatia 150 inaintea aplicarii ultimului strat de lac.

**Nota:** Daca au trecut mai mult de 24 ore de la aplicarea stratului anterior de lac, atunci slefuirea intermediara este necesara intotdeauna.

Suprafata poate prelua traficul usor dupa aprox. 8 ore de la ultima aplicare. Lasati suprafata sa se maturizeze 1 saptamana inainte de a o acoperi cu covoare. In acest timp evitati plasarea obiectelor grele si curatarea cu mop umed.

### Intretinere

Curatati pardoseala utilizand Bona Cleaner sau Bona Wood Floor Cleaner si laveta din microfibre. Pentru mentenanta si prelungirea duratei de viata pe o foarte lunga perioada, podeaua se poate refinisa prin aplicarea unui strat aditional de lac la anumite intervale de timp. Frecventa acestei operatiuni de poate diminua prin aplicarea periodica de Bona Freshen Up sau Bona Tratament de parchet (Refresher). Astfel se reda stralucirea unei podele mohorate si permite aplicarea ulterioara a unui nou strat de lac fara se fie necesara slefuirea pana la lemnul curat.

Informatii suplimentare despre curatare si intretinere sunt disponibile la [www.bona.com](http://www.bona.com)

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si a situatiei existente. Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta produsului si fisa de siguranta, inainte de folosirea produsului.