

# Bona Sportive Paint

## Fisa tehnica de lucru

**Bona Sportive Paint** este o vopsea speciala pentru trasarea marcajelor pe pardoselile de lemn din salile de sport. Vopseaua se poate folosi atat pentru trasarea marcajelor cat si pentru vopsirea completa a terenului. Este disponibila in 8 culori vibrante ce se pot combina intre ele, astfel incat aveti la dispozitie o paleta foarte larga de culori.

- Opacitate excelenta
- Excelenta fluiditate si uniformizare
- Pretabil la refinisarea pardoselilor finisate din fabrica
- Economie de timp – Uscare rapida si nu necesita slefuire inainte de acoperirea cu lac
- Excelente proprietati de aderenta
- Fara continut NMP si NEP
- Conform normelor VOC 2010



### Date tehnice

Tip de vopsea:	Poliuretanică, pe baza de apă, monocomponentă
Culori:	Alb, Negru, Albastru, Bleu, Verde, Rosu, Portocaliu, Galben <i>(culorile nu sunt coduri specifice de culoare, vedeti tabelul 1 de mai jos pentru a identifica cea mai apropiata culoare echivalenta)</i>
VOC:	Max. 105 g/litru
Dilutie:	Pentru o vâscozitate mai redusă și un timp de uscare mai lung, adăugați 10% Bona Retarder.
Timp de uscare:	Marcaje: 1- 2 ore la 20°C/60% umiditate relativă aer Zone complete: 3 – 4 ore la 20°C/60% umiditate relativă aer
Unelte de aplicare:	Pensula fină sau rola cu par scurt
Rata de consum:	6 -10m <sup>2</sup> /L (167-100g/m <sup>2</sup> ) per strat = 120-200m liniari 50mm latime
Siguranta:	Neclasificat, cititi Fisa de Siguranta pentru mai multe informatii
Curatare:	Stergeti uneltele de material rezidual și apoi spalati cu apă curată. Materialul uscat se îndepărtează cu acetona.
Valabilitate:	1 an de la data fabricației, în recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementărilor locale.
Ambalare: <i>(incl.intaritor)</i>	2 x 1,75L (84 baxuri per palet)

	RAL	NCS	PMS
<b>Black</b>	9005	S 9000-N	N/A
<b>Dark blue</b>	5005	S 3065-R90B	293C
<b>Light blue</b>	5012	1055-B	298C
<b>Green</b>	6018	S 1070-G30Y	361C
<b>Red</b>	3020	S 1085-Y90R	1795C
<b>Orange</b>	2008	S 0580-Y60R	1645C
<b>Yellow</b>	1016	S 0580-Y	Hexachrome YC
<b>White</b>	9016	White	N/A

Tabel #1 – culori echivalente apropiate

Finisaje



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Sportive Paint

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



## Pregatire

Asigurati-va ca suprafata este aclimatizata la conditiile de mediu obisnuite pentru utilizarea salii, este bine slefuita, uscata, fara praf, urme de ulei, ceara sau alti agenti contaminanti. Suprafata pe care urmeaza a se trasa marcajele, trebuie sa fie acoperita cu lac Bona Sportive Finish sau orice alt lac sau grund Bona pe baza de apa. Zonele de teren ce urmeaza a fi vopsite si spatiile pentru liniile de demarcare trebuiesc delimitate cu o banda adeziva adecvata. Banda de mascare de culoare albastra este o buna optiune. Presati foarte bine banda de pardoseala pentru a evita scurgerea vopselei pe sub banda.

Inainte de utilizare, asteptati ca vopseaua sa ajunga la temperatura ambientala si apoi amestecati produsul cu o tija. Condiitiile optime de aplicare sunt 18-25°C si 40-60% umiditate relativa a aerului. Temperatura ridicata si umiditatea scazuta vor reduce timpul de uscare, iar temperatura scazuta si umiditatea ridicata vor prelungi timpul de uscare. **Temperatura minima de aplicare este de 13°C.**

### Pregatirea pardoselilor finisate anterior

Bona Sportive Paint poate fi utilizat pentru acoperirea parchetului deja lacuit **dar aderența dintre straturile de finisaj trebuie verificata intotdeauna inainte de aplicare!** Pardoselile tratate cu ceara, polish sau produse similare nu pot fi vopsite. Inainte de aplicare, pardoseala trebuie curatata utilizand Bona Prep. Instructiuni detaliate sunt disponibile pentru descarcare pe [www.bona.com](http://www.bona.com).

## Scheme de aplicare

### Peste lemnul crud:

- 1 x Bona Sportive Primer
- 1 x Bona Sportive Finish
- Slefuire usoara gr.150
- 1-2 x Bona Sportive Paint
- 1-2 x Bona Sportive Finish

### Suprafete lacuite anterior:

- 1 x Bona Prep System
- 1 x Bona Sportive Paint
- 1 x Bona Sportive Finish

### Important:

- Vopseaua poate fi acoperita cu un nou strat de vopsea sau de lac, daca acest lucru se executa in urmatoarele 24 de ore. Daca au trecut mai mult de 24 de ore, atunci este intotdeauna necesara o slefuire usoara inainte de acoperire cu un strat nou de vopsea sau de lac.
- Agentii plastifianti, ce se regasesc in adezivii pe baza de cauciuc si in compozitia unora dintre benzile pentru marcaje, pot cauza inmuierea sau deteriorarea lacului poliuretanic. Benzile utilizate la trasarea marcajelor trebuie sa aiba o "aderenta usoara" si trebuiesc indepartate cat se poate de repede.

## Aplicare

1. Aplicati vopseaua cu o pensula sau o Rola Bona. Evitati acumularile de vopsea, iar imbinarile trebuiesc facute "ud-pe-ud" fara intreruperi. Nota: vopseaua aplicata in cantitate mai mica decat necesar, afecteaza opacitatea si capacitatea de acoperire. Banda de marcare se indeparteaza imediat ce ati terminat de aplicat vopseaua.

2. Asteptati uscarea. Daca este necesar, mai aplicati un strat de vopsea.

3. Protejati zonele vopsite cu 1-2 straturi de lac Bona Sportive Finish. Daca au trecut mai mult de 24 de ore de la aplicarea vopselei, atunci efectuati o slefuire usoara cu Bona Scrad Pad (fara aripi abrazive) inainte de aplicarea lacului.

# Bona®

# Bona Sportive Paint

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



## Intretinere

Bona Sportive Paint nu trebuie utilizata ca finisaj final pe pardoselile din lemn.

## Important

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunostiintelor si a testarilor noastre astfel incat produsul sa fie aplicabil in siguranta si fara reclamatii. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea uutilizarii produsului in scopul propus, daca informatiile furnizate corespund nevoii si daca esenta de lemn se preteaza tratamentului cu acest produs. Bona garanteaza doar produsul livrat. Rezultatul final si aplicarea produsului nu sunt sub controlul nostru. Daca exista nelamuriri, efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca sis a inteleaga instructiunile de utilizare inainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului si in fisa tehnica.