



Bona Home Adeziv de Parchet

- Ușor de întins
- Fără conținut de solvenți și cu emisii foarte reduse
- Adecvat pentru încălzirea prin pardoseală



10 kg

Recomandat de Profesioniști începând din 1919

Bona[®]

**STEP BY STEP
SYSTEM**

Bona Home Adeziv de Parchet

Parte a sistemului **Bona Home** de renovare a parchetului

Bona[®]



Bona Home Adeziv de Parchet

- Aplicabilitate foarte bună
- Nu conține solvenți; emisii foarte reduse
- Compatibil cu încălzire în pardoseală



BONA HOME ADEZIV DE PARCHET este un adeziv monocomponent, pe bază de silan, elastic conform normei ISO 17178. Este special conceput pentru a reține tendința de mișcare a parchetului și de a asigura o fixare optimă de lungă durată. Se aplică ușor, maturizarea este rapidă și nu conține solvenți. În general se poate aplica fără o amorsă în prealabil. Este recomandat pentru lipirea parchetului prefinisat, dublu și triplu stratificat, precum și pentru parchet masiv cu lățime de până la 180mm.

DATE TEHNICE

Bază:	Adeziv monocomponent, prepolimeri silan modificați	Parchet masiv: aprox.1500g/m ² - aplicat cu șpaclul zimțat Bona 1500G (TKB B16)
Consum:	2-stratificat prefinisat : Approx. 1000 g/m ² - aplicat cu șpaclul zimțat Bona 1000G(TKB B10) 3-stratificat prefinisat: Aprox. 1250g/m ² - aplicat cu șpaclul zimțat Bona 1250G(TKB B13)	Ambalaj: 10kg găleată plastic și 600ml tub înfoliat Timp uscare: 24 ore Depozitare: A se feri de îngheț Valabilitate: 1 an la găleată 2 ani tub 600ml

PREGĂTIRE

Stratul suport (șapa) trebuie să fie neted, uscat, necontaminat cu grăsimi, curat, fără crăpături și cu rezistență adecvată la compresivitate și rupere. Suprafața trebuie să fie absorbantă. Cerințele standardelor locale sau codul de practică trebuie îndeplinit acolo unde se solicită. Temperatura minimă a aerului: 18 °C; Temperatura minimă a suportului: 15°C (max.20°C pentru încălzire în pardoseală).

Support compatibil	Standard	Conținut max. de umiditate fără încălzire în pardoseală	Conținut max. de umiditate cu încălzire în pardoseală
Șape de ciment (CT)	EN 13813	2.0 CM%	1.8 CM%
Șape Calcium sulphate (CA)	EN 13813	0.5 CM%	0.3 CM%

Șapă autonivelantă min. 2 mm grosim. Rezistentă la ag.plastifianți. pal, OSB. Alte suporturi uscate și solide.

RECOMANDĂRI DE APLICARE:

- 2-stratificat parchet prefinisat: 1000 g/m² TKB B10
 - 3-stratificat parchet prefinisat: 1250 g/m² TKB B13
 - Parchet masiv (lățime max.180 mm): 1500 g/m² TKB B16
- Umiditatea lemnului tipică pentru Europa centrală :
Parchet pre-fabricat: 8% (+/- 2%)
Parchet masiv: 9% (+/- 2%)

BONA HOME SISTEMUL DE RENOVARE PENTRU PARCHET

La fel ca orice alt proiect, renovarea parchetului poate să fie o provocare. Să cunoști exact ceea ce ai de făcut, este cheia spre obținerea rezultatelor superbe. Din acest motiv, am creat un sistem pas-cu-pas ce cuprinde produse și instrucțiuni pe întregul proces de renovare. Pas-cu-pas spre o podea de lemn care arată ca nouă. Mai multe detalii puteți afla la bona.com sau la cel mai apropiat magazin. Bona Home - sistemul tău de renovare pentru parchet.



Bona Home Parquet Adhesive

- Aplicabilitate foarte bună
- Nu conține solvenți; emisii foarte reduse
- Compatibil cu încălzire în pardoseală



BONA HOME ADEZIV DE PARCHET este un adeziv monocomponent, pe bază de silan, elastic conform normei ISO 17178. Este special conceput pentru a reține tendința de mișcare a parchetului și de a asigura o fixare optimă de lungă durată. Se aplică ușor, maturizarea este rapidă și nu conține solvenți. În general se poate aplica fără o amorsă în prealabil. Este recomandat pentru lipirea parchetului prefinisat, dublu și triplu stratificat, precum și pentru parchet masiv cu lățime de până la 180mm.

APLICARE:

Aplicați adezivul folosind un șpaclu zimțat (vedeți RECOMANDĂRI DE APLICARE). Așezați plăcile de parchet pe patul de adeziv, în timpul de 40 min de la întindere, și apăsați cu fermitate (ideal este să plasați greutatea pe parchet, timp de câteva ore). În unele cazuri se poate întâmpla ca adezivul să iasă printre îmbinările lamelelor. Ștergeți cu grijă adezivul folosind Șervețele de Curățare Bona. Curățați-vă mâinile și uneltele cu Șervețelele de Curățare Bona. Adezivul întărit se poate îndepărta doar mecanic.

Temperatura nu trebuie să coboare sub +5 °C sau să depășească +25% în timpul depozitării și al transportului. Depozitați într-un spațiu răcoros, uscat și bine ventilat. Recipientele goale și deșeurile se vor distruge în conformitate cu reglementările locale.

TRATAREA SUPRAFEȚEI:

Următoarele etape de finisare a parchetului (lăcuire sau uleiare) se pot executa după 2-4 zile, depinzând de conținutul de umiditate al materialului. Urmăriți și instrucțiunile furnizate de producătorul de parchet.

BONA HOME SISTEMUL DE RENOVARE PENTRU PARCHET

La fel ca orice alt proiect, renovarea parchetului poate să fie o provocare. Să cunoști exact ceea ce ai de făcut, este cheia spre obținerea rezultatelor superbe. Din acest motiv, am creat un sistem pas-cu-pas ce cuprinde produse și instrucțiuni pe întregul proces de renovare. Pas-cu-pas spre o podea de lemn care arată ca nouă. Mai multe detalii puteți afla la bona.com sau la cel mai apropiat magazin.

Bona Home - sistemul tău de renovare pentru parchet.