

Bona Craft Oil

Instrucciones de Aplicación para tinte Bona Craft Oil

Esta instrucción es para el uso del aceite coloreado Bona Craft Oil (Grafito, Esarcha, Ceniza, Sombra o Arcilla), y únicamente para suelos de madera sin tratar previamente. Para otro tipo de uso, consultar instrucciones separadas.

Preparaciones

Asegurarse de que el suelo de madera esté aclimatado a su entorno de uso final, bien lijado, seco y libre del polvo de lijado, cera u otros contaminantes. Dejar que el producto adquiera la temperatura ambiente y **remover** el recipiente antes de usar. Las condiciones óptimas de aplicación están entre 20-25° C y 30-60% de humedad relativa del aire. Las altas temperaturas y la baja humedad reducen el tiempo de secado, bajas temperaturas y alta humedad alargan el tiempo de secado.

Temperatura mínima de uso 16°C.

Programa Tratamiento

- 1-2 aplicaciones, una después de otra, de Bona Craft Oil.

Aplicación

1. Aplicar el aceite suavemente, con aplicador de rasqueta de caucho, espátula de acero inoxidable o una almohadilla de lana Bona WoolPad.
2. Después de 15-30 minutos, dar otra mano de aceite, hasta que la superficie quede saturada, es decir hasta que la madera no absorba más aceite. El número de tratamientos necesarios dependerá del tipo de madera, pero 1-2 tratamientos suelen ser suficientes.
3. Abrillantar el suelo en direcciones alternativas usando, para ello, una máquina de pulir (150 revoluciones / minuto) y una almohadilla de color rojo.
4. Eliminar inmediatamente el excedente de aceite con un trapo de algodón y dejar secar la superficie.

PELIGRO: BONA CRAFT OIL CONTIENE ACEITES SECANTES. QUE IMPLICA RIESGO DE AUTOIGNICION. LOS PAÑOS USADOS, TRAJOS Y SIMILARES, DEBERAN METERSE EN AGUA O EN RECIPIENTES METALICOS SELLADOS.

Consejo: Para conseguir los mejores resultados pulir el suelo de madera con Bona WoolPad (300 rev / min) entre 6-18 horas después de la aplicación del aceite final. Si el piso se ve desigual, agregar una pequeña cantidad de aceite en un paño de algodón, colocarlo debajo de la máquina y pulir el piso. Después de 1 hora, pulir nuevamente con un paño de algodón limpio

Tiempo de Secado (a 20°C/60% RH) : 24 h, esperar más horas de tiempo de secado cuando se trate de maderas exóticas a bajas temperaturas. La habitación puede amueblarse después de 1-2 días, pero esperar aproximadamente 1 semana antes de cubrir la superficie con alfombras o limpieza con métodos húmedos.

Maintenance

Limpiar el suelo regularmente con un trapo seco y / o aspiradora. Cuando sea necesario, limpiar con mopa húmeda en Bona Soap añadida al agua de limpieza.

Nota: Limpiar siempre de la forma más seca posible. Para el mantenimiento y conservación de la superficie utilice Bona Care Oil. Para restaurar el desgaste de color añadir un 20% del aceite coloreado Bona Craft Oil al Bona Care Oil.

Acabado



Bona Craft Oil

Instrucciones de Aplicación para tinte Bona Craft Oil

Acabado



La frecuencia de mantenimiento de lubricación se determina de acuerdo con el nivel de desgaste y puede variar, en un entorno doméstico desde 3 años, hasta un par de veces al año en un entorno comercial.

Instrucciones de mantenimiento detalladas en www.bona.com

Aviso Importante

La información proporcionada, se elabora de acuerdo con el estándar actual y no pretende ser completa. El usuario es responsable de determinar, que el producto y las recomendaciones que aquí se establecen, son las indicadas para el proyecto, el tipo de madera y su estado, antes de la utilización. Bona sólo puede garantizar el producto entregado. Su aplicación profesional, y por lo tanto el éxito de los productos, queda fuera de nuestro control. En caso de duda, realizar una prueba preliminar o ponerse en contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender toda la información contenida en las etiquetas de los envases y las hojas de información de seguridad, antes de utilizar este producto