

Bona Resident Plus

Ficha Técnica

Bona Resident Plus es un barniz de 1-componente para tratar las superficies de los suelos de madera de áreas residenciales y de otras zonas sujetas a un desgaste doméstico. La elevada viscosidad de Bona Resident Plus ofrece una superficie con buen cuerpo al mismo tiempo que facilita su aplicación gracias a sus excelentes propiedades de nivelación. Fórmula de color neutro que no amarillea y que realza la belleza natural de los suelos de madera.

- Elevada resistencia a los arañazos y al desgaste doméstico habitual
- Superficie con buen cuerpo
- Baja emisión de olores
- Homologación DIBt gracias a sus bajas emisiones, que contribuyen a proporcionar una buena calidad del aire en interiores

Datos Técnicos

Tipo de acabado:	Co-polímero poliuretano/acrilato de 1-componente al agua
Contenido en Sólidos:	~30%
COV:	máx. 52 g/litro (Limite UE = 140 g/litro)
Resistencia al desgaste:	~7 mg/100 revoluciones (SIS 923509)
Brillo (a 60°):	Brillo 80-85%, Satinado 40-45%, Mate 20-25%
Disolución:	Si es necesario, dilúyase con Bona Retarder (4%) para obtener un tiempo abierto más prolongado.
Tiempo de secado, hasta:	- Listo para lijar /recubrir: de 1 a 2 horas* - Uso moderado: 24 horas* - Dureza completa: 7 días* <i>*en condiciones climáticas normales, 20 °C/60% H.R.</i>
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona
Rendimiento:	De 8 a 10 m ² /litro (de 100 a 120g/m ²) por capa
Seguridad	Sin clasificar
Limpieza:	Elimine de las herramientas el exceso de material antes de limpiarlas con una cantidad mínima de agua. El material seco se puede eliminar con acetona.
Caducidad:	1 año desde la fecha de producción en su envase original sin abrir
Almacenaje/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación:	La gestión de los desechos y recipientes vacíos deberá llevarse a cabo según las normas locales.
Envasado:	3 x 5 litros (44 cajas por pallet) 2 x 10 litros (24 cajas por pallet)

Preparación

Coating



Bona[®]

Bona Resident Plus

Ficha Técnica

Coating



Asegúrese de que el suelo esté aclimatado de acuerdo con el entorno en el que se va a utilizar, que esté bien lijado, seco y que no queden restos de polvo procedentes del lijado, ni aceites, ni ceras ni cualquier otro contaminante. Deje que el barniz alcance la temperatura ambiente de la habitación, introduzca el filtro y agite bien el recipiente antes de utilizarlo.

Las condiciones óptimas de aplicación están entre los 18 y los 25°C y entre un 40 y un 60% de humedad relativa del aire. Una temperatura elevada y una baja humedad reducen el tiempo de secado, una temperatura baja y una elevada humedad prolongan el tiempo de secado. **La temperatura mínima de uso es de 13°C.**

Fases del Tratamiento

Suelo no tratado previamente, opc. 1:		Suelo no tratado previamente, opc. 2:*	
1x	Bona Imprimación acuosa	1x	Bona Resident Plus
	Lijado suave con grano 150		Lijado suave con grano 150
2x	Bona Resident Plus	2x	Bona Resident Plus

*Para suelos en los que existe riesgo de encolado lateral, como pueden ser los de madera de testa y entarugados, suelos de tablón de conífera, y suelos de madera dura con sistema de calefacción radiante, se recomienda usar siempre una imprimación antes de aplicar Bona Resident Plus, y también adoptar medidas para estabilizar las condiciones climáticas.

Aviso: No se recomienda aplicar más de dos capas completas diarias debido al riesgo que existe de que se produzca abarquillamiento de la madera.

Aplicación

1. Aplique el barniz usando un rodillo Bona. Deslícelo de manera suave y fluida alternando movimientos atravesados con movimientos a favor de la veta de la madera y evitando acumulaciones del producto. Mantenga siempre un "borde húmedo" para evitar sobreposiciones.
2. Deje que seque antes de aplicar otra capa de barniz. Tenga previsto que puede necesitarse un tiempo de secado ligeramente superior para cada capa que se aplique. En caso necesario, efectúe un lijado intermedio entre capas usando una malla o el sistema Bona Scrad con grano P150 (o más fino) y elimine el polvo antes de aplicar la capa final o el barniz. **Aviso:** Si se ha dejado secar la capa de barniz anterior durante más de 24 horas, entonces siempre es necesario efectuar un lijado intermedio.

El suelo admitirá un tránsito moderado una vez transcurridas aproximadamente 8 horas tras la aplicación final. Deje que la superficie seque durante al menos una semana antes de cubrirla con alfombras u otras cubiertas para suelos, o antes de situar sobre él, objetos pesados. Durante este periodo evite también fregar o humedecer el suelo.

Mantenimiento

Limpie el suelo con Bona Cleaner o con el Limpiador de Parquet de Bona y con una mopa de limpieza de microfibra. Se recomienda aplicar ocasionalmente un restaurador o un renovador, como pueden ser el Restaurador para Parquet de Bona o el Renovador para Parquet de Bona, para conservar el lustre del suelo y mantener protegida la superficie.

Instrucciones detalladas de mantenimiento disponibles en www.bona.com/es

Bona Resident Plus

Ficha Técnica

Coating



Aviso importante

La información facilitada está elaborada en base a nuestro experto conocimiento, pero no garantiza competencia. El usuario es el responsable de asegurarse de que el producto y las recomendaciones reseñadas en este documento son aptos para su propósito, para el tipo de madera y para las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo puede garantizar el producto que se le entrega. La aplicación profesional, y por tanto exitosa, del producto queda fuera de nuestro control. En caso de duda efectúe una prueba preliminar. El usuario debe leer y comprender toda la información incluida en las etiquetas de los embalajes y las fichas de seguridad antes de usar este producto.