

Bona Naturale 1-componente



Ficha de Datos Técnicos

Acabado

Bona Naturale, 1-componente es la última generación en protección de suelos de madera de Bona. Combina lo mejor del aceite para madera, la cera dura y los acabados al aceite y al agua, con un aspecto y tacto únicos y naturales. Bona Naturale, 1-componente es un producto para el tratamiento superficial de suelos residenciales de madera sujetos a un desgaste medio, ligero o pesado. La composición única de Bona Naturale crea el aspecto y el tacto de la madera pura. Bona Naturale, 1-componente es de base acuosa y contiene menos del 5% de disolventes. Bona Naturale está hecho en parte de recursos renovables, y tiene todas las ventajas de un sistema duradero, flotante y de buenas condiciones ambientales. Estas son las características beneficiosas del producto:



- Aspecto y tacto de madera pura
- Tan sólo dos capas* - un auténtico sistema para un día
- Puede repararse por pequeñas zonas
- No se necesita una imprimación, ni un sellador de madera, es un acondicionador y un protector de madera, todo en un sólo producto
- Fácil de utilizar – un componente con propiedades para una fácil utilización
- Elevada resistencia al desgaste, rozaduras y rayas
- Buena resistencia química a los productos químicos para el hogar
- Cumple con COV 2010
- Certificación EC1 (emisión muy baja)
- Excelente resistencia al deslizamiento



Datos Técnicos

Tipo de acabado:	Bona Naturale 1-componente flotante
COV:	Como máximo 50 g/L
Dilución:	No se diluye
Brillo (a 60°):	Aproximadamente 6-8%
Razón de mezcla:	Producto de un componente
Tiempo de secado, hasta:	-Listo para el lijado: 1ª capa hasta madera desnuda: 1 ½ horas* Otras capas: aproximadamente 2 ½ -3 horas* -Uso ligero: 8 horas* -Dureza total: 7 días*
Herramientas de aplicación:	Rodillo de Bona
Razón de aplicación:	-1ª capa hasta madera desnuda: 7-9 M ² /L (140-110g/M ²) -Otras capas: 8-10 M ² /L (120-100 g/M ²) por capa
Seguridad:	No clasificado

Revisión Noviembre 2009

Esta ficha de datos sustituye a todas las versiones anteriores

Bona[®]

Bona Naturale 1-componente



Ficha de Datos Técnicos

Acabado

Caducidad:	1 año desde la fecha de producción, en un contenedor original no abierto
Almacenamiento/Transporte:	La temperatura no debe caer por debajo de +5°C ni superar los + 25°C durante el almacenamiento y transporte
Eliminación:	Los residuos y contenedores vaciados deberán manipularse de acuerdo con la normativa local. No permita que vayan a las tuberías de desagüe, cursos de agua o basureros. Los contenedores de plástico vacíos que no goteen son reciclables.
Tamaño del paquete:	3 x 4,5 litros (44 cajas por pallet)

** bajo condiciones climáticas normales, 20°C / 60% HR*

Preparación

Asegúrese de que el suelo está aclimatado a su entorno de utilización final. La superficie a recubrir deberá lijarse hasta llegar a la madera desnuda, deberá estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones. Deberá utilizarse el sistema Bona Scrad, Bona Sanding Malla o un abrasivo de grano 120 o más fino para el lijado final de la madera. Se obtienen los mejores resultados utilizando Bona Buffer o FlexiSand.

Nota: Agite el contenedor durante al menos 30 segundos con anterioridad a la utilización.

Programa de Tratamiento

Sobre la madera desnuda: 1 x Naturale Base + 1 x Naturale 1-componente

O sobre la madera desnuda: 2 x Naturale 1-componente

* Nota: Pueden añadirse capas adicionales de Bona Naturale para mejorar la durabilidad en áreas de mucho tráfico, por ejemplo, las cocinas, escaleras, etc. Sin embargo, esto podría limitar el tacto puro y textura de madera debido a una mayor cantidad de producto.

Aplicación

Deje que el producto alcance la temperatura de la habitación. Las condiciones óptimas son una temperatura entre 18-22°C y entre 40 y 60% de humedad relativa del aire. Asegúrese de que el producto se agita bien y de que se pone el filtro de plástico antes de verter producto del envase.

Aplique el producto uniformemente, evitando la acumulación del producto. Deberá tenerse cuidado al aplicar a la madera desnuda, de modo que se logre un nivel uniforme de saturación de la madera, para evitar la variación de color. Las especies o productos de madera muy absorbentes (por ejemplo, los bloques de madera, el parquett mosaico, entarugados y la madera cortada a contrafibra) podrán requerir una razón de cobertura reducida de

Revisión Noviembre 2009

Esta ficha de datos sustituye a todas las versiones anteriores

Bona[®]

Bona Naturale 1-componente



Ficha de Datos Técnicos

Acabado

imprimación. Asegúrese de que se mantiene un «borde húmedo» durante la aplicación para evitar las marcas de «solapamiento».

Nota: La temperatura de la habitación y el acabado no deberá caer por debajo de +13°C durante la aplicación y el secado.

Bona Naturale 1-componente

Ficha de Datos Técnicos

Acabado



Mantenimiento

El suelo admitirá un tráfico ligero a pie aproximadamente 8 horas después de la aplicación final. Se recomienda evitar la utilización elevada completa durante 72 horas. Después de aproximadamente 1 semana, el acabado estará completamente curado. A continuación el suelo podrá limpiarse utilizando un trapo húmedo y un agente limpiador neutro o ligeramente alcalino, por ejemplo, Bona Cleaner, y las alfombras podrán ponerse.

- Limpieza frecuente: utilice métodos secos, por ejemplo, la aspiración y la limpieza en seco utilizando una mopa seca de Bona.
- Limpieza ocasional para quitar la suciedad más difícil: utilice Bona Parquet Cleaner o Bona Wood Floor Cleaner.
- Reparación de daños y rayas en pequeñas áreas: limpie el área en profundidad. Lije el área dañada para eliminar la suciedad, y uniformar los bordes afilados; aplique una capa de Bona Naturale (Base o de 1-componente) al área previamente lijada (es decir, únicamente al área dañada), lleve a cabo la abrasión, ponga cinta alrededor de la tabla o bloque de madera dañados, aplique una segunda capa de Bona Naturale (de 1 o 2-componentes) a toda la tabla o bloque de madera, quite la cinta inmediatamente.
- Las superficies desgastadas pueden renovarse aplicando una nueva capa protectora de Bona Naturale 1-componente o de Bona Naturale 2-componentes.

Nota: La utilización de Bona Freshen Up, Wood Floor Refresher o Bona Polish deberán evitarse, ya que aumentaría el nivel de brillo del suelo.

La información detallada sobre la gama de productos de mantenimiento de Bona, incluidos los Cleaners y equipos de limpieza, está disponible en www.bona.com, y a través de los distribuidores locales de Bona.