



# Bona Sportive Finish

**SPORTIVE SYSTEM** – A BASE PARA UM GRANDE JOGO



## Bona Sportive Finish

### A base para um grande jogo

Bona Sportive Finish é um verniz aquoso resistente de 2 componentes para o tratamento de pavimentos de madeira de instalações desportivas. Proporciona uma superfície segura para um rendimento desportivo ótimo e cumpre com a norma europeia para superfícies desportivas de interior.

Bona Sportive Finish é recomendado pela Associação Internacional de Basquetebol (FIBA) para as competições internacionais de maior nível, incluídos os Jogos Olímpicos. Este verniz é elaborado com 70% de matérias-primas renováveis e tem uma base de dispersão de poliuretano. A certificação GreenGuard garante uma excelente qualidade do ar em interiores.

### APLICAÇÃO

1. Acrescente 2% de endurecedor Bona Sportive Hardener ao verniz e agite bem a mistura imediatamente durante um minuto no mínimo.
2. Aplique o verniz com um aplicador americano (T-bar) ou um rolo Bona.
3. Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas de verniz ou pintura. Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia.

O pavimento admitirá um tráfego ligeiro passadas aproximadamente 8 horas desde a aplicação final, mas deve-se deixar secar durante 72 horas antes de voltar a utilizar.

### VANTAGENS PRINCIPAIS

- Excelente resistência contra as marcas de calçado.
- Elevada resistência contra o desgaste e os produtos químicos.
- Adequado para o revestimento de pavimentos pré-acabados.
- Cumpre a norma EN 14904:2006 (norma europeia para superfícies desportivas de interior).
- Conta com a certificação GreenGuard relativa à qualidade do ar em interiores.

### DADOS TÉCNICOS

<b>Tipo de acabado:</b>	Verniz 100 % poliuretano aquoso de 2 componentes.
<b>Conteúdo em sólidos:</b>	32 % aprox.
<b>Viscosidade:</b>	17 seg. aprox. (25 °C, FC4).
<b>pH:</b>	8 aprox.
<b>Resistência contra o desgaste:</b>	Aprox. 5 mg/100 rotações (SIS 923509).
<b>Brilho (a 60°):</b>	Brilho: 90 aprox. Mate: 20 aprox.
<b>Proporção da mistura:</b>	2 % de Bona Sportive Hardener (40 ml por 1 L de verniz).
<b>Tempo de secagem:</b>	Entre 2'5 e 3 horas a 20 °C/60 % H.R.
<b>Ferramentas de aplicação:</b>	Rolo Bona ou barra aplicadora Bona
<b>Rendimento:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /L (120-100 g/m <sup>2</sup> ) por camada.
<b>Segurança:</b>	Verniz: Não classificado. Endurecedor: Classificado (ver a ficha de dados de segurança).
<b>Validade:</b>	1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
<b>Armazenagem:</b>	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.
<b>Eliminação de resíduos:</b>	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
<b>Tamanho do pack:</b>	2 x 10,4 L incl. endurecedor (24 caixas por palete).