

# Skötselråd/Stoppskylt

## Såpade trägolv

I enlighet med skötselråd utgivna av Golvbranschen, GBR

### Nysåpat golv!

- Möbler kan du flytta tillbaka redan nästa dag.
- Mattor läggs på efter en vecka.
- Fukttorka inte golvet under första veckan.
- Använd möbeltassar för att undvika repor.
- Slåpa aldrig möbler över golvet.

### Allmänna råd

Stoppa smutsen redan i entrén! Behovet av golvunderhåll styrs mycket av hur entrén är utformad och hur den sköts. Ha en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Torka omedelbart upp spill och skydda trägolv mot alla former utav vätska. Möbler ska ha möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att begränsa risken för repor och märken. Tassarna skall rengöras eller bytas ut regelbundet.

### Rätt temperatur och luftfuktighet

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa luftfuktigheten. På sommaren sväller träet och på vintern krymper det, varvid springor kan uppstå. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet ska rumstemperaturen hållas inom 15-25°C och den relativa luftfuktigheten inom 30-60%. Vissa träslag, t ex bok och lönn, reagerar mer på klimatvariationer än andra. Den relativa luftfuktigheten ökar inomhus då människor vistas i rummet och utför vardagliga aktiviteter som matlagning, duschning etc. Gröna växter och akvarium ger fuktillskott till luften. Luftfuktigheten kan också ökas med luftfuktare. Golvvärme torkar ut trägolv mer än t ex element och yttemperaturen på ett sådant golv får aldrig överstiga 27°C. Hög och sänk temperaturen i små steg över minst 3 dagar.

### Rengöring/städning

- Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts som sandkorn och dylikt. Normalt behövs endast torra städmetoder – tormoppning eller dammsugning.
- För grundlig rengöring fukttorka med Bona Soap spädd i skurvattnet.

### Underhåll

- I vanliga fall så fungerar såparengöringen också som underhåll och inga ytterligare insatser behövs. Om golvet upplevs torrt kan såpakoncentrationen ökas en gång (max 1 del till 5 delar vatten). Använd Bona Soap.

### Renovering

De flesta trägolv kan renoveras flera gånger så länge det finns en tillräckligt tjock slityta. I regel slipas hela golvet till rent trä för att sedan behandlas på nytt. På så sätt uppnås samma färgnyans och glans över hela ytan. För bra resultat förutsätts att golvets underlag är stabilt och att slitskiktets stavar sitter väl förankrade i underlaget.

Begränsade skador kan punktlagas men kan ge synlig övergång mellan befintligt golv och lagningen. Slitskador som smårepor slipas då med fint slippapper och behandlas med spädd Bona Soap. Vid enstaka djupa repor/intryck kan slitytestav eller lamellbräda bytas ut.

### Fläckborttagning

Avlägsna spill direkt och eftertorka om nödvändigt med en väl urvriden trasa. Tänk på att ett såpat trägolv skadas av för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel och kraftiga lösningsmedel.

### Gör så här!

1. Försök alltid först med en svag såpalösning och bearbeta fläcken med rött skurblock eller liknande.
2. Byt vid behov ut såpalösningen mot tvättnafta samt bearbeta med röd skurrondell.
3. Putsa bort fläcken med ett fint sandpapper.
4. Om fläcken inte går bort, försök då skrapa bort den med rakblad, kniv eller sickel. Om fläckborttagningen orsakar nedmattning av ytan eller ljusa fläckar uppstår, komplettera punktvis med utspädd såpa och efterpolera för hand med röd nylonduk. Upprepa om nödvändigt.

### Övrigt

Bonas produkter förenklar underhållet och förlänger trägolvet redan långa livslängd. Tänk på att olika träslag har olika egenskaper, t ex hårdhet (intryck- och repkänslighet) och färgbeständighet. På alla typer av trägolv förändras färgen med tiden då golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, fur och exotiska träslag tillhör de som förändras mest.



### Lifetime Support

Så länge enbart Bonas produkter har använts enligt våra anvisningar, lovar vi att göra allt vi kan för att öka livslängden på ditt golv och verkligen ta fram dess bästa sidor!

För framtida skötsel och underhåll notera vilken produkt som använts till respektive golv.

Golv .....

Produkt .....

Golv .....

Produkt .....

Arbetet utfört av .....

Adress .....

Telefon .....

E-post .....

Datum .....

# Bona®

Bona AB  
Box 21074

200 21 Malmö  
Telefon: 040-38 55 00  
[www.bona.com](http://www.bona.com)

Se även  
[www.golvbranschen.se](http://www.golvbranschen.se)

Skär längs  
de streckade  
linjerna och sätt  
lappen på dörr-  
handtaget!

# Stopp

## Nybehandlat golv!

Golvet får beträdas

datum ..... tid .....

Läs och spara informationen på baksidan.  
Sätt upp lappen i städsåpet!

**Bona**<sup>®</sup>  
Passion for wood floors