

Bona Rich Tone

Tekniskt datablad

Bona Rich Tone är en förbehandling till Bona Craft Oil till ekgolv för att skapa en kraftig, mörk infärgning som påminner om rökt ek. Ytan skall senare behandlas med Bona Craft Oil och/eller Bona Hardwax Oil direkt, beroende på önskad färgeffekt och nivå på skydd. Kulören på Bona Nordic Tone kan ändras eller ytterligare intensifieras genom att tillsätta upp till 5% Bona MixColour.

- Lättapplicerad och snabb torktid
- Vattenbaserat och helt luktfri

Tekniska data

| | |
|--------------|---|
| Innehåll: | Alkalisk lösning |
| Spädning: | Spädes ej |
| Torktid: | - Mellan appliceringarna: 1-2 timmar* - Före oljning: 5-10 timmar* <i>*vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F</i> <i>Sörj för god ventilation</i> |
| Verktyg: | Oljepåls |
| Åtgång: | Ca. 8-10 m ² /liter beroende på träets sugförmåga |
| Säkerhet: | Ej märkningspliktig |
| Brandfarlig: | Ej brandfarlig |
| Rengöring: | Rengör verktygen med tvål och vatten. Torkat material kan skuras bort med tvål och vatten. |
| Förpackning: | 3 x 5 liter |

Förberedelser

Ytan måste vara väl slipat, tørt och fritt från slipdamm, olja, vax eller andra föroreningar. Låt produkten uppnå rumstemperatur och skaka dunken noga innan användning. Optimala förhållanden för applicering är 20-25°C och 30-60% RF. **Lägsta temperatur för användning är 16°C.**

Behandlingsschema

Applicering på obehandlat trä

Alternativ 1

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil

Alternativ 2

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hardwax Oil

Applikation

Finishing



Bona[®]

Bona Rich Tone

Tekniskt datablad

Finishing



1. Använd en oljepäls för att lägga på ett jämnt lager Bona Rich Tone i träets längdriktning, 8-10 m²/liter (120-100 g/m²). Överlappa vått-i-vått.
2. Om mer färgintensitet önskas eller om första varvet blivit flammigt, är det möjligt att applicera ett andra lager efter 1-2 timmar.
3. Låt sista varvet torka i 5-10 timmar
4. Slipa lätt ytan med en Bona Scrad Pad under en polermaskin (lågt varv). Arbeta snabbt och systematiskt med maskinen.
5. Dammsug upp allt damm.
6. Skydda ytan genom att antingen använda Bona Craft Oil eller Bona Hardwax Oil, se sektionen "Behandlingsschema". Låt varje applicering torka över natten.

Underhåll

Bona Rich Tone skall aldrig användas som slutbehandling.

Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

Bona[®]