

# Bona All Court<sup>MD</sup> Poly

## Fiches de données techniques

Bona All Court<sup>MD</sup> Poly est un polyuréthane de qualité supérieure, modifié à l'huile, spécialement conçu pour le marché du parquet sportif. Bona All Court Poly<sup>MD</sup> offre une finition brillante extrêmement résistante et de haute qualité avec un débit et un nivellement supérieurs.

- Fournit une couche protectrice résistante
- Fournit une excellente résistance chimique
- Fluidités et propriété de nivellement excellentes
- Protège contre la transpiration et le nettoyage de routine
- La couleur ambre claire rehausse la couleur naturelle du bois
- MFMA approuvé
- Facile à entretenir
- Disponible en brillant
- Adhèrera à la plupart des finitions à base de solvants et d'eau après une préparation, un séchage et un durcissement appropriés.

### Données technique

#### Caractéristiques physiques :

**Ingrédients** – Résine de polyuréthane modifiée à l'huile, essences minérales (solvant), siccatifs.

**Couleur** – Ambre claire

**Matières solides** – 43 %

**Viscosité** – (coupelle Ford N° 4 à 25 °C) env. 14 à 16 secondes

**Masse volumique** – 3,5 kg/4 litres (7,3 lbs/gallon) (0,9 G.S.)

**Conformité aux COV réglementaires des États-Unis** – 500 g/L

**Niveau de brillance (60°)** – 90+

**Odeurs** – Essences minérales

**Stabilité** – Durée de conservation de deux ans dans un récipient non ouvert

**Point d'éclair** – 39 °C (103 °F)

**Emballage** – Seau de 20 litres (5 gallons)

#### Caractéristiques de l'application :

**Transparence** – Transparent une fois sec.

**Nivellement** – Excellent

**Antimoissant** – Excellent

**Temps de séchage** – 8 à 12 heures

**Outils d'applications** – Brosse, applicateur de laine d'agneau, applicateur lourd en forme de « T » et applicateur sleeve Bona

**Couverture** – 56 m<sup>2</sup> (600pi.ca) par 4 litres (gallon)

**Pourcentage durci après 24 heures** – 50 %

**Durcissement total** – 2 semaines

### Utilisation recommandée

- Terrains de basketball
- Gymnase polyvalent, scène, aérobic, danse et yoga
- Terrains de volleyball
- Courts de racquetball, de squash et de badminton

### Mode d'emploi

**AVANT L'USAGE, LIRE LE MODE D'EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

**POUR DES CONSEILS TECHNIQUES** : Appeler Bona États-Unis au 800-872-5515

**COMPATIBILITÉ** : Bona All Court<sup>MD</sup> Poly n'est pas recommandé sur la gomme-laque, les laques de scellement à poncer, les charges ou les colorants contenant des stéarates. Les finis modifiés à l'huile auront un léger effet ambré sur les surfaces de couleur claire. Bona All Court Poly adhèrera à la plupart des teintes après une préparation et un temps de séchage appropriés. TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS.

**PONÇAGE ET PRÉPARATION DES NOUVEAUX PLANCHERS** : 1. Poncer et préparer le plancher en utilisant les méthodes d'association reconnues par la MFMA. 2. Finir le ponçage final à l'aide d'un papier de verre au grain de 100 à 120. Tamiser avec un tamis au grain de 100 ou 120 ou utiliser un Bona multidisc et des abrasifs Bona Diamond au grain de 80 ou 120. 3. Passer l'aspirateur soigneusement. 4. Dépoussiérer avec de l'essence minérale, un feutre de dépoussiérage en microfibres Bona SuperCourt<sup>MD</sup> légèrement humide ou un tampon de dépoussiérage à sec en microfibres Bona SuperCourt. 5. Appliquer le scellant et le système de finition (consulter les instructions pour la finition).

**LE SYSTÈME DE FINITION DE BONA ALL COURT POLY** : Bona All Court Poly est un système à 4 couches : 1 à 2 couches d'un scellant Bona Sport<sup>MD</sup> (suivre les instructions du scellant), de la peinture CourtLines<sup>MD</sup> ou Bona SuperSport Paint<sup>MD</sup> et 2 couches de Bona All Court Poly.

**APPLICATEURS RECOMMANDÉS** : Brosse, applicateur de laine d'agneau, applicateur lourd en forme de « T » et applicateur sleeve Bona.

**REMARQUE** : Utiliser un applicateur différent pour le scellant et la finition.

Finition



# Bona All Court<sup>MD</sup> Poly

## Fiches de données techniques

**INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE :** Retirer le couvercle et remuer soigneusement avant l'usage. NE PAS DILUER.

**FINITION :** 1. Verser une ligne de finition de 10 à 15 cm (4-6 po) de large le long du mur de départ. Aller dans le sens du grain du bois, appliquer une fine couche uniforme. 2. À l'aide d'un applicateur sleeve Bona sur un applicateur lourd en forme de « T », balayer l'applicateur dans le sens du grain du bois, en déplaçant le scellant vers le mur opposé. Maintenir l'applicateur à un angle de « chasse-neige ». 3. Évitez de laisser des flaques ou des quantités excessives de finition sur le sol. 4. VEILLER RESPECTER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 56 m<sup>2</sup> / 4 LITRES (600 pi.ca) PAR GALLON. 5. Laisser sécher chaque couche d'enduit entre 8 à 12 heures. Un taux d'humidité élevée et / ou une température basse prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées entre 18 °C et 27 °C (65° et 80° F) avec une humidité relative comprise entre 40 à 60%. 6. Pour une bonne adhérence, poncer entre toutes les couches de finition. 7. Laisser sécher la couche finale pendant au moins 72 heures avant de piétiner le sol.

**PONÇAGE ENTRE LES COUCHES INTERMÉDIAIRES POUR PLANCHERS AVEC DES LIGNES DE JEUX :** Consulter les instructions du scellant pour la bonne séquence du scellant, des lignes de jeux et des couches de finition. Avant de tracer les lignes de jeux, poncer en utilisant des abrasifs Bona Diamond au grain de 180 ou 240, montés sur 1 à 2 tampons de conditionnement Bona. Passer l'aspirateur et dépeussier soigneusement. Remarque : Dans le cas où la peinture ne sera pas appliquée dans les 24 heures, le plancher doit être poncer à nouveau pour assurer une bonne adhérence. Appliquez les lignes de jeux en utilisant la peinture Bona CourtLines ou Bona SuperCourt selon les instructions figurant sur l'étiquette. Si une peinture d'un autre fabricant est utilisée, avant d'appliquer les lignes de jeux, toujours préparer un échantillon ou une zone d'essai pour déterminer la compatibilité et l'adhérence. Toujours poncer la peinture Bona CourtLines correctement séchée ou la peinture Bona SuperSport en utilisant des tampons de conditionnement Bona à double empilement. Passer toujours l'aspirateur et dépeussier soigneusement après le ponçage. Appliquer une couche de finition dans les 24 heures.

**PONÇAGE ENTRE LES COUCHES INTERMÉDIAIRES POUR PLANCHERS SANS LIGNES DE JEUX :** Poncer entre tous les scellants modifiés à l'huile et les couches de finition en utilisant des abrasifs Bona Diamond au grain de 180 ou 240, montés sur 1 à 2 tampons de conditionnement Bona. Comme alternative pour l'abrasion entre les couches de finition, utiliser un Multidisc Bona avec des abrasifs Bona Diamond au grain de 180 ou 240. Passer toujours l'aspirateur et essuyer soigneusement après le ponçage. Appliquer une couche de finition dans les 24 heures.

**DURCISSEMENT :** Le processus de durcissement prend approximativement 14 jours. Le plancher peut être piétiné après 24 heures, mais il reste susceptible d'être éraflé ou rayé jusqu'à son durcissement complet. Ne pas remettre les tapis tant que le plancher n'est pas complètement durci. Ne pas faire de nettoyage mouillé au cours de la première semaine, sécher la poussière seulement avec un tampon de dépeussierage en microfibre de Bona SuperCourt. (Ne pas utiliser de produits chimiques pour les vadrouilles de dépeussierage sur les planchers en bois.)

**REVERNISSAGE :** S'assurer que le plancher est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Toujours tester pour la compatibilité. Suivre les directives du système Bona Prep<sup>MC</sup> et appliquer 1 à 2 couches de Bona Sport All Court Poly. Une deuxième option consiste à utiliser un autorécreuseuse et des tampons de nettoyage en microfibrilles Bona SuperCourt et un nettoyant Bona SuperCourt pour nettoyer le plancher. Poncer le plancher avec un multidisc Bona et des abrasifs de Bona Diamond au grain de 180. Dépeussier à sec avec un tampon de dépeussierage Bona SuperCourt en microfibrilles. Nettoyer le plancher avec l'autorécreuseuse. Dépeussierage humide. Terminer avec 1 à 2 couches de Bona All Court Poly.

**DANGER :** LES CHIFFONS, LES LAINES D'ACIER OU LES DÉCHETS TREMPÉS AVEC LE BONA ALL COURT RISQUENT DE PRENDRE FEU SPONTANÉMENT EN CAS D'ÉLIMINATION INCORRECTE. APRÈS CHAQUE UTILISATION, PLACER IMMÉDIATEMENT LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPENT MÉTALLIQUE ÉTANCHE ET REMPLI D'EAU.

### Entretien

**NETTOYAGE :** Nettoyer tous les outils et l'équipement avec des essences minérales.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer à température ambiante. Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas entreposer à une température supérieure à 38 °C (100 °F) Ne pas transférer le contenu dans d'autres contenants pour l'entreposage et l'élimination. En cas de déversement, absorber avec un matériau inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le récipient et le contenu non utilisé conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

**ENTRETIEN :** Placez des paillasons sur tous les pas de porte pour éviter la saleté et la salissure excessives. Pour de meilleurs résultats, consulter les produits du système d'entretien des sols de sport de Bona SuperCourt<sup>MD</sup> Athletic Floor.

### Renseignements

N° de l'article	Taille	Nbre/Boite
ST750055153	20 litres (5 gallons)	1

Finition

