

# Bona CourtLines<sup>MD</sup>

## Fiches de données techniques

Bona CourtLines<sup>MD</sup> est une peinture pour planchers de bois à base de solvant, à séchage rapide et à teneur élevée en solides, fabriquée spécialement pour être utilisée avec les produits et de finition et les scellants pour planchers à base d'eau ou modifiés à l'huile. Disponible en quinze couleurs primaires vibrantes, toutes les peintures CourtLines peuvent être mélangées pour obtenir un éventail infini de couleurs personnalisées. Une formule à faible viscosité avec un excellent écoulement et un bon nivellement.

- Spécifiquement formulé pour les lignes de jeux, les lettres et les logos sportifs
- S'utilise avec les finitions à l'eau ou modifiés à l'huile Bona<sup>MD</sup>
- 15 couleurs vibrantes, miscibles pour une possibilité illimitée de couleurs personnalisées
- Séchage rapide avec recouvrement en 24 heures
- Conforme aux COV
- Très faible odeur – ne contient pas de xylène
- Haute teneur en solides
- Faible viscosité
- Fluidités et propriété de nivellement excellentes
- Disponible en litres (quarts)

### Données techniques

#### Caractéristiques physiques :

**Ingrédients** – Résines alkydes, essences minérales inodores, pigments, sécheurs, dioxyde de titane

**Couleurs de base** – Rouge, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé, orange, marron, noir, blanc, or, marron, violet, beige clair, gris, bleu naturel

**Odeur** – Faible odeur non agressive

**Solides** – Couleurs : 47 à 51 %; Blanc : 66 %

**Point d'éclair** – 40 °C (100° (TCC))

**Masse volumique** – Couleurs : 3,5 kg à 3,6 kg/4 litres (7,6-7,9 /gallon; Blanc : 5 kg /4 litres (11,1 lbs/gallon)

**COV réglementaires des États-Unis** – Ne dépasse pas 490 g/L

**Stabilité** –Durée de conservation de deux ans dans un récipient non ouvert

**Emballage** – Bidons d'un litre (1 quart)

#### Caractéristiques de l'application :

**Couverture** – 47 à 56 m<sup>2</sup> par 4 litres (500-600 pi.ca/gallon) (12 à 14 m<sup>2</sup> /litre (125-150 pi.ca/quart)

**Nivellement** – Excellent

**Temps de séchage** – 24 heures avant les couches de finition

**Outils d'application** – Brosse, rouleau

### Utilisation recommandée

- Terrain de basketball
- Gymnase polyvalent, scène, aérobic, danse et yoga
- Terrains de volleyball
- Terrains de racquetball, de squash et de badminton


### Mode d'emploi

**AVANT L'USAGE, LIRE LE MODE D'EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

**POUR DES CONSEILS TECHNIQUES** : Appeler Bona États-Unis au 800-872-5515

**COMPATIBILITÉ** : La peinture Bona CourtLines adhèrera à la plupart des finitions et scellants après une préparation et un temps de séchage appropriés. TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ. Les peintures de CourtLines sont miscibles pour obtenir n'importe quelle couleur personnalisée désirée. Mélanger plutôt que teinter, maintient la luminosité et les caractéristiques d'application.

**PONÇAGE ET PRÉPARATION DES NOUVEAUX PLANCHERS** : 1. Poncer et préparer le plancher en utilisant les méthodes d'association reconnues par la MFMA. 2. Finir le ponçage final à l'aide d'un papier de verre au grain de 100 à 120. Tamiser avec un tamis au grain de 100 ou 120 ou utiliser un Bona multidisc et des abrasifs Bona Diamond au grain de 80 ou 120. 3. Passer l'aspirateur soigneusement. 4. Dépoussiérer avec de l'essence minérale, un tampon de dépoussiérage en microfibres Bona SuperCourt<sup>MD</sup> légèrement humide ou un tampon de dépoussiérage à sec en microfibres Bona SuperCourt. 5. Appliquer le scellant et le système de finition (consulter les instructions pour la finition).



# Bona CourtLines<sup>MD</sup>

## Fiches de données techniques

**LE SYSTEME DE PEINTURE<sup>MD</sup> BONA COURTLINES** : Voir les instructions du scellant pour la bonne séquence du scellant, des lignes de jeux et des couches de finition.

**APPLICATEURS RECOMMANDÉS** : **APPLICATEURS RECOMMANDÉS** : Rouleau à poils de 6 mm (1/4 pouces), brosse

**REMARQUE** : Utilisez un rouleau/ brosse différent et propre pour chaque couleur de peinture.

**INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE** : Retirer le couvercle et remuer soigneusement avant l'usage. NE PAS DILUER.

**APPLICATION DES LIGNES DE JEUX** : Consulter les instructions du scellant pour la bonne séquence du scellant, des lignes de jeux et des couches de finition. Avant de tracer les lignes de jeux, poncer en utilisant des abrasifs Bona Diamond au grain de 180 ou 240, montés sur 1 à 2 tampons de conditionnement Bona. Passer l'aspirateur et dépoussiérer soigneusement. Remarque : Dans le cas où la peinture ne sera pas appliquée dans les 24 heures, le plancher doit être poncé à nouveau pour assurer une bonne adhérence. Appliquer le ruban adhésif selon les spécifications MFMA. Appliquer uniformément dans le sens du grain du bois, en utilisant une brosse ou un rouleau de 6 cm (1/4 po). Appliquer une fine couche en raison de 47 à 56 m<sup>2</sup> par 4 litres (500-600 pi.ca/ gallon) (12 à 14 m<sup>2</sup> / litre (125-150 pi.ca/quart)). Plus d'une couche peut être nécessaire. Appliquer la deuxième couche une fois que la première couche est sèche au toucher (1 à 4 heures). 5. Laisser sécher la peinture 24 heures avant de recouvrir avec la finition. Toujours poncer la peinture Bona CourtLines correctement séchée en utilisant des tampons de conditionnement Bona à double empiement. Passer toujours l'aspirateur et dépoussiérer soigneusement après le ponçage. Laisser sécher le sol 30 minutes. Appliquer une couche de finition dans les 24 heures.

**REMARQUE** : Lorsque vous travaillez avec plus d'un litre de la même couleur, mélanger pour assurer une couleur uniforme. Lorsque vous mélangez un mélange personnalisé, assurez-vous de mélanger suffisamment de peinture pour l'ensemble du travail afin d'assurer l'uniformité.

**DANGER** : LES CHIFFONS, LES LAINES D'ACIER OU LES DÉCHETS TREMPÉS AVEC LE BONA ALL COURT RISQUENT DE PRENDRE FEU SPONTANÉMENT EN CAS D'ÉLIMINATION INCORRECTE. APRÈS CHAQUE UTILISATION, PLACER IMMÉDIATEMENT LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE ÉTANCHE ET REMPLI D'EAU.

### Entretien

**NETTOYAGE** : Nettoyer tous les outils et l'équipement avec des essences minérales.

**ENTREPOSAGE** : Entreposer à température ambiante. Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas entreposer à une température supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas transférer le contenu dans d'autres contenants pour l'entreposage et l'élimination. En cas de déversement, absorber avec un matériau inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le récipient et le contenu non utilisé conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

### Pour commander




**Light Blue**  
SC750051112  
1 Quart



**Red**  
SC750051113  
1 Quart



**Green**  
SC750051114  
1 Quart



**White**  
SC750051115  
1 Quart



**Black**  
SC750051116  
1 Quart



**Orange**  
SC750051117  
1 Quart



**Dark Blue**  
SC750051118  
1 Quart



**Yellow**  
SC750051119  
1 Quart



**Brown**  
SC750051120  
1 Quart



**Purple**  
SC750051154  
1 Quart



**Gold**  
SC750051155  
1 Quart



**Maroon**  
SC750051156  
1 Quart



**Gray**  
SC750051157  
1 Quart



**Light Beige**  
SC750051158  
1 Quart



**N.C. Blue**  
SC750051159  
1 Quart

