

Bona SuperSport HD

Fiches de données techniques



Bona SuperSport HD est la meilleure finition pour plancher de sport à deux composants pour la durabilité et l'apparence. Une finition de plancher de bois à base d'eau à deux composants de première qualité. Spécifiquement formulé pour une utilisation professionnelle sur les planchers de sport en érable, offrant une finition en uréthane robuste, durable et de grande qualité. Approuvé par MFMA et GREENGUARD Gold certifié pour la qualité de l'air intérieur.

- 24 heures pour jouer!
- La finition pour sol de sport la plus durable disponible
- Pas de jaunissement – reste propre et clair même après plusieurs couches
- Fournit une excellente résistance chimique
- Protège contre la transpiration et le nettoyage de routine
- Facile à entretenir
- Disponible en brillant
- Pratiquement inodore
- Séchage rapide – Environ 2 à 3 heures
- Ininflammable
- Nettoyage à l'eau
- Adhèrera à la plupart des finitions à base de solvants et d'eau après une préparation, un séchage et un durcissement appropriés.
- Conforme aux COV, y compris du SCAQMD

Données techniques

Caractéristiques physiques :

Ingrédients – Eau, résine de polyuréthane, N-méthyl-2-pyrrolidone, éther monométhyle de dipropylène glycol et éther n-butyle de dipropylène glycol

Couleur – Blanc laiteux, blanc cassé (mouillé)

pH – 8,3

Matières solides – 30 %

Viscosité – (coupelle Ford N° 4 à 25 °C) env. 16 secondes

Masse volumique – 3,5 kg/4 litres (8,52 lbs/gallon) (1,02 G.S.)

Conformité aux COV réglementaire des États-Unis – 275 g/L

Niveau de brillance (60°) – 88+

Odeur – Non-agressive

Stabilité – Durée de conservation de 1 an dans un récipient non ouvert

Emballage – Seau en plastique de 20 litres (5 gallons). Comprend avec un agent de réticulation

Caractéristiques de l'application :

Transparence – Transparence une fois sec

Nivellement – Excellent

Antimoussant – Excellent

Temps de séchage – 2 à 3 heures

Outils d'application – Bona^{MD} Brush, applicateur à tête pivotante Bona^{MD}, Bona^{MD} Swedish Roller

Couverture – 47 m² à 56 m² (500 à 600 pi.ca) par 4 litres (1 gallon)

Pourcentage durci après 24 heures – 70 %, **après 72 heures** – 90 %

Durcissement maximum – 100 % après 1 semaine

Utilisation recommandée

- Terrains de basketball
- Gymnase polyvalent, scène, aérobic, danse et yoga
- Terrains de volleyball
- Terrains de racquetball, de squash et de badminton

Mode d'emploi

AVANT L'USAGE, LIRE LE MODE D'EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appeler Bona États-Unis au 800-872-5515

COMPATIBILITÉ : Bona SuperSport HD adhèrera à la plupart des teintes des peintures, des scellants après une préparation et un temps de séchage appropriés. Ne pas appliquer Bona SuperSport HD sur du bois brut ou un parquet dont la température de surface est inférieure à 10 °C (50 °F). Les résultats de la teinture, du scellant et du fini peuvent varier considérablement en fonction des essences de bois, en particulier sur les bois exotiques, huileux et résineux. **TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS.**

PONÇAGE ET PRÉPARATION DES NOUVEAUX PLANCHERS : 1. Poncer et préparer le plancher en utilisant les méthodes d'association reconnues par la MFMA. 2. Finir le ponçage final à l'aide d'un papier sablé au grain de 100 à 120. Tamiser avec un tamis au grain de 100 ou 120 ou utiliser un Bona multidisc et des abrasifs Bona Diamond au grain de 80 ou 120. 3. Passer l'aspirateur soigneusement. 4. Dépoussiérer à sec soigneusement. 5. Appliquer le scellant et le système de finition (voir les directives pour la finition).

LE SYSTÈME BONA SUPERSPORT HD FINISH : Bona SuperSport HD est un système à 4 couches : 1 à 2 couches d'un scellant Bona Sport^{MD} (suivre les directives du scellant), CourtLines^{MD} paint ou Bona SuperSport Paint^{MD} et 2 couches de Bona SuperSport HD.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS : Applicateur pour plancher de bois francs à tête pivotante de 46 cm (18 po) avec un applicateur sleeve Bona.

REMARQUE : Utiliser un applicateur différent propre pour le scellant et la finition.

Finition



Bona SuperSport HD

Fiches de données techniques



INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE : Retirer le couvercle et remuer soigneusement avant l'usage.

FINITION : 1. Verser une ligne de finition de 10 à 15 cm (4-6 po) de large le long du mur de départ. Allez dans le sens du grain du bois. 2. À l'aide d'un applicateur de sol pré-humidifié, balayer l'applicateur dans le sens du grain du bois, en déplaçant le scellant vers le mur opposé Tenir l'applicateur en angle de « chasse-neige » aidera à maintenir un bord humide à tout moment. 3. À la fin de chaque passage, tourner l'applicateur et le ramener vers vous en le faisant passer sur la flaque ; puis maintenir l'applicateur parallèle au bord humide. 4. À chaque virage, garder les poils de l'applicateur vers la traînée. Ne pas appuyer trop fort ou trop vite pour éviter que les gouttes ne s'échappent de l'applicateur. 5. Les endroits oubliés peuvent être retouchés s'ils sont visibles immédiatement. 6. VEILLER RESPECTER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 47 m² à 56 m² /4 LITRES (500-600 pi.ca) PAR GALLON. NE PAS ÉTENDRE EN COUCHE TROP FINE. 7. Laisser sécher la première couche de 2 à 3 heures. Un taux d'humidité élevée et / ou une température basse prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées entre 18 °C et 27 °C (65° et 80° F) avec une humidité relative comprise entre 40 à 60 %. 8. Laisser sécher la couche finale pendant au moins 48 heures avant de piétiner le sol.

PONÇAGE ENTRE LES COUCHES INTERMÉDIAIRES POUR PLANCHERS AVEC DES LIGNES DE JEUX : Voir les instructions du scellant pour la bonne séquence du scellant, des lignes de jeux et des couches de finition. Avant de tracer les lignes de jeux, poncer en utilisant des abrasifs Bona Diamond au grain de 180 ou 240, montés sur 1 à 2 tampons de conditionnement Bona. Passer l'aspirateur et dépoussiérer soigneusement. Remarque : Dans le cas où la peinture ne sera pas appliquée dans les 24 heures, le plancher doit être poncé à nouveau pour assurer une bonne adhérence. Appliquez les lignes de jeux en utilisant la peinture Bona CourtLines ou Bona SuperSport selon les directives figurant sur l'étiquette. Si une peinture d'un autre fabricant est utilisée, avant d'appliquer les lignes de jeux, toujours préparer un échantillon ou une zone d'essai pour déterminer la compatibilité et l'adhérence. Toujours poncer la peinture Bona CourtLines correctement séchée en utilisant des tampons de conditionnement Bona. Si vous utilisez la peinture Bona SuperSport Paint, il n'y a pas besoin de poncer si 48 heures se sont écoulées depuis la couche précédente. Passer toujours l'aspirateur et dépoussiérer soigneusement après le ponçage. Appliquer une couche de finition dans les 24 heures.

PONÇAGE ENTRE LES COUCHES INTERMÉDIAIRES POUR PLANCHERS SANS LIGNES DE JEUX : Il n'est pas nécessaire de poncer le scellant à base d'eau de Bona, sauf si plus de 48 heures se sont écoulées depuis l'application de la couche précédente. Pour des résultats plus lisses, poncer entre toutes les couches si nécessaire. Lors de l'utilisation de scellants à base de solvants, TOUJOURS poncer, avant les couches de finition. Toujours aspirer et bien dépoussiérer avec une vadrouille Bona SuperCourt^{MD} et un tampon de nettoyage humide en microfibres Bona SuperCourt après le ponçage.

DURCISSEMENT : Le processus de durcissement prend environ 7 jours (70 % de durcissement après 24 jour, 90 % après 72 jours). Ne pas remettre les tapis tant que le plancher n'est pas complètement durci. Le plancher peut être piétiné après 24 heures, mais il reste susceptible d'être éraflé ou rayé jusqu'à son durcissement complet. Ne pas faire de nettoyage mouillé au cours de la première semaine, sécher la poussière seulement avec un tampon de dépoussiérage en microfibres de Bona SuperCourt. (Ne pas utiliser de produits chimiques pour les vadrouilles de dépoussiérage sur les planchers en bois.)

REVERNISSEMENT : S'assurer que le plancher est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Toujours tester pour la compatibilité. Suivre les directives du système Bona Prep^{MC} et appliquer 1 à 2 couches de finition Bona SuperSport HD. Une deuxième option consiste à utiliser un auto-récureuse et des tampons de nettoyage en microfibres Bona SuperCourt et un nettoyant Bona SuperCourt pour nettoyer le plancher. Poncer le plancher avec un multidisc Bona et des abrasifs de Bona Diamond au grain de 180. Dépoussiérer à sec avec un tampon de dépoussiérage Bona SuperCourt en microfibres. Nettoyer le plancher avec l'autorécureuse. Dépoussiérage humide. Terminer avec 1 à 2 couches de Bona SuperSport HD.

Finition



Entretien

NETTOYAGE : Les outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau et conservés dans un contenant hermétique. Recycler le conteneur lorsqu'il est vide.

ENTREPOSAGE : Ininflammable – Bona SuperSport HD doit être entreposé dans un environnement climatisé. GARDER À L'ABRI DU GEL. Ne pas entreposer à une température supérieure à 38 °C (100 °F).

ENTRETIEN : Placer des paillasons sur tous les pas de porte pour éviter la saleté et la salissure excessives. Pour de meilleurs résultats, consulter les produits du système d'entretien des sols sportifs de Bona SuperCourt Athletic Floor.

Pour commander

N° de l'article	Taille	Nbre/Boite
WT762055005	20 litres (5 gallons)	1