

# Bona DriFast<sup>MD</sup> Sport Seal

## Fiches de données techniques

Bona DriFast<sup>MD</sup> Sport Seal est un scellant à séchage rapide, modifié à l'huile, conçu pour pénétrer et sceller le bois nu. Compatible avec toutes les teintures Bona, les finitions à l'huile et à l'eau. A usage professionnel seulement

- Séchage rapide – Environ de 1 h 30 à 2 heures
- Pénètre et scelle le bois
- Application facile
- Durcissement rapide pour un accès plus rapide du sol
- Conforme à la norme D 1640 de l'ASTM pour les scellants à séchage rapide
- Nettoyer avec des essences minérales

### Données techniques

#### **Caractéristiques physiques :**

**Ingrédients** – Essences minérales (solvant), résines d'uréthane, silice, siccatifs.

**Couleur** – Humide – ambre; sec – ambre claire

**Matières solides** – 37 %

**Masse volumique** – 3,5 kg/4 litres (7,21 lbs/gallon) (0,866 G.S.)

**Conformité aux COV réglementaires des États-Unis** – 550 g/L

**Odeurs** – Essences minérales

**Stabilité** – Durée de conservation de deux ans dans un récipient non ouvert

**Point d'éclair** – 39 °C (103 °F)

**Emballage** – Bouteille de plastique de 20 litres (5 gallons)

#### **Caractéristiques de l'application :**

**Limpidité** – Transparent

**Nivellement** – Excellent

**Antimoussant** – Excellent

**Temps de séchage** – 1 h 30 à 2 h

**Outils d'applications** – Brosse, applicateur de laine d'agneau, barre en T lourde et manchon pour applicateur Bona

**Couverture** – 56 m<sup>2</sup> à 65 m<sup>2</sup> (600 à 700 pieds carrés) par 4 litres (1 gallon)

**Pourcentage durci après 24 heures** – 60 %

**Durcissement total** – 2 semaines

### Utilisation recommandée

- Formulé pour être utilisé avec toutes les finitions Bona<sup>MD</sup> modifiés à l'huile et à l'eau
- Terrains de basketball
- Terrains de volleyball
- Terrains de racquetball, de squash et de badminton
- Gymnase polyvalent, scène, aérobic, danse et yoga

### Mode d'emploi

**AVANT L'USAGE, LIRE LE MODE D'EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

**POUR DES CONSEILS TECHNIQUES :** Appeler Bona États-Unis au 800-872-5515

**COMPATIBILITÉ :** Bona DriFast Sport Seal adhérera à la plupart des teintures, des peintures des scellants après une préparation et un temps de séchage appropriés. Les résultats de la teinture, du scellant et du fini peuvent varier considérablement en fonction des essences de bois, en particulier sur les bois exotiques, huileux et résineux. **TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS.**

**PONÇAGE ET PRÉPARATION DES NOUVEAUX PLANCHERS :** 1. Poncer et préparer le plancher en utilisant les méthodes d'association reconnues par la MFMA. 2. Finir le ponçage final à l'aide d'un papier de verre au grain de 100 à 120. Tamiser avec un tamis au grain de 100 ou 120 ou utiliser un Bona multidisc et des abrasifs Bona Diamond au grain de 80 ou 120. 3. Passer l'aspirateur soigneusement. 4. Dépoussiérer avec de l'essence minérale, un tampon de dépoussiérage en microfibre Bona SuperCourt<sup>MD</sup> légèrement humide ou un tampon de dépoussiérage à sec en microfibre Bona SuperCourt. 5. Appliquer le scellant et le système de finition (consulter les instructions pour la finition).

**LE SYSTÈME BONA DRIFAST SPORT SEAL :** Le scellant Bona DriFast Seal est un système à 4 couches : 1 à 2 couches de Bona DriFast SportSeal, 1 couche de finition Bona Sport, CourtLines<sup>MD</sup> Paint ou Bona SuperSport Paint<sup>MD</sup>, et 2 couches supplémentaire de finition Bona Sport.

**APPLICATEURS RECOMMANDÉS :** Applicateur lourd en forme de « T » avec un applicateur sleeve pour sol de Bona.



# Bona DriFast<sup>MD</sup> Sport Seal

## Fiches de données techniques



**REMARQUE** : Utiliser un applicateur différent propre pour le scellant et la finition.

**INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE** : Retirer le couvercle et remuer soigneusement avant l'usage. NE PAS DILUER.

**SCELLAGE** : 1. Verser une ligne de finition de 10 à 15 cm (4-6 po) de large le long du mur de départ. Aller dans le sens du grain du bois, appliquer une fine couche uniforme. 2. À l'aide d'un applicateur sleeve Bona sur un applicateur en forme de « T », poussez l'applicateur en avant dans le sens du grain du bois, en déplaçant le scellant vers le mur opposé. Maintenir l'applicateur à un angle de « chasse-neige ». 3. Évitez de laisser des flaques ou des quantités excessives de finition sur le sol. 4. VEILLER RESPECTER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 56 m<sup>2</sup> à 65 m<sup>2</sup> :4 LITRES (600-700 pi-ca/ PAR GALLON). 5. Laisser sécher chaque couche d'enduit entre 18 à 24 heures. Un taux d'humidité élevée et / ou une température basse prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées entre 18 °C et 27 °C (65 °F et 80 °F) avec une humidité relative comprise entre 40 à 60%. 6. Pour une bonne adhérence, abraser entre toutes les couches de scellant et finir en utilisant deux tampons de conditionnement Bona superposés.

**PONÇAGE ENTRE LES COUCHES INTERMÉDIAIRES POUR PLANCHERS AVEC DES LIGNES DE JEUX** : Appliquer les lignes de jeu après la première couche de finition. Avant de tracer les lignes de jeux, poncer en utilisant des abrasifs Bona Diamond au grain de 180 ou 240, montés sur 1 à 2 tampons de conditionnement Bona. Passer l'aspirateur et dépeussier soigneusement. Remarque : Dans le cas où la peinture ne sera pas appliquée dans les 24 heures, le plancher doit être poncer à nouveau pour assurer une bonne adhérence. Appliquez les lignes de jeux en utilisant la peinture Bona CourtLines ou Bona SuperSport Paint selon les directives figurant sur l'étiquette. Si une peinture d'un autre fabricant est utilisée, avant d'appliquer les lignes de jeux, toujours préparer un échantillon ou une zone d'essai pour déterminer la compatibilité et l'adhérence. Toujours poncer la peinture Bona CourtLines Paint lorsque celle-ci est bien sèche ou la peinture Bona SuperSport en utilisant des tampons de conditionnement Bona à double superposages. Passer toujours l'aspirateur et dépeussier soigneusement après le ponçage. Appliquer une couche de finition dans les 24 heures.

**PONÇAGE ENTRE LES COUCHES INTERMÉDIAIRES POUR PLANCHERS SANS LIGNES DE JEUX** : Poncer le scellant Bona DriFast Sport Seal en utilisant des abrasifs Bona Diamond au grain de 180 ou 240, montés sur 1 à 2 tampons de conditionnement Bona. Passer toujours l'aspirateur et dépeussier soigneusement après le ponçage. Appliquer une couche de finition dans les 24 heures.

### Entretien

**NETTOYAGE** : Nettoyer tous les outils et l'équipement avec des essences minérales.

**ENTREPOSAGE** : Entreposer à température ambiante. Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas entreposer à une température supérieure à 38 °C (100° F). Ne pas transférer le contenu dans d'autres contenants pour l'entreposage et l'élimination. En cas de déversement, absorber avec un matériau inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le récipient et le contenu non utilisé conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

### Pour commander

N° de l'article	Taille	Nbre/Boite
SB750055112	20 litres (5 gallons)	1