

Bona Craft Oil 2K^{MC}

Fiche techniques

Bona Craft Oil 2K est un mélange unique d'huiles végétales différentes, modifié pour une imprégnation supérieure et une protection durable des sols en bois. Le mélange exclusif est peu odorant, facile à manipuler et vous donne le choix de recouvrir avec Bona Traffic HD®, Traffic® ou Traffic Naturel®. La formulation est écologiquement responsable, contenant des solvants très bas (<4%) permettant une saturation totale. Convient aux planchers de bois franc dans les environnements résidentiels et commerciaux.

- Degré de saturation extrêmement élevé
- Séchage rapide et facile à appliquer
- Faible teneur en solvant et faible odeur
- Facile à réparer et à mélanger
- Palette de couleurs illimitée
- Recouvrable avec Bona Traffic HD®, Traffic® ou Traffic Naturel®

Données techniques

Caractéristiques physiques:

Ingrédients – Pigments, résine de polyuréthane modifiée à l'huile, huile végétale, distillats de pétrole et séchoirs

Couleurs – Neutre, charbon, givre, frêne, grenat et argile

Solides – 96 à 98% (selon la couleur)

COV – 25 g / L (0.21 livres par gallon COV)

Mélange – Ne pas diluer

Odeur – Sans danger pour la surface

Temps de séchage – Utilisation légère 12 à 24 heures (8 heures neutre / 12 heures de couleurs)

Temps de traitement – 70% après 24 heures 100% après 5 jours

Couverture – 600 à 800 pieds carrés par conteneur

Temps de conservation – 2 ans dans un récipient non ouvert

Outils d'application Tampon Bona® Cut-In, truelle en acier inoxydable ou applicateur à lame en caoutchouc.

Jetables – Les déchets et les conteneurs vides doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.

Emballages – 42,3 FL. oz (0,33 gallon) 1,25 litre

Utilisation recommandée

- Résidentiel
- Commercial

Mode d'emploi

AVANT UTILISATION, LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AINSI QUE LES FICHES SIGNALÉTIQUES.

POUR OBTENIR UN CONSEIL TECHNIQUE: Appeler Bona États-Unis au (800) 872-5515

COMPATIBILITÉ: Les résultats des produits peuvent varier considérablement en fonction des espèces de bois, en particulier sur les bois exotiques huileux et résineux. **TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS.**

PONCER ET PRÉPARER LES NOUVEAUX PLANCHERS: 1. Poncer et préparer le plancher à l'aide des méthodes d'association reconnues de l'industrie 2. Effectuer votre ponçage final avec du papier de verre avec un grain de 80 à 120 puis un multidisque avec du papier de verre avec un grain 120 à 150. 3. Utiliser une brosse Tampico sur un polissoir et passez l'aspirateur soigneusement partout. 4. Éponger avec un chiffon ou un chiffon en microfibre Bona® sec. 5. Appliquer Bona Craft Oil 2K.

LE SYSTÈME BONA CRAFT OIL 2K: L'huile Bona Craft est conçue pour pénétrer et sceller le bois nu en une seule couche. Dans certains cas, une seconde application peut être nécessaire pour une couverture uniforme et l'apparence de la couleur. Les autres couleurs Bona Craft Oil 2K peuvent être mélangées pour créer des mélanges personnalisés. Consulter le bona.com pour de plus amples renseignements sur les produits.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS: Tampon à récurer rouge, truelle en acier Bona, raclette, tampon à ranger, pinceau de 2 po et chiffons de coton Bona.

Vernissage



Bona[®]



INSTRUCTIONS DE MÉLANGE: À l'aide d'un marteau, enfoncez un tournevis dans le haut et le bas du récipient supérieur (partie B) et laissez le durcisseur se vider complètement dans le récipient inférieur (partie A). 2. Enlever le couvercle et bien mélanger le contenu. Pour mélanger de plus petites quantités de Bona Craft Oil 2K, utilisez un ratio de 1: 9. BONA CRAFT OIL 2K NE PEUT PAS ÊTRE REDURCI. BIEN MÉLANGER AVANT L'EMPLOI NE PAS DILUER LE MÉLANGE HUILE / DURCISSEUR DOIT ÊTRE UTILISÉ DANS LES 6 À 8 HEURES APRÈS ÊTRE MÉLANGÉ

DURÉE DE CONSERVATION: LE MÉLANGE HUILE / DURCISSEUR DOIT ÊTRE UTILISÉ DANS LES 6 À 8 HEURES APRÈS ÊTRE MÉLANGÉ

APPLICATION DE BONA CRAFT OIL 2K SEULEMENT: LE TAUX D'APPLICATION DE BONA CRAFT OIL 2K VARIERA SELON LES ESPÈCES DE BOIS ET LA SÉQUENCE DE PONÇAGE. EN MOYENNE, UN RÉCIPENT DE 1,25 L PROTÈGERA / COUVRIRA LES PIEDS DE BOIS DE 600 À 800 PIEDS CARRÉS.

APPLICATION DE BONA CRAFT OIL 2K: 1. Appliquer une fine couche de Bona Craft Oil 2K mélangé sur le sol à l'aide d'un tampon de 175 tr / min et d'un tampon à polir rouge en va et vient dans le sens du grain du bois lorsque cela est possible. Pour les zones que le tampon ne peut pas atteindre, utilisez une truelle ou un tampon pour appliquer. 2. Laisser l'huile pénétrer la surface du bois pendant 15 à 30 minutes 3. Retirer l'excès d'huile à l'aide d'un tampon et d'un chiffon de coton Bona propre enroulé autour d'un tampon à polir blanc, rouge ou vert de 1 po. Changer le chiffon au besoin. Laisser l'huile sécher complètement avant utilisation (8 heures pour le neutre / 12 heures pour les couleurs dans des conditions idéales de 18,33°C à 26,66 °C (65 °à 80 ° F) d'humidité relative). Des conditions d'humidité élevée et / ou de basse température prolongeront le temps de séchage, tandis qu'une ventilation et une bonne aération réduiront le temps de séchage.

INSTRUCTIONS POUR LE REVÊTEMENT DU DESSUS: Dans les situations où une couche de protection supplémentaire est souhaitée, Bona Craft Oil 2k peut être recouvert avec Bona Traffic HD, Bona Traffic ou Bona Traffic Naturelle. 1. Appliquer l'huile Bona Craft 2K selon les instructions (voir Application de Bona Craft Oil 2k). 2. Laisser l'huile Bona Craft 2K sécher pendant au moins 8 heures pour le neutre et 12 heures pour toutes les autres couleurs. 3. Passer l'aspirateur sur le sol et fixez-le à l'aide d'un tampon sec en microfibre Bona. 4. Appliquer 1 à 2 couches de Bona Traffic HD, Bona Traffic ou Bona Traffic Naturelle selon les instructions sur l'étiquette.

DURCISSEMENT: Le sol est praticable pour marcher dessus doucement et les meubles peuvent être remis en place au bout de 12 à 24 heures et le produit durcira complètement en 5 à 7 jours environ dans des conditions idéales 18,33°C à 26,66 °C (65 °à 80 ° F), 40 à 60% d'humidité relative). Le sol est praticable après 8 à 12 heures, mais il reste susceptible d'être éraflé ou rayé jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Ne pas remettre les tapis tant que le sol n'est pas complètement sec.

REVÊTEMENT DE FINITION APRÈS DURCISSEMENT: 1. Nettoyer le sol en profondeur avec PowerScrubber et Bona Deep Clean Solution. Prévoir suffisamment de temps pour que la surface sèche complètement. 2. Appliquer la même couleur de Craft Oil 2K au sol selon les instructions et laisser sécher complètement (8 heures pour le Neutre et 12 heures pour toutes les autres couleurs). 3. Aspirer et finir en passant un chiffon sec en microfibre de Bona® 4. Appliquer Bona Traffic HD, Bona Traffic ou Bona Traffic Naturelle conformément aux instructions figurant sur l'étiquette. S'assurer que le sol est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Un défaut d'adhérence peut se produire si ces processus de recouvrement ne sont pas respectés et si la compatibilité du plancher n'a pas été testée. Tampon de polissage en microfibre. Appliquer Bona Traffic HD, Bona Traffic ou Bona Traffic Naturelle conformément aux instructions figurant sur l'étiquette. Assurez-vous que le sol est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Un défaut d'adhérence peut se produire si ces processus de recouvrement ne sont pas respectés et si la compatibilité du plancher n'a pas été testée.

NETTOYAGE: Les outils d'application doivent être soigneusement nettoyés avec de l'essence minérale. Éliminer tout produit restant conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

STABILITÉ: Durée de conservation de deux ans dans un contenant non ouvert.

ENTREPOSAGE: Bona Craft Oil doit être stocké dans un environnement climatisé. PRÉSERVER DU GEL Ne pas ranger à des températures supérieures à 38° C (100° F)

DANGER: LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS IMBIBÉS AVEC BONA CRAFT OIL PEUVENT PRENDRE FEU SPONTANÉMENT SI CES ARTICLES NE SONT CORRECTEMENT JETÉS. IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION, PLACER LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPENT MÉTALLIQUE ÉTANCHE ET REMPLIR D'EAU.



Bona Craft Oil 2K^{MC}

Fiche techniques

Entretien

MAINTENANCE PROFESSIONNELLE

Les sols peuvent être nettoyés avec le système Bona Deep Clean ou le savon Bona Craft Oil 2K. Bona Craft Oil 2K Care ou Bona Craft Oil 2K peuvent ensuite être appliqués pour restaurer l'huile dans les zones présentant des signes d'usure. Suivre les instructions de l'étiquette.

SOINS DU PLANCHER: Attendre 1 à 2 jours avant d'utiliser tout type d'entretien humide. Placer des tapis de marche à toutes les portes d'entrée pour éviter la saleté excessive et la saleté. Balayer ou passer l'aspirateur tous les jours et essuyez-les au besoin avec le nettoyant pour planchers à l'huile naturelle de la série professionnelle Bona[®]. Utiliser des tampons en feutre sous les pieds des meubles et les appareils ménagers

Renseignements pour commandes

| Description | N° d'article | Taille | N° du lot |
|----------------|--------------|------------|-----------|
| Neutre | GT570014015 | 1,25 litre | 6 |
| Grenat | GT575114015 | 1,25 litre | 6 |
| Givré | GT571114015 | 1,25 litre | 6 |
| Cendre | GT574114015 | 1,25 litre | 6 |
| Argile | GT572114015 | 1,25 litre | 6 |
| Anthracite | GT573114015 | 1,25 litre | 6 |
| Craft Oil Care | GT525113020 | 1,0 litre | 6 |
| Craft Oil Soap | WM700013015 | 1,0 litre | 12 |