

Malibu Dreams

# Malibu Clay

Complexité: **Simple**

Couche de finition: **Traffic Natural**

Brossage: **Facultatif**

Finition: **Mat naturel**

Un style qui évoque la terre, verni avec Traffic Natural pour une texture aussi douce que de la soie, pour plus de classe et une protection accrue.

Malibu Clay appliqué sur du chêne blanc brossé.  
Les résultats peuvent varier selon la couleur et le type du parquet d'origine.

Produits utilisés

<b>1x Bona Craft Oil 2K Clay</b>

<b>2x Bona Traffic Natural</b>

Instructions	Temps de séchage
1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 100. Aspirez soigneusement.	
2. Appliquez une fine couche d'eau sur la surface (pour ouvrir les fibres de bois) à l'aide d'une éponge ou d'un rouleau à poil court. Utilisez le moins d'eau possible, tout en vous assurant d'humidifier l'intégralité du bois.	12 h
3. Mélangez soigneusement l'huile avec le durcisseur et appliquez-la sur le sol à l'aide d'une spatule en acier inoxydable, d'une raclette ou d'un pad rouge (env. 40 m <sup>2</sup> /l).	15-30 min
4. Après 15-30 minutes, polissez la surface à l'aide d'une polisseuse équipée d'un pad rouge. Ajoutez de l'huile si nécessaire.	15-30 min
5. Après 15-30 minutes supplémentaires, retirez le surplus d'huile à l'aide d'un chiffon en coton. Laissez sécher.	8-12 h
6. Appliquez Bona Traffic Natural à l'aide d'un rouleau Bona Microfiber Roller de 11 mm et laissez sécher (env. 8-10 m <sup>2</sup> /l).	2-3 h
7. Égrenez avec le Bona Scrad Pad, pour éliminer les aspérités. Aspirez ou enlever la poussière avec un chiffon.	
8. Appliquez une deuxième couche de Bona Traffic Natural.	12-24 h
9. Sur les zones à passage intensif, une couche supplémentaire peut être nécessaire.	

## Informations complémentaires

- Il est toujours recommandé d'appliquer une couche d'eau sur la surface avant d'appliquer l'huile pour obtenir une couleur intense et uniforme.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.