

Malibu Dreams

Malibu Natural

Complexité: **Moyenne** | Couche de finition: **Traffic Natural**
 Brossage: **Facultatif** | Finition: **Mat naturel**

Huile Neutral et Bona Traffic Natural pour une texture aussi douce que de la soie. Un toucher incomparable sous le pied et invisible à l'oeil nu.

Malibu Natural appliqué sur du chêne blanc brossé.
 Les résultats peuvent varier selon la couleur et le type du parquet d'origine.

| Produits utilisés |
|---|
|  1 x Bona Craft Oil 2K Neutral |
|  2 x Bona Traffic Natural |

| Instructions | Temps de séchage |
|---|------------------|
| 1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 120. Aspirez soigneusement. | |
| 2. Mélangez soigneusement l'huile avec le durcisseur et appliquez-la sur le sol à l'aide d'une spatule en acier inoxydable, d'une raclette ou d'un pad rouge (env. 40 m ² /l). | 15-30 min |
| 3. Après 15-30 minutes, polissez la surface à l'aide d'une polisseuse équipée d'un pad rouge. Ajoutez de l'huile si nécessaire. | 15-30 min |
| 4. Après 15-30 minutes supplémentaires, retirez le surplus d'huile à l'aide d'un chiffon en coton. Laissez sécher. | 8-12 h |
| 5. Appliquez Bona Traffic Natrual à l'aide d'un rouleau Bona Microfiber Roller de 11 mm et laissez sécher (env. 8-10 m ² /l). | 2-3 h |
| 6. Égrenez avec le Bona Scrad Pad, pour éliminer les aspérités. Aspirez ou enlever la poussière avec un chiffon. | |
| 7. Appliquez une deuxième couche de Bona Traffic Natural. | 12-24 h |
| 8. Une couche supplémentaire de laque peut être nécessaire dans les zones à passage intensif. | |

Informations complémentaires

- La surface de Bona Traffic Natural est plus rugueuse que celles des laques traditionnelles. Dans les espaces commerciaux soumis à un passage intensif, vous pouvez opter pour Bona Traffic HD Extra Mat pour un aspect similaire et un nettoyage facilité.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.