

Bona Nordic Tone

Fiche technique

Bona Nordic Tone (écran blanc Bona) est un pré-traitement à utiliser avec Bona Craft Oil, afin d'obtenir un parquet intensément blanc. Il inhibe le jaunissement du bois et peut être utilisé à la fois sur résineux et les feuillus. La couleur de Bona Nordic Tone peut être intensifiée ou modifiée par l'adjonction de jusqu'à 5% de Bona MixColour (modérateur d'écran Bona).

- Séchage rapide et facile à mettre en œuvre
- La blancheur peut être contrôlée par le nombre de couches appliquées
- En phase aqueuse et sans odeur

Données techniques

Base:	Solution légèrement alcaline, pigmentation
Dilution:	Ne pas diluer
Séchage:	- Entre les couches : 1-2 heures* - Avant huilage : 5-10 heures* * <i>selon les conditions normales 20°C/60% h.r. Bien ventiler.</i>
Outil d'application :	Manchon d'application pour huile, brosse large
Consommation:	env. 8-10 m ² /litre selon l'essence de bois
Sécurité:	Non classé
Inflammabilité:	Ininflammable
Nettoyage des outils:	A l'eau et au savon.
Conservation:	3 ans après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport :	Température entre au moins +5°C et +25°C maximum
Déchets :	Les emballages et les surplus doivent être régulés en fonction de la législation locale.
Conditionnement:	5 litres (carton : 3 x 5 L)

Préparations

S'assurer que la surface à traiter soit acclimatée, bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Bien secouer le bidon et verser dans un seau propre. Mélangez soigneusement avant utilisation et occasionnellement lors de l'application. Si l'on utilise plusieurs bidons de Bona Nordic Tone, les verser dans le même récipient pour s'assurer d'un résultat uniforme. Conditions d'utilisation optimales : entre 20-25°C et 30-60% d'humidité relative de l'air. **Température minimale d'utilisation : +16 ° C.**

Important : Les bois tropicaux ou traités chimiquement peuvent avoir des réactions imprévues ou dégorger. Toujours tester sur une petite zone pour s'assurer de la compatibilité et des résultats souhaités avant utilisation.

Préconisation

Application sur bois brut

Option 1

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil pure ou coloré

Finition



Bona[®]

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com

Bona Nordic Tone

Fiche technique

Finition



Application

1. Appliquer une couche uniforme de Bona Nordic Tone en utilisant le manchon Bona adapté, en suivant le fil du bois (8-10 m²/litre soit 120-100 g/m²). Travailler "mouillé sur mouillé".
2. Si l'on souhaite plus d'intensité ou si la première couche n'est pas uniforme, il est possible d'appliquer une seconde couche après 1-2 heures.
3. Laisser sécher la dernière couche entre 5 et 10 heures
4. Egrainer la surface avec un pad Bona Scrad Pad et une monobrosse (basse vitesse). Déplacer la machine rapidement et systématiquement.
5. Aspirer pour retirer toute trace de poussière.
6. Appliquer Bona Craft Oil dans le coloris souhaité.
7. Retirer le surplus d'huile avec un chiffon coton et laisser sécher durant la nuit, minimum 12 heures.

Entretien

Bona Nordic Tone ne doit **jamais être utilisé sans protection finale** (Bona Craft Oil ou Bona Hard Wax Oil).

Information importante

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.



Bona[®]

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com