

Bona Sportive Finish

Fiche technique

Bona Sportive Finish est un vitrificateur bicomposant 100% polyuréthane spécial sols sportifs.

- 100% polyuréthane
- excellente résistance à l'usure, résistant aux marques de chaussure et rayures
- très bonne résistance aux substances chimiques
- répond à la norme DIN 18 032:2 – anti-dérapage

Données techniques

Type de vitrificateur	: laque de finition bi-composante 100% polyuréthane
Matières solides	: env. 32%
Viscosité	: env. 17 secondes (25°C, FC4)
pH	: env. 8
Résistance à l'usure	: env. 5 mg/100 trs (SIS 923509)
Brillance (à 60°)	: brillance: env. 90, mat: env. 20
Mélange	: 2% Bona Sportive Harder (20 ml sur 1 l de laque)
Temps de séchage	: 2,5-3 heures à 20°C / 60% humidité
Outil	: rouleau Bona ou applicateur Bona
Consommation	: 8-10 m ² /litre (120-100g/m ²) par couche
Sécurité	: non classifié
Conservation	: 1 an après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport maximum	: la température doit être entre +5°C minimum et +25°C
Conditionnement	: 2 x 10,2 L + 2 x 0,2 L Sportive Durcisseur - 24 cartons/palette

Préparation

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras

Utiliser le Bona Scrad système, ou une mono-brosse et un disque abrasif grain 120 ou plus fin pour le ponçage final.

Parquets finis usine ou déjà vernis:

Conditions générales :

1. La surface à traiter doit être absolument propre. Les parquets qui ont été traités à la cire, polish ou produit similaire ne pourront pas être vitrifiés.
2. Les autres parquets préfinis doivent pouvoir être vitrifiés avec Sportive Finish.
3. Les parquets préfinis en usine doivent être poncés avec l'abrasif Bona Diamond.

Bona ne peut pas garantir un bon accrochage dans le cas de survitrification avec d'autres marques que la marque Bona.

Sportive Finish a en règle générale une bonne accroche sur les parquets préfinis usine mais il est important de procéder à un test d'accrochage avant la survitrification de la totalité du parquet. Préparer une petite surface en suivant la méthodologie mentionnée ci-dessus. Appliquer une couche de Sportive Finish. Après 3 jours, gratter légèrement la surface traitée avec une pièce de monnaie. Si le vernis tient, la survitrification peut être effectuée.

Préparation des parquets finis usine: Avant la survitrification, le parquet devra être traité selon le système Bona Prep, en respectant les instructions sur l'étiquette. Ensuite égrener la surface avec les Bona Diamond Abrasives.

Préparation d'un parquet anciennement verni: Le parquet devra être traité avec le Prep système selon les instructions données sur l'étiquette. Egrener la surface par moyen du Bona Scrad System ou avec un treillis grain 150. Ensuite, appliquer 1-2 couches de Sportive Finish.

Finition



Bona®

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com

Bona Sportive Finish

Fiche technique

Mode d'emploi

Avant toute utilisation, bien secouer le bidon avant utilisation.

Durcisseur Sportive Finish : Le bidon de vitrificateur et le bidon de durcisseur sont tous deux gradués. Après avoir défini la quantité de vitrificateur à appliquer, ajouter le durcisseur (2 %) et bien mélanger. Laisser reposer 5 minutes avant utilisation. Le mélange devrait être utilisé dans les 8 heures suivant sa préparation.

Appliquer de façon uniforme avec un rouleau Bona, en évitant toute accumulation de produit (flaques).

Attention : la température ambiante et celle du vitrificateur doivent être supérieures à 13°C lors de l'application et du séchage. Pendant la vitrification et durant une semaine après, veiller à bien aérer l'espace de travail.

Préconisation:

Sur bois brut : 1 x Bona Sportive Primer + 2-3 x Bona Sportive Finish

Surlaquage : 1-2 x Bona Sportive Finish

Le traçage de ligne avec le Bona Sportive Paint s'effectue avant la dernière couche de vernis.

Lors de l'égrenage – selon le système Bona Scrad – du Bona Sportive Finish, laisser sécher le vernis pendant au moins une nuit.

Un passage prudent sur le sol est possible après environ 8 heures, avec un passage normal après environ 72 heures.

Après une semaine environ le vernis a complètement durci et permet ainsi un entretien normal. Pendant le durcissement, uniquement nettoyer à sec.

N.B. Pendant et durant une semaine après l'application, bien ventiler l'espace de travail.

Finition



Bona®

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com