

# Bona Sportive Primer

## Fiche technique



Bona Sportive Primer est une couche de fond monocomposante en phase aqueuse mise au point pour les parquets sols sportifs avant application du vitrificateur Bona Sportive Finish. Elle donne un aspect de surface bien garni, et accentue la couleur naturelle du bois.

- Spécialement développée en combinaison avec Bona Sportive Finish
- Haute teneur en matières solides
- Surface bien garnie
- Fait bien ressortir la couleur naturelle du bois

### Données techniques

Type de vitrificateur : couche de fond monocomposante en phase aqueuse  
Matières solides : env. 32%  
Viscosité : env. 17 secondes (25°C, FC4)  
pH : env. 8  
Temps de séchage : 2-2,5 heures à 20°C / 60% humidité  
Outil : rouleau Bona, brosse ou spatule  
Consommation : 8 m<sup>2</sup>/litre (120 g/m<sup>2</sup>) par couche  
Sécurité : non classifié  
Conservation : 1 an après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert  
Stockage/transport : la température doit être entre +5°C minimum et +25°C max.  
Conditionnement : bidons à 10 litres (2 x 10 – 24 cartons/palette)

### Préparation

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras  
Utiliser le Bona Scrad système, ou une monobrosse et un disque abrasif grain 120 ou plus fin pour le ponçage final.

### Mode d'emploi

Avant tout usage, bien secouer le bidon.  
Appliquer avec un rouleau Bona de façon uniforme en évitant toute accumulation de produit (flaques).

Attention : la température ambiante et celle du vitrificateur doivent être supérieures à 13°C lors de l'application et du séchage. Pendant la vitrification et durant une semaine après, veiller à bien aérer l'espace de travail.

Avant d'appliquer la couche de finition finale, procéder à un égrenage avec la Bona monobrosse et le système Bona Scrad ou avec un treillis grain 120 voire plus fin.

