

Touch of Grace

Grace Vivid

Komplexität:

Herausfordernd

Bürsten: **Erforderlich**

Letzte Schicht:

Bona Hard Wax Oil extramatt

Oberfläche: **Extramatt**

Ein schwarzer Hintergrund kombiniert mit kontrastierendem Weiß für einen kreideartigen Look mit sichtbarer Holzmaserung.



Grace Vivid auf gebürsteter Eiche.
Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte



Bona Rich Tone



Bona Mix Colour Black



Bona Craft Oil Frost



Bona Hard Wax Oil extramatt

Anleitung

Trockenzeit

1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Bona Diamantschleifmittel der Körnung 120 schleifen. Sorgfältig staubsaugen.	
2. 5 % Bona Mix Colour einem Kanister Bona Rich Tone (250 ml auf 5 l) beimischen. Kräftig schütteln.	
3. Die Mischung mit einem Wischer auftragen (8 – 10 m ² /Liter).	5 – 10 Stunden
4. Das Öl sorgfältig umrühren und mit einem Gumm wischer oder einem roten Pad auftragen (etwa 20 – 30 m ² /Liter).	
5. Das Öl 15 – 30 Minuten einziehen lassen. Die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine mit einem roten Pad bearbeiten und bei Bedarf mehr Öl auftragen.	15 – 30 Minuten
6. Nach weiteren 15 – 30 Minuten überschüssiges Öl mit Bona Waffeltüchern entfernen.	15 – 30 Minuten
7. Trocknen lassen.	12 Stunden
8. Oberfläche saugen und je nach Anforderungen 1 – 2 Schichten Bona Hard Wax Oil extramatt auftragen.	16 – 24 Stunden

Weitere Informationen

- Hier wurde die letzte Oberflächenbehandlung mit Hard Wax Oil extramatt ausgeführt. Ein lebendigeres Erscheinungsbild erzielt man mit Bona Hard Wax Oil matt oder halbmatt.