

Versiegelung Bühnenboden (reflektionsarm und deckend schwarz)

Als Decklack empfehlen wir für die Oberflächenbehandlung von Parkett- und Holzböden auf Bühnen den wasserbasierten 2-Komponenten-Polyurethanlack Bona Traffic HD extramatt.

Vorteile sind neben der extrem matten Oberfläche die außergewöhnlich schnelle Aushärtung, sowie die kompromisslose Beständigkeit gegen Kratzer und Abnutzung. Bona Traffic HD ist zudem rutschhemmend nach DIN 18032 Teil II.

Wir empfehlen folgenden Aufbau:

- Die Oberfläche fachgerecht schleifen. Um die Fugen zu verschließen, den Boden vor dem vorletzten Schliff mit angeteigter Bona Mix&Fill Fugenkittlösung abspachteln. Nach der Trocknung die letzten beiden Schleifgänge durchführen, letzter Schliff mit Tellermaschine und Schleifgitter Körnung 120, gründlich absaugen. Geschraubte oder genagelte Parkett- und Dielenböden, oder Schwingböden nicht kitteln!
- Grundieren mit Bona Classic, Verbrauch ca. 100-120 g/m², Auftragen mit Bona Wasserlackrolle, für den Auftrag muss ein gesondertes Arbeitsgerät verwendet werden, Trockenzeit bei normaler Zimmertemperatur ca. 2 Std.
- Versiegeln mit Bona Traffic HD extramatt, dem Lack den Härter zusetzen und einschütteln, innerhalb von 4 Std. verarbeiten, 100-120 g/m² auftragen mit Bona Wasserlackrolle, Trocknung über Nacht
- Lackzwischenliff mit Bona Schleifgitter der Körnung 150, Oberfläche gründlich absaugen
- Den Holzboden deckend schwarz lackieren mit Bona Sportive Paint schwarz. Trocknung über Nacht
- Die schwarz lackierte Fläche nach entsprechender Trocknung leicht anschleifen mit Bona Sand Scrad ohne Wings!!! Oberfläche gründlich absaugen
- Versiegeln mit Bona Traffic HD extramatt, dem Lack den Härter zusetzen und einschütteln, innerhalb von 4 Std. verarbeiten, 100-120 g/m² auftragen mit Bona Wasserlackrolle, vorsichtig begehbar 8 Std. nach Aufbringen der letzten Versiegelung.

Die entsprechende Pflegeanweisung von Bona ist zu beachten!

Bitte beachten: Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probestellen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. (Stand 09.2016).

Bona Vertriebsgesellschaft mbH, Deutschland, Jahnstr. 12, 65549 Limburg
Tel 06431-4008-0 / Fax: 06431-4008-99100 / email: empfang@bona.com