

## Oberflächenbehandlung von Tanzböden

Zur Oberflächenbehandlung von Parkett- und Holzböden, welche als reine Tanzflächen genutzt werden empfehlen wir eine imprägnierend, geölte Oberfläche. Eine geölte Oberfläche wird in dieser Art und Weise auch vom „Bundesinstitut für Sportwissenschaft“ empfohlen (Orientierungshilfe: Planung und Bau von Tanzsportanlagen).

- Die Oberfläche fachgerecht schleifen. Um die Fugen zu verschließen, den Boden vor dem vorletzten Schliff mit angeteigter Bona Mix&Fill, oder mit Bona Mix&Fill Plus Fugenkittlösung abspachteln. Nach der Trocknung die Oberfläche mit Bandschleifmaschine, Körnung 100, schleifen, Fugenkitt muss vollständig von der Holzoberfläche abgeschliffen werden. Anschließend letzter Schliff mit Tellerschleifmaschine und Schleifgitter Körnung 120, gründlich absaugen. Schwingböden, oder genagelte/verschraubte Böden nicht kitten!
- Bona Craft Oil 2K (farblos/neutral) anmischen und auftragen mit einem Gummiwischer oder einer rostfreien Edelstahlspachtel, alternativ mit dem Bona WoolPad und einer Einscheibenmaschine
- Nach 15-30 Minuten erfolgt je nach Saugfähigkeit des Holzes u. U. ein weiterer Auftrag. Die Anzahl der benötigten Aufträge ist abhängig von der Art und Saugfähigkeit des Holzes, jedoch sind 1-2 Gesamtaufträge ausreichend, Verbrauch: 1 Liter für ca. 20 – 30 m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Holzes
- Die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und einem beigem Pad bearbeiten
- Danach den Überschuss mit der Einscheibenmaschine und saugenden Bona Waffeltüchern oder Bona WoolPads trocken reiben. Es dürfen keine Reste auf der Oberfläche stehen bleiben! Fläche mindestens 8 Stunden ruhen lassen.
- Nach ca. 8 Stunden ist die Fläche leicht beanspruchbar. In der ersten Woche nur Fegen bzw. Saugen, und erst danach je nach Zustand mit Wasser unter der Zugabe von Bona Soap reinigen.
- Die Unterhaltsreinigung erfolgt mit Bona Soap. Die Nachbehandlung der geölte Fläche erfolgt regelmäßig mit dem Pflegeöl Bona Care Oil.

### Eigenschaften der geölte Fläche

- Keine mechanischen Beschädigungen der Lackoberfläche
- Partielles Ausbessern möglich (allerdings können hier vorübergehend farbliche Unterschiede auftreten)
- Rutschhemmend R10 nach DIN 51130
- Schnellere Anschmutzung durch offenporige Oberfläche, dadurch höherer Pflegeaufwand

Parkett- und Holzböden zeichnen sich durch eine unübertroffene Lebensdauer aus. Die Oberflächenbehandlung erhält die Schönheit des Holzes. Jede Art der Oberflächenbehandlung unterliegt aber einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege unerlässlich.

Das Technische Merkblatt von Bona Craft Oil 2K, sowie die gültige Pflegeanweisung ist zu beachten.

**Bitte beachten:** Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. (Stand 03.2018).

**Bona Vertriebsgesellschaft mbH, Deutschland, Jahnstr. 12, 65549 Limburg**  
**Tel 06431-4008-0 / Fax: 06431-4008-99100 / email: empfang@bona.com**