

Touch of Grace

# Grace Bright

Complexiteit: **Gemiddeld** | Toplaag: **Traffic HD extra mat**  
 Borstelen: **Vereist** | Afwerking: **Extra mat**

Een verfijnde, grijze afwerking waarin het houtgevoel door borstelen en lakken intact is gebleven.

Grace Bright aangebracht op geborsteld wit eiken.  
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur  
 en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.

## Gebruikte producten



1x Bona Classic



2x Bona Decor Paint  
Light Grey



1x Bona Traffic HD  
extra mat

## Aanwijzingen

## Droogtijd

|   |          |
|---|----------|
| 1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 120. Goed stofzuigen.  |          |
| 2. Breng Bona Classic aan met een roller of een andere geschikte applicator (ong. 8-10 m <sup>2</sup> /l).                    | 1-2 uur  |
| 3. Breng de vloerverf aan met een Bona Microfiber Roller van 5 mm en laat de verf drogen.                                     | 2-3 uur  |
| 4. Schuur het oppervlak, om opstaande houtvezels te verwijderen, licht op met korrel 120. Stofzuigen of met een doek afnemen. |          |
| 5. Breng eventueel voor een volledige dekking een tweede laag vloerverf aan en laat deze laag drogen.                         | 2-3 uur  |
| 6. Bescherm het oppervlak met parketlak Bona Traffic HD extra mat.  | 6-12 uur |
| 7. In drukbelopen zones kan een extra laklaag nodig zijn.   |          |

## Overige informatie

- Voor zones waar minder weerstand tegen slijtage vereist is, kan een andere niet vergelijkende parketlak gebruikt worden, zoals Bona Mega ONE of Bona Traffic.
- In drukbelopen zones kunnen ter afsluiting twee lagen Bona Traffic HD worden aangebracht.

## Speciale aandachtspunten

Om het echte houtgevoel te handhaven, is borstelen noodzakelijk.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.