

Malibu Dreams

# Malibu Clay

Complexiteit: **Eenvoudig** | Toplaag: **Traffic Natural**  
 Borstelen: **Optioneel** | Afwerking: **Natuurlijk mat**

Een aardse uitstraling, afgewerkt met Traffic Natural voor een zijdezacht gevoel, extra stijl en bescherming.

Malibu Clay aangebracht op geborsteld wit eiken.  
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.

## Gebruikte producten



1x Bona Craft Oil 2K Clay



2x Bona Traffic Natural

## Aanwijzingen

## Droogtijd

1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 100. Goed stofzuigen.	
2. Breng een dunne laag water op het oppervlak aan om de houtvezels te openen. Hiervoor kan een spons of een roller met korte haren worden gebruikt. Wees terughoudend met de hoeveelheid water, maar zorg er wel voor dat al het hout goed nat wordt.	12 uur
3. Roer de olie goed door en breng deze aan op de vloer met een roestvrij stalen spaan, wisser of een rode pad (ong. 40 m <sup>2</sup> /l).	15-30 min
4. Laat de olie 15-30 minuten intrekken. Boen het oppervlak met een boenmachine voorzien van een rode pad en breng indien nodig extra olie aan.	15-30 min
5. Boen, na nog eens 15-30 minuten, het teveel aan olie op met een katoenen doek. Laat het oppervlak drogen.	8-12 uur
6. Breng Bona Traffic Natural aan met een Bona Microfiber Roller van 11 mm en laat dit drogen (ong. 8-10 m <sup>2</sup> /l).	2-3 uur
7. Schuur het oppervlak, om opstaande houtvezels te verwijderen, licht op met de Bona Scrad Pad. Stofzuigen of met een doek afnemen.	
8. Breng een tweede laag Bona Traffic Natural aan.	12-24 uur
9. In drukbelopen zones kan een extra laklaag nodig zijn.	

## Overige informatie

- Om zeker te zijn van kleurintensiteit en -uniformiteit wordt het met water openen van houtvezels voorafgaand aan het aanbrengen van de olielaag altijd aanbevolen.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.