

New Modern

Modern Liquorice

Complexiteit: **Eenvoudig** | Toplaag: **Traffic HD zijdemat**
 Borstelen: **Vereist** | Afwerking: **Zijdemat**

Geborstelde en zwart gelakte vloer waarin de natuurlijke houtnerven prachtig naar voren zijn gehaald.

*Modern Liquorice aangebracht op geborsteld wit eiken.
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur en
 het soort van de oorspronkelijke houten vloer.*

Gebruikte producten



1x Bona Decor Paint Black



2x Bona Traffic HD zijdemat

Aanwijzingen

Droogtijd

1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 120. Goed stofzuigen.	
2. Breng een dunne laag vloerverf aan (ong. 12-15 m ² /l) met een Bona Microfiber Roller van 5 mm en laat deze laag drogen.	2-3 uur
3. Breng een laag parketlak Bona Traffic HD zijdemat (ong. 8-10 m ² /l) aan met een Bona Microfiber Roller van 11 mm en laat deze laag drogen.	2-3 uur
4. Schuur het oppervlak, om opstaande houtvezels te verwijderen, licht op met korrel 120. Stofzuigen of met een doek afnemen.	
5. Breng een extra laag Bona Traffic HD zijdemat aan.	6-12 uur

Overige informatie

- Voor zones waar minder weerstand tegen slijtage vereist is, kan een andere parketlak gebruikt worden, zoals Bona Mega of Bona Traffic.

Speciale aandachtspunten

Om het echte houtgevoel te handhaven, is borstelen noodzakelijk.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.