

New Modern

Modern Pale

Complexiteit: **Gemiddeld** | Toplaag: **Traffic HD extra mat**
 Borstelen: **Optioneel** | Afwerking: **Extra mat**

Voor de uitstraling en het gevoel van geschuurd hout, met wit pigment om de uitstraling te benadrukken.

Modern Pale aangebracht op geborsteld wit eiken.
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.

Gebruikte producten



2x Bona White



1x Bona Traffic HD
extra mat

Aanwijzingen

Droogtijd

1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 120.	
2. Breng Bona White aan met een roller of een andere geschikte applicator in de richting van de houtnerf (ong. 12 m ² /l).	1-2 uur
3. Om opstaande houtvezels te verwijderen, opschuren met korrel 120.	
4. Breng op dezelfde manier een tweede laag Bona White aan.	2-3 uur
5. Bescherm het oppervlak met Bona Traffic HD extra mat.	6-12 uur
6. In drukbelopen zones kan een extra laklaag nodig zijn.	

Overige informatie

- Voor zones waar minder weerstand tegen slijtage vereist is, kan een andere niet vergelijkende parketlak gebruikt worden, zoals Bona Mega ONE of Bona Traffic.
- In drukbelopen zones kunnen ter afsluiting twee lagen Bona Traffic HD worden aangebracht.
- Het beste witeffect wordt bereikt door te eindigen met een extra matte lak. Als alternatief kan Bona Traffic Natural worden gebruikt.

Speciale aandachtspunten

Het met een gepigmenteerde lak behandelen van visgraatvloeren kan lastig zijn. Vloeren gelegd in stroken of plankenvloeren zijn het meest geschikt voor deze toepassing.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.