

New Modern

Modern Soul

Complexiteit: **Eenvoudig** | Toplaag: **Traffic HD Mat**
 Borstelen: **Optioneel** | Afwerking: **Mat**

Een warme, intense uitstraling voor de vloer, afgewerkt met een beschermende laag.

*Modern Soul aangebracht op geborsteld wit eiken.
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur
 en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.*

Gebruikte producten



1x Bona Intense



2x Bona Traffic HD mat

Aanwijzingen

Droogtijd

| | |
|---|-----------|
| 1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 120. | |
| 2. Breng Bona Intense aan met een roller of een andere geschikte applicator (ong. 8-10 m ² /l). | 1-2 uur |
| 3. Breng Bona Traffic HD mat aan met een Bona Microfiber Roller van 11 mm en laat dit drogen (ong. 8-10 m ² /l). | 2-3 uur |
| 4. Schuur het oppervlak, om opstaande houtvezels te verwijderen, licht op met korrel 120. Stofzuigen of met een doek afnemen. | |
| 5. Breng een tweede laag Bona Traffic HD mat aan. | 12-24 uur |
| 6. In drukbelopen zones kan een extra laklaag nodig zijn. | |

Overige informatie

- Voor zones waar minder weerstand tegen slijtage vereist is, kan een andere parketlak gebruikt worden, zoals Bona Mega of Bona Traffic.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.