

Nordic Shimmer

Nordic Frost

Complexiteit: **Eenvoudig** | Toplaag: **Craft Oil 2K Frost**
 Borstelen: **Optioneel** | Afwerking: **Natuurlijk mat**

Een vleugje wit gepigmenteerde olie die de prachtige details in de houten vloer naar voren haalt.

*Nordic Frost aangebracht op geborsteld wit eiken.
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur
 en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.*

Gebruikte producten



1x Bona Craft Oil 2K Frost

Aanwijzingen

Droogtijd

1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 100. Goed stofzuigen.	
2. Breng een dunne laag water op het oppervlak aan om de houtvezels te openen. Hiervoor kan een spons of een roller met korte haren worden gebruikt. Wees terughoudend met de hoeveelheid water, maar zorg er wel voor dat al het hout goed nat wordt.	12 uur
3. Meng de olie met harder en breng het op de vloer aan met een roestvrij stalen spaan, wisser of rode pad (ong. 40 m ² /l).	
4. Boen het oppervlak na 15-30 minuten met een 1-schijfsmachine voorzien van een rode pad.	15-30 min
5. Veeg, na nog eens 15-30 minuten, het teveel aan olie op met een katoenen doek.	15-30 min
6. Boen de vloer voor een perfecte afwerking nog een keer met een Bona Wool Pad.	8-12 uur

Overige informatie

- Om zeker te zijn van kleurintensiteit en -uniformiteit wordt het met water openen van houtvezels voorafgaand aan het aanbrengen van de olielaag altijd aanbevolen.
- In drukbelopen zones kunnen ter afsluiting twee lagen Bona Traffic HD worden aangebracht.

Speciale aandachtspunten

Maak de behandeling af met Bona Traffic/HD voor een lagere onderhoudsfrequentie en bescherming van het pigment.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.