

Bona Craft Oil 2K

Technisch Merkblad

Afwerking



Prestatie, veelzijdigheid en design – Kies voor de allermooiste kleuren voor een geoliede vloer en bescherm deze desgewenst met de allerbeste vloerlak! Bona Craft Oil 2K's unieke formule, op basis van plantaardige oliën, zorgt voor een snelle droging en de allerbeste bescherming. Het is de ideale afwerking voor soms lastige houtsoorten als kambala, afzelia en walnoot. Ook goed te gebruiken op gerookt eiken en gestoomd beuken. Bona Craft Oil 2K zorgt voor een bijzonder fraai en water- en vlekbestendig oppervlak en is klaar voor gebruik na een droogtijd van slechts 8-12 uur.

- Eenvoudig te verwerken dankzij lange potlife en open tijd.
- Snelle en zekere uitharding – Goed te verwerken op vele tropische houtsoorten.
- Voldoet uiteraard aan alle moderne eisen zoals de VOS-wetgeving
- Plaatselijk te repareren.
- Na 8-12 uur eventueel overlakbaar met uitsluitend 1 van onze Traffic 2-componentenlakken: Bona Traffic, Traffic HD of Traffic Natural (8 uur Neutral versie, 12 uur gekleurde versies). **Noot: Aflakken binnen 72 uur**
- Voldoet aan de EN 71-3 normering voor gebruik op kinderspeelgoed.

Technische gegevens

Product basis:	Gemodificeerde plantaardige oliën + isocyanaat harder
11 Kleuren:	Neutral, Neutral Light, Frost, Graphite, Ash, Umbra, Light Grey, Old Grey, Sand, Invisible, Clay
VOS:	Max. 19 g/liter (incl. harder)
Verhouding:	9 delen A (olie) op 1 deel B (harder) 10%
Pot life:	6-8 uur
Droogtijd:	- Tussen verschillende lagen: 15-30 minuten* - Licht gebruik: Neutral / 8 uur* Kleurolie /12 uur*
	<i>*Onder normale condities, 20 °C/50% R.H. Bij hogere luchtvochtigheden, (>60%) zorg voor voldoende ventilatie en respecteer de minimale droogtijden.</i>
Gereedschap:	Bona Oil applicator of RVS spaan. Rode pad voor het in- en uitboenen
Verbruik:	Ongeveer 35 m ² /liter, afhankelijk van de houtsoort.
Veiligheid:	Deel A: Niet geclassificeerd, Deel B: Geclassificeerd, zie veiligheidsblad voor meer informatie.
Vuur gevaar:	Niet brandbaar, maar het risico van zelfontbranding is aanwezig. Gebruikte doeken, pads e.d. onderdompelen in water of plaatsen in een afsluitbare metalen container. Zie veiligheidsblad voor meer informatie.
Reiniging:	Gereedschap reinigen met wasbenzine. Opgedroogde olie kan verwijderd worden met wasbenzine.
Houdbaarheid:	3 jaar, na productiedatum, in ongeopende verpakking.
Opslag/transport:	De temperatuur mag tijdens transport en opslag niet onder de +5°C of boven de +25°C komen.
Afval:	Restanten en lege blikken dienen te worden afgevoerd volgens de plaatselijke regelgeving.
Verpakking:	1,25 L en 400 ml

Vorbereitung

Zorg voor een goed geacclimatiseerde vloer, die goed geschuurd is, droog is en vrij van stof, was en andere vervuiling. Zorg ervoor dat de olie op kamertemperatuur is. Optimale condities voor de verwerking zijn tussen de 20-25°C en 30-50% relatieve luchtvochtigheid. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen de droogtijd. **De minimale temperatuur voor verwerking is 16°C.** Gebruik rubberen handschoenen, een veiligheidsbril en overtrekschoentjes tijdens de verwerking.



Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com
F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
F: 023-5421306
www.bona.com

Bona Craft Oil 2K

Technisch Merkblad

Afwerking



Opmerking:

- De opname van het kleurpigment in de olie wordt bepaald door de houtsoort en de manier van schuren en zullen ook de intensiteit van de kleur bepalen. Vlekken en/of kleurverschillen worden niet door de olie veroorzaakt. Een zorgvuldige voorbereiding en gebruik van de olie zijn noodzakelijk om een juist eindresultaat te bereiken. Doe bij twijfel een test met de olie en eventuele afwerking met lak voordat u het product op een vloer gaat gebruiken.

Aanbevolen afwerking

Alt. 1 – Gemiddeld/zwaar gebruik

1x Bona Craft Oil 2K

Alt. 2 – Zwaar/commercieel gebruik

1x Bona Craft Oil 2K
2x Bona Traffic / Traffic HD / Traffic Natural

Alt. 3 – Gemiddeld/zwaar gebruik

1x Bona Tone
1x Bona Craft Oil 2K

Verwerking

Op een vloer met vellingkanten of veel naden en gaten, de gemixte olie aanbrengen met een brede kwast. Op volledig vlakke en gladde vloeren kan de gemixte olie worden aangebracht met de Bona Oil Applicator of een RVS spaan.

1. Met een hamer in combinatie met een schroevendraaier of priem twee gaten maken in zowel de deksel als de bodem van het bovenste blik. Laat de harder in het onderste blik lopen (1 minuut). Wees er zeker van dat alle harder doorgelopen is. Verwijder het bovenste blik en roer de harder goed door de olie.
2. Breng een dunne laag gemixte olie aan op de vloer. Grote vloeren in vakken verdelen en werk nat in nat.
3. Laat het hout de olie ongeveer 15/30 minuten absorberen alvorens de vloer te boenen met een rode pad.
4. Indien noodzakelijk nog een dunne laag olie aanbrengen. Zorg ervoor dat het oppervlak verzadigd is.
5. Laat de olie nogmaals 15 minuten drogen en vervolgens droog boenen met doeken onder een boenmachine.
6. Boen het oppervlak na met een Bona Woolpad voor een perfecte afwerking.
7. Laat de vloer tenminste 8-12 uur* drogen alvorens deze te betreden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens de verwerking en tijden het droogproces.

WAARSCHUWING: BONA CRAFT OIL 2K BEVAT DROGENDE OLIËN. RISICO OP ZELFONTBRANDING. GEBRUIKTE DOEKEN EN PADS E.D. ONDERDOMPELEN IN WATER OF PLAATSEN IN EEN AFSLUITBARE METALEN CONTAINER.

**Droogtijd bij 20 °C/50% RH. Houd rekening met langere droogtijden op tropische houtsoorten en bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid. Inrichting van de ruimte kan worden gedaan na 12/24 uur, maar wacht 1 week met het plaatsen van kleden e.d. Vochtig reinigen kan na 2 dagen. 8 uur droogtijd bij Neutral en 12 uur droogtijd bij Kleurolie.*



Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com
F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
F: 023-5421306
www.bona.com

Bona Craft Oil 2K

Technisch Merkblad

Afwerking



Onderhoud

Reinig de vloer regelmatig met een droge wisser en/of stofzuiger. Indien noodzakelijk de vloer vochtig reinigen met water waaraan Bona Soap is toegevoegd. Reinig, indien mogelijk, de vloer altijd zo droog mogelijk. Voor onderhoud en voor het oprispen van de toplaag Bona Care Oil gebruiken. De frequentie van dit onderhoud is afhankelijk van het gebruik van de vloer en kan variëren van 1 tot 2 maal per jaar in een woonsituatie tot meerdere keren per jaar bij commercieel gebruik.

- Oppervlakkige krassen kunnen worden weggewerkt met Bona Care Oil. In het geval van een gekleurde olievloer kan 20% kleurolie aan de onderhoudsolie worden toegevoegd. Bona Care Oil grijs en wit zijn kant-en-klaar verkrijgbaar.
- Voor diepere beschadigingen of kale plekken, gebruik de Bona Craft Oil 2K.

GEDetailleerde onderhoudsadviezen zijn te vinden op www.bona.com

Overlakken

Instructies voor overlakken

Ter verbetering van de slijtweerstand en voor het verlagen van de onderhoudsfrequentie, zeker daar waar vroegtijdige slijtage te verwachten is, adviseren wij de Bona Craft Oil 2K af te werken met 2 lagen Bona Traffic, Bona Traffic HD of Bona Traffic Natural (uitsluitend deze parketlakken). Deze aanbeveling geldt ook voor met kleur olie afgewerkte vloeren en zal ervoor zorgen dat de kleur maximaal beschermd wordt.

N.B. Gerookte, met Bona Craft Oil behandelde houten vloeren **niet** aflakken.

1. Breng een dunne laag Bona Craft Oil 2K aan, zoals aangegeven bij de standaard verwerking. Overtollige olie goed verwijderen. Droogboenen met doeken (niet met de Bona Wool Pad).
2. Minimaal 8 uur laten drogen (Neutral, 12 uur bij Kleurolie). Een langere droogtijd kan noodzakelijk zijn op tropische houtsoorten en onder ongunstige klimatologische omstandigheden (boven de 60% R.H.), in dat geval extra goed ventileren). **Noot: aflakken binnen 72 uur.**
3. Goed stofzuigen
4. Breng vervolgens 2 lagen Bona Traffic, Bona Traffic HD of Bona Traffic Natural aan. Voor het beste resultaat, de vloer tussen de twee laklagen in licht polijsten met alleen de Scrad Pad. Droogtijd tussen de twee lagen Bona Traffic is 3-4 uur. Gebruik de lak volgens de beschrijving in het bijbehorende productblad!

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.



Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com

F: 023-5421306
www.bona.com