

Bona D500

Technisch merkblad

Primer Bona D500 is een dispersie voorstrijkmiddel voor Parketlijm Bona D720. Geschikt voor zuigende en niet zuigende ondergronden zoals cement - uitgezonderd magnesium-industrie-cement en magnesiet-cement -, spaanplaten en vergelijkbare ondergronden.

- oplosmiddelvrij
- waterdoorlatend
- makkelijk te verwerken
- universeel inzetbaar
- EC1 gecertificeerd

Technische gegevens

Basis	: kunststofdispersie
Verbruik	: circa 150 g/m ² verdund (= circa 75 g/m ² geconcentreerd)
Kleur	: wit
Viscositeit	: makkelijk strijikbaar - stabiel
Dichtheid	: 1.0 g/cm ³
Schoonmaakmiddel	: water
Houdbaarheid	: 12 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +25°C; opslaan op een droge, goed geventileerde plaats
Verpakking	: 5 liter cans, 3 per doos

Meer technische informatie kunt u vinden in de veiligheidsbladen.

Vorbereiding

De ondergrond moet voldoen aan DIN 18356; deze moet egaal, droog, schoon, vrij van scheuren, trek- en drukvast en niet te glad of te ruw zijn.

Geschikte ondergrond (ook eventueel met vloerverwarming):

- cement
- anhydriet(tegel)
- gietasfalt
- houten ondergronden en
- spaanplaten V100

Gebruiksaanwijzing

Voor het verwerken van het voorstrijkmiddel de navolgende klimatologische voorwaarden in acht nemen (waarden voor Centraal Europa):

- luchttemperatuur: minimaal 18 °C
- vloertemperatuur: minimaal 15 °C (bij vloerverwarming niet boven 20 °C)
- relatieve vochtigheid: maximaal 70%

Het voorstrijkmiddel verdunnen met water in de verhouding 1:1. Vervolgens gelijkmatig opbrengen met borstel, roller of kwast - opeenhopingen en plassen vermijden - en tot een transparante film laten drogen. Na droging kan het parket worden gelijmd.

Droogtijd

Cement: circa 1 tot 24 uur afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond en omgevingstemperatuur. In twijfelgevallen, bijvoorbeeld bij vochtgevoelige ondergronden zoals anhydriet(tegel) en voor het leggen van parket met hoog schotelingsrisico, minstens 24 uur. Spaanplaten: 48 uur.

Noot: Primer Bona D500 voldoet aan de eisen van de nieuwe OPS-wetgeving. Let eveneens op de instructie van de parketleverancier.

Bovenstaande gegevens zijn het resultaat van uitvoerige proefnemingen, zowel in laboratoria als in de praktijk gedaan. Omdat de omstandigheden waaronder Bona D500 wordt gebruikt buiten onze controle vallen, kunnen wij echter uitsluitend het product zelf garanderen.

Lijmen



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com