

Bona D510

Technisch merkblad

Primer Bona D510 is een dispersie voorstrijkmiddel voor Egaline Bona H600. Geschikt voor zuigende ondergronden zoals cement - uitgezonderd magnesium-industrie-cement en magnesiet-cement -, spaanplaten en vergelijkbare ondergronden.

- universeel inzetbaar
- goede hechting op vele ondergronden
- EC1 gecertificeerd

Technische gegevens

Basis	: kunststofdispersie
Verbruik	: circa 150 g/m ²
Kleur	: wit
Viscositeit	: makkelijk strijkbaar
Schoonmaakmiddel	: water
Houdbaarheid	: 12 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag	: tegen vorst beschermen, in de zomer koel bewaren
Verpakking	: 5 kg cans, 3 per doos

Meer technische informatie kunt u vinden in de veiligheidsbladen.

Voorbereiding

De ondergrond moet voldoen aan DIN 18356; deze moet egaal, droog, schoon, vrij van scheuren, trek- en drukvast en niet te glad of te ruw zijn.

Geschikte ondergrond

Ook eventueel met vloerverwarming.

- cement
- anhydriet(tegel)
- gietasfalt
- houten ondergronden en
- spaanplaten V100

Gebruiksaanwijzing

Voor het verwerken van het voorstrijkmiddel de navolgende klimatologische voorwaarden in acht nemen:

- luchttemperatuur: minimaal 18°C
- vloertemperatuur: minimaal 15°C (bij vloerverwarming niet boven 20 °C)
- relatieve vochtigheid: maximaal 70%

Het voorstrijkmiddel gelijkmatig opbrengen met borstel, roller of kwast - opeenhopingen en plassen vermijden - en tot een transparante film laten drogen. Bij voor water ongevoelige ondergronden zoals cement kan ook nat op nat worden gewerkt; de droogtijd wordt dan wel verlengd.

Voor sterk zuigend cement kan het voorstrijkmiddel met water worden verdund (2 delen Bona D510; 1 deel water).

Droogtijd

Cement: circa 1 tot 24 uur afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond en omgevingstemperatuur. Bij vochtgevoelige ondergronden zoals anhydriet(tegel) minstens 24 uur, bij spaanplaten 48 uur.

Noot: Primer Bona D510 voldoet aan de eisen van de nieuwe OPS-wetgeving. Let eveneens op de instructie van de parketleverancier.

Bovenstaande gegevens zijn het resultaat van uitvoerige proefnemingen, zowel in laboratoria als in de praktijk gedaan. Omdat de omstandigheden waaronder Bona D510 wordt gebruikt buiten onze controle vallen, kunnen wij echter uitsluitend het product zelf garanderen.

Lijmen



Hier in **vertrouwde** handen!
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leluvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com