

# Bona D720

## Technisch merkblad

Parketlijm Bona D720 is een waterarme dispersie parketlijm volgens EN 14293 (hard) / ISO 17178 (hard).

- uitstekend strijikbaar
- lange open tijd
- goede kleefkracht
- snelle hechting
- universeel inzetbaar

### Technische gegevens

Basis	polyvinylacetaat-dispersie
Kleur	wit-geel
Viscositeit	makkelijk strijikbaar - stabiel
Schoonmaakmiddel	water
Houdbaarheid	12 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +25°C; opslaan op een droge, goed geventileerde plaats
Verpakking	22 kg emmer

### Vorbereiding

De ondergrond moet voldoen aan DIN 18356; deze moet egaal, droog, schoon, vrij van scheuren, trek- en drukvast en niet te glad of te ruw zijn.

In de regel wordt geadviseerd de ondergrond met Primer Bona D500 voor te strijken; opeenhopingen en plassen vermijden. Dekvloer met vloerverwarming altijd voorstrijken. Egaliseren met Egaline Bona H600.

### Geschikte ondergrond

Ook eventueel met vloerverwarming.

- cementestrich
- met cementachtig egaliseringsmiddel in minimaal 2 mm dikke gespatelde vloeren
- spaanplaten V100

### Gebruiksaanwijzing

Voor het verwerken van de parketlijm de navolgende klimatologische voorwaarden in acht nemen (waarden voor centraal Europa):

- luchttemperatuur: minimaal 18°C
- vloertemperatuur: minimaal 15°C (bij vloerverwarming niet boven 20 °C)
- relatieve vochtigheid: maximaal 70%

De parketlijm voor het gebruik eventueel op temperatuur brengen en doorroeren. Vervolgens een zodanige hoeveelheid lijm met een geschikte lijmkam (zie onderstaande gegevens) gelijkmatig opbrengen, zodat in circa 15 minuten het parket erin kan worden gelegd. Binnen deze tijd het parket in de lijm plaatsen en grondig aankloppen.

Na 24-72 uur kan de vloer betreden worden. Het schuren en het lakken van de vloer kan na 4-10 dagen worden uitgevoerd, afhankelijk van de parketsoort, het zuigend vermogen van de ondervloer en het kamertemperatuur.

### Verwerking / parketsoorten\*

Afhankelijk van de te verwachten gemiddelde condities dient er voor de parketvloer - om een optimale hechting te verkrijgen - hout met het juiste vochtpercentage te worden geselecteerd.

Massief parket moet wat vochtiger zijn terwijl meerlaags of voorgelakt parket wat droger moet zijn. Bijvoorbeeld in centraal Europa zal de gemiddelde kamertemperatuur 20°C en 50% r.v. bedragen. Daarom zal massief parket daar een gemiddelde vochtigheid van

Lijmen



Hier in **vertrouwde handen!**  
Dit Bona Product is  
Geschikt voor vloerverwarming

# Bona®

**BELGIË**

Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
info@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com

# Bona D720

## Technisch merkblad

9% hebben daarentegen meerlaags en voorgelakt parket 8% - +/- 2%. Bij twijfel te droog materiaal vermijden.

### Vervolg Gebruiksaanwijzing

#### Vertandingen en parketsoorten\*:

##### Bona 850 F / 1000 F

##### Verbruik circa 850 g/m<sup>2</sup>:

- Mozaïekparket
- 10 mm massief parket (maximale afmetingen: 5 cm\*25 cm)
- tapis 6 mm 70/90 mm
- Bourgogne 9 mm in niet vochtgevoelige houtsoorten

Fijne vertanding voor kleine oppervlakken en/of egale ondergrond, groffe vertanding voor grote en/of oneffen en ruwe ondergrond gebruiken.

Begaanbaar: na 48 tot 72 uur

Afwerking: na 4 tot 10 dagen, afhankelijk van de parketsoort, zuigend vermogen van de ondergrond en omgevingstemperatuur.

\*Let eveneens op de instructie van de parketleverancier.

**Noot:** Parketlijm Bona D720 voldoet aan de eisen van de nieuwe OPS-wetgeving.

*Bovenstaande gegevens zijn het resultaat van uitvoerige proefnemingen, zowel in laboratoria als in de praktijk gedaan. Omdat de omstandigheden waaronder Bona D720 wordt gebruikt buiten onze controle vallen, kunnen wij echter uitsluitend het product zelf garanderen.*

Lijmen



Hier in **vertrouwde handen!**  
Dit Bona Product is  
Geschikt voor vloerverwarming

# Bona<sup>®</sup>

## BELGIË

Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

## NEDERLAND

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com