

Bona R405

Bona R405 is een 2-componenten polyester giethars met een hoge viscositeit voor het repareren van dekvloeren, vóór het gebruik van lijmen of egalines.

- hoge viscositeit
- sneldrogend
- uitstekende hechting op veel ondergronden
- geschikt voor vloerverwarming

Technische gegevens

Producttype	: polyester giethars en harder
Kleur	: roze
Viscositeit	: dik vloeibaar
Dichtheid	: 1.4 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur	: - luchttemperatuur: minstens 18°C - grondtemperatuur: minstens 15°C - bij vloerverwarming: niet hoger dan 20°C - relatieve luchtvochtigheid: max. 70% is wenselijk
Droogtijd	: circa 30-60 minuten bij 20°C en 50% rel. luchtvochtigheid
Gereedschap	: rvs spatel
Schoonmaakmiddel	: met verdunner Bona S100, aceton, ethanol of spiritus reinigen. Uitgehard materiaal kan uitsluitend machinaal worden verwijderd!
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C. Tegen vorst beschermen. In de zomer koel bewaren (niet hoger dan +30°C).
Houdbaarheid	: 12 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: 1,25 kg - combinatie van 1,235 kg hars en 0,015 kg harder (tube) – 6 stuks per doos

Let op de aanwijzingen op ons veiligheidsinformatieblad.

Vorbereitung

De ondergrond moet egaal, droog en schoon zijn en vrij van stof, olie en vet.

Geschikte ondergrond

- beton
- cementafdeklaag volgens EN 13813
- vloeren op basis van calciumsulfaat (anhydriet) volgens EN 13813
- gietasfalt volgens EN13813

Gebruiksaanwijzing

Tijdens het grondig roeren van het harscomponent de harder toevoegen - de hoeveelheid harder is afhankelijk van de gewenste potlife. Slechts het aantal gram harder toevoegen zoals in de verwerkingstijd verwerkt kan worden (zie specificatie hieronder). Na het mengen kunnen voegen en scheuren met gebruik van een spatel of troffel gevuld worden. Voor een volledige uitharding droog kwartszand instrooien, om voor de vervolgwerkzaamheden een solide ondergrond te creëren.

Harder toevoegen	Potlife (bij 20°C)
15 g (1 tube)	4 minuten
10 g (2/3 tube)	6 minuten
5 g (1/3 tube)	14 minuten

Lijmen



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Levensensteinweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona R405

Vervolg Gebruiksaanwijzing

Reparatie van scheuren

Scheuren in de dekvloer (ook fijne haarscheurtjes) kunnen verschillende oorzaken hebben, b.v. onvoldoende of ongelijke dikte van de dekvloer, te snelle droging, onjuiste samenstelling van de dekvloermortel, instabiliteit van het isolatiemateriaal etc.

Zijn de scheuren in het vloeroppervlak zichtbaar, dan moet de opdrachtgever de klant onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen en in eerste instantie het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden afwijzen, omdat er dan geen schadevrije installatie te verwachten valt.

Voor de verwerking van giethars moet aan de klimatologische omstandigheden worden voldaan: zie verwerkingstemperatuur onder het kopje Technische gegevens.

Bovenstaande gegevens zijn het resultaat van uitvoerige proefnemingen, zowel in laboratoria als in de praktijk gedaan. Omdat de omstandigheden waaronder Bona R405 wordt gebruikt buiten onze controle vallen, kunnen wij echter uitsluitend het product zelf garanderen.

Lijmen



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com