

Bona R777

Technisch merkblad

Bona R777 is een 2-componenten polyurethaan parketlijm voor parket en massieve delen volgens EN 14293 (hard) / ISO 17178 (hard). De lijm bindt krimpvrij af door een chemische reactie. Het bevat noch water noch organische oplosmiddelen.

- zeer goede hechting op bijna alle ondergronden en houtsoorten
- goede lijmruigstand
- lange open tijd
- water- en oplosmiddelvrij, geen schoteling van het hout
- parketlijm volgens EN 14293 (hard) / ISO 17178 (hard)

Technische gegevens

Basis	: polyolmengsel en pMDI
Kleur	: component A: wit, component B (harder): bruin
Viscositeit	: makkelijk strijkbaar - stabiel
Dichtheid	: 1.5 g/cm ³
Verwerkingstemp.	: - Luchttemperatuur: min. 18°C - Vloertemperatuur: min. 15°C, bij vloerverwarming niet hoger dan 20°C RH: max. 70%
Verbruik	: 850-1250 k/m ² , afhankelijk van de parketsoort
Open tijd	: ca. 120 minuten
Potlife	: ca. 50 minuten
Droogtijd	: 24 uur
Gereedschap	: lijmkam
GISCODE	: RU1
EMICODE	: EC1R
Codering	: - Component A: oplosmiddelvrij volgens TRSG 610, geen codering - Component B (harder): Xn schadelijk voor de gezondheid
Schoonmaakmiddel	: S100, aceton, ethanol, spiritus; uitgeharde lijm is uitsluitend machinaal te verwijderen
Afvalnummering	: Comp. A: 08 01 12, Comp. B: 0 80 11
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +25°C; opslaan op een droge, goed geventileerde plaats. Tegen vorst beschermen, in de zomer koel bewaren
Houdbaarheid	: 6 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: 7 kg emmer / 60 per pallet 14 kg emmer / 32 per pallet

Vorbereiding

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van DIN 18356. Deze moet egaal, droog, schoon, vrij van scheuren en fysiek solide zijn. Het oppervlak moet eveneens niet glad of te ruw zijn. Indien noodzakelijk (zoals bij anhydriet) dient eerst een primer te worden aangebracht. Oneffen vloeren egaliseren met Egaline Bona H600. Na het egaliseren geen primer aanbrengen alvorens te lijmen.

Geschikte ondergrond

Ook eventueel met vloerverwarming.

Ook eventueel met vloerverwarming.

- cementestrich
- cementachtig egaliseringsmiddel in minimaal 2 mm houtmagnesiet
- anhydriet(tegel)estrich
- gietasfalt, indien voldoende ingezand of voldoende ruw.
- spaanplaten V100
- geschikte primer: R540

Lijmen



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona R777

Technisch merkblad

Gebruiksaanwijzing

De parketlijm voor het gebruik, indien nodig, op de juiste temperatuur brengen. Hars- en hardercomponent zijn in de originele verpakking in de juiste verhouding op elkaar afgestemd.

B-component (dekselinhoud) volledig toevoegen aan A-component (emmer) en grondig - met een geschikte boormachine met vleugelroerder - mengen tot een egale kleur. Vervolgens de lijm binnen 50 minuten met een geschikte lijkam opbrengen en het parket binnen de open tijd van circa 120 minuten in de lijm plaatsen en grondig aankloppen. De naar boven openstaande voegen die direct worden overgelakt mogen geen lijm bevatten (de lijm verkleurt donker bij lichtinval).

Verwerking / parketsoorten*

Afhankelijk van de te verwachten gemiddelde condities dient er voor de parketvloer - om een optimale hechting te verkrijgen - hout met het juiste vochtpercentage te worden geselecteerd.

Massief parket moet wat vochtiger zijn terwijl meerlaags of voorgelakt parket wat droger moet zijn. Bijvoorbeeld in centraal Europa zal de gemiddelde kamertemperatuur 20°C en 50% r.v. bedragen. Daarom zal massief parket daar een gemiddelde vochtigheid van 9% hebben daarentegen meerlaags en voorgelakt parket 8% - +/- 2%. Bij twijfel te droog materiaal vermijden.

Vertandingen en parketsoorten:

Bona 850 F of Bona 850 G

Verbruik circa 850 g/m²:

- Mozaïekparket en soortgelijk 1-laags kant-en-klaar parket

Bona 1000 F of Bona 1000 G

Verbruik circa 1000 g/m²:

- 10 mm massief parket (plaquettes)
- 22 mm stroken parket
- 2-laags kant-en-klaar parket
- 3-laags kant-en-klaar parket, tot max. 1 m lengte

Bona 1250 F of Bona 1250 G

Verbruik circa 1250 g/m²:

- hoogkantlamellen
- 22 mm stroken parket
- 3-laags kant-en-klaar parket,
- massief parket (met mes en groef)

Fijne vertanding voor kleine oppervlakken en/of egale ondergrond,
grote vertanding voor grote en/of oneffen en ruwe ondergrond
gebruiken.

Begaanbaar: na 24 uur - Afwerking: na 24 uur

Let eveneens op de instructie van de parketleverancier.

Lijmen



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona R777

Technisch merkblad

Informatie

Gevarensymbool: Xn - schadelijk
Bevat Diphenylmethan-4,4'-diisocynaat

B-component

- R 20 Schadelijk bij inademing
R 36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en huid
R 42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid
S 23 Gas niet inademen
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep
S 38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-, beschuttingsmiddel dragen
S 45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen, indien mogelijk etiket tonen

Bijzondere mededeling: bevat isocynaat

Meer technische informatie kunt u vinden in de veiligheidsbladen.

Bovenstaande gegevens zijn het resultaat van uitvoerige proefnemingen, zowel in laboratoria als in de praktijk gedaan. Omdat de omstandigheden waaronder Bona R777 wordt gebruikt buiten onze controle vallen, kunnen wij echter uitsluitend het product zelf garanderen.

Lijmen



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com