

Bona Rich Tone

Technisch Merkblad

Bona Rich Tone is een voorbehandeling voor eiken vloeren voor het creëren van een rijke, donkere grijze verkleuring. Het oppervlak wordt vervolgens direct behandeld met Bona Craft Oil en/of Bona Hardwax Oil, afhankelijk van het gewenste kleureffect en de te verkrijgen graad van bescherming. Om de kleur van Bona Rich Tone te versterken of te veranderen, kan tot 5% Bona Mix Colour worden toegevoegd.

- Sneldrogend en eenvoudig aan te brengen
- Watergedragen en volledig geurloos

Technische gegevens

Productbasis	: alkalische oplossing
Verduunning	: niet verdunnen
Droogtijd	: - tussen 2 lagen: 1-2 uur* - Vóór het oliën: 5-10 uur*
	* <i>bij normale condities 20°C/60% r.v. Zorg voor goede ventilatie.</i>
Gereedschap	: Bona Olie Vachtwisser
Verbruik	: ca. 8-10 m ² /liter afhankelijk van het houttype
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Brandgevaarlijk	: nee
Reiniging	: gereedschap reinigen met water en zeep. Opgedroogd materiaal kan worden weggeschrobt met water en zeep.
Houdbaarheid	: 3 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 3 x 5 liter

Vorbereidingen

Het te behandelen oppervlak moet goed geschuurd, droog en vrij zijn van stof, olie, was en andere verontreinigen. Laat het product op kamertemperatuur komen en schud de verpakking goed vóór gebruik.

Optimale condities zijn tussen 20-25°C en 30-60% relatieve luchtvochtigheid.

Minimumtemperatuur voor gebruik is 16°C.

Belangrijk!

- Het vergrijzende effect komt tot stand door een chemische reactie met het eikenhout. Resultaten zullen variëren afhankelijk van de sortering. Maak een test vóór het gebruik om gewenste resultaten te garanderen.
- De reactie van de Bona Rich Tone zal tevens afhangen van het land van herkomst. Daar het eiken looizuurgehalte per land kan afwijken.

Behandelingsschema

Behandeling op onbehandeld hout

Alternatief 1

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil

Alternatief 2

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hardwax Oil

Afwerking



Bona®

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com

Bona Rich Tone

Technisch Merkblad

Gebruiksaanwijzing

1. Breng een gelijkmatige laag Bona Rich Tone aan met een Bona Olie Vachtwisser in de richting van de houtnerf (8-10 m²/liter - 120-100 g/m²). Nat-in-nat overlappen.
2. Indien er meer intensiteit is gewenst of als de 1e laag oneffen is, dan is het mogelijk om een tweede laag aan te brengen na 1-2 uur.
3. Laat de laatste laag 5-10 uur drogen.
4. Het oppervlak voorzichtig schuren met een Bona Scrad Pad onder een boenmachine (laag toerental). Beweeg de machine snel en systematisch.
5. Stofzuigen om het stof te verwijderen.
6. Bescherm het oppervlak door Bona Craft Oil of Bona Hardwax Oil aan te brengen (zie behandelingsschema hierboven)

Onderhoud

Bona Rich Tone mag nooit gebruikt worden als de uiteindelijke afwerking.

Belangrijke informatie

De informatie in deze instructietekst is tot stand gekomen met onze beste, huidige kennis van zaken en maakt geen aanspraak op volledigheid. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen dat het product en de aanbevelingen hierin geschikt zijn voor het aangewezen doel en de huidige situatie voorafgaand aan het gebruik. Bona kan alleen garantie geven op het product zelf. In geval van twijfel eerst een test maken. De gebruiker is verplicht om vóór gebruik van dit product eerst alle informatie op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen te lezen en te begrijpen.

Afwerking



Bona[®]

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com