

Bona Sportive Paint

Technisch merkblad

Bona Sportive Paint is een speciale verf voor het aanbrengen van de belijning op houten sportvloeren. Verkrijgbaar in acht levendige kleuren, die onderling gemengd kunnen worden zodat er een eindeloze reeks kleuren ontstaat.

- Vloeit uitstekend uit
- Extreem goede dekking
- Verkort de werktijd - sneldrogend en tussenschuren vóór het lakken is niet nodig
- Uitstekende hechting
- Geurloos

Technische gegevens

Type verf	: Eéncomponent watergedragen polyurethaan
Kleuren	: Wit, zwart, blauw, lichtblauw, groen, rood, oranje, geel
VOS	: Max. 105 gr/liter
Mengverhouding	: Gebruiksklaar
Droogtijd tot het	: Overlakken: 3-4 uur op 20°C/60% r.v.
Gereedschap	: Roller / kwast
Verbruik	: 8-10 m ² per liter (120-100 g/m ²) per laag = 160-200 meter 50 mm brede lijn
Veiligheid	: Niet geclassificeerd, zie veiligheidsbladen voor meer informatie
Houdbaarheid	: 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: Bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C
Afval	: Emmers met restanten én lege emmers afvoeren volgens de lokale regelgeving. Niet leeg laten lopen in de gootsteen of het riool. Volledig lege plastic emmers zijn recyclebaar.
Verpakking	: emmer 1,75 liter (doos: 2 emmers - 36 dozen per pallet)

Vorbereiding

Zorg dat de vloer goed geacclimatiseerd is, goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen. Het oppervlak dat wordt voorzien van sportlijnen/verf moet worden gelakt met het Bona Sportive systeem of andere Bona waterlakken. Banen en lijnen markeren met geschikt belijningstape - goed aandrukken om het uitbloeden onder de tape te voorkomen.

Fabrieksmatig voorgelakte vloeren en eerder afgelakte oude vloeren

Bona Sportive Paint heeft doorgaans een goede hechting op voorgelakte en eerder afgelakte vloeren. **Alvorens de verf en de lak op te brengen de hechting controleren.**

Vloeren die zijn behandeld met wax, polish of soortgelijke producten kunnen niet zomaar opnieuw worden afgewerkt. Vóór de afwerking moet de vloer eerst worden behandeld met Bona Prep. Een gedetailleerde instructie hiervoor is beschikbaar op www.bona.com.

Behandelmethode

Op kaal geschuurd hout:

1x Bona Sportive Primer
1x Bona Sportive Finish
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

Eerder afgelakte oppervlakken:

1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

De werkzaamheden moeten zodanig worden geplanned dat er niet meer dan 24 uur droogtijd is tussen elke laag belijningsverf, primer of aflak. Wordt deze tijd overschreden dan dient er te worden tussengeschuurd.

Finishing



Zwart



Donkerblauw



Lichtblauw



Groen




Rood



Oranje



Geel



Wit

Noot: deze kleurvoorbeelden zijn slechts indicatief. Het kleur- uiterlijk is afhankelijk van uw monitor- en/of uw printerinstellingen.

Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Sportive Paint

Technisch merkblad

Finishing



Gebruiksaanwijzing

1. Laat de verf op kamertemperatuur komen en goed roeren voor gebruik. Optimale condities zijn 18-22°C en 40-60% luchtvochtigheid. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd - lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De absolute minimale temperatuur bij gebruik is 13°C.
2. Breng de verf op met een roller of kwast. Vermijd ophopingen van verf en overlappingsen bij het nat-in-nat werken zonder onderbreking. N.B. Het te dun aanbrengen van de verf heeft een slechte dekking tot gevolg. Verwijder de belijningstape direct na het opbrengen van de verf.
3. Laat het grondig drogen en indien nodig de verftoepassing herhalen. De verwachte droogtijd wordt verlengd voor elke extra laag verf.
4. Wanneer de verf droog is, kan het gehele oppervlak worden afgelakt met 1-2 lagen Bona Sportive Finish. De verf krijgt altijd minimaal 1 beschermende laag aflak. Zijn er meer dan 24 uur verstreken sinds de belijningsverf is opgebracht, dan is het noodzakelijk om eerst de geverfde delen te schuren voordat er wordt gelakt.

Onderhoud

Bona Sportive Paint mag nooit worden gebruikt als uiteindelijke afwerking van houten vloeren. Gedetailleerde informatie over het Bona Sportive Systeem, inclusief primers, aflakken en onderhoudsmiddelen kunt u vinden op www.bona.com.

Belangrijke informatie

De informatie in deze instructietekst is tot stand gekomen met onze beste, huidige kennis van zaken en maakt geen aanspraak op volledigheid. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen dat het product en de aanbevelingen hierin geschikt zijn voor het aangewezen doel en de huidige situatie voorafgaand aan het gebruik. Bona kan alleen garantie geven op het product zelf. In geval van twijfel eerst een test maken. De gebruiker is verplicht om vóór gebruik van dit product eerst alle informatie op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen te lezen en te begrijpen.



Zwart



Donkerblauw



Lichtblauw



Groen



Rood



Oranje



Geel



Wit

Noot: deze kleurvoorbeelden zijn slechts indicatief. Het kleur-uiterlijk is afhankelijk van uw monitor- en/of uw printerinstellingen.

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com