

Bona U310

Technisch merkblad

Bona U310 is een polyester te verlijmen, spanningsverminderend vlies voor gelijmd parket en laminaatvloeren. Probleemoplosser bij technisch twijfelachtige ondervloeren. Eenvoudig te snijden en te plaatsen, dampdoorlatend, ontkoppelend, bijkomende opbouwhoogte slechts 1,5 – 2 mm, inclusief lijmdikte.

- actief ademend
- eenvoudig te plaatsen
- spanningsverminderend
- geschikt voor vele Bona lijmsorten

Technische gegevens

Basis	: Polyester-Spinnvlies
Kleur	: Groenachtig
Gewicht	: 160g/m ²
Max. treksterkte	: 620 LD (DIN EN 29073.2) N/5 cm
Max. treksterkte	: 380 TD (DIN EN 29073.3) N/5 cm
Rek bij max. treksterkte	: 27.0 LD (DIN EN 29073.3) %
Rek bij max. treksterkte	: 30.0 TD (DIN EN 29073.3) %
Krimp LD (bij 200°C) %	: < 1,7
Krimp TD (bij 200°C) %	: < 0,6
Scheurweerstand LD N ≥ 230	: ± 20%
Scheurweerstand TD N ≥ 270	: ± 20%
Afval	: Restproduct kan bij het huisvuil
Opslag:	: Koel en droog bewaren
Houdbaarheid	: 2 jaar na productiedatum indien goed opgeslagen
Verpakking	: Rol 1x50m (50m ²)

Vorbereitung

De ondergrond dient aan de normen van DIN 18356 te voldoen; egaal, droog, schoon, vrij van scheuren, trek- en drukvast en niet te glad of te ruw zijn. Eventueel vakkundig laten voorbereiden.

Geschikte ondergrond

- cementdekvloeren (CT) volgens EN 13813
- calciumsulfaatvloeren (CA) volgens EN 13813
- gietasvaltvloeren (AS) volgens EN 13813
- geëgaliseerde vloeren (minstens 2 mm dik)
- spaanplaat V100, OSB platen, Fermacell
- Houtmagnesiet
- Oude bouwvloeren (lijmresten e.d.)

Gebruiksaanwijzing

Bona U310 wordt vol verlijmd op de ondervloer. Als volgt te werk gaan: de U310 schuin of haaks op de legrichting van het parket of andere vloerbedekking zonder overlapping, van kant tot kant, uitgespreid en op maat van de ruimte gesneden plaatsen. Telkens een baan half terugslaan en de lijm op de dan vrijgekomen ondervloer opbrengen. Daarbij opletten dat de open tijd van de lijm (zie technische informatie van de lijm) niet wordt overschreden. Aansluitend de U310 plaatsen en aankloppen. Dit herhalen totdat alle banen zijn verlijmd. Lijmkam Bona 850 F of 1000F voor het opbrengen van de lijm gebruiken (afhankelijk van de gelijkmatigheid en de samenstelling van het oppervlak).

Voor het verlijmen van de U310 zijn - afhankelijk van de ondergrond en de afwerking - de volgende lijmen bijzonder geschikt:

- Bona R770/R777 / R778
- Bona R844/R845/R850/R850T/R860/R870T

Na de afbindtijd van de lijm kan het parket c.q. de vloerbedekking op de gebruikelijke manier worden verlijmd. Bij voorkeur dezelfde lijm gebruiken als voor het verlijmen van de U310.

Lijmen



Bona[®]

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Huiswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona U310

Technisch merkblad

Geschikte parketsoorten

- Parketstroken
- Lamelparket
- mozaïek parket
- 2-laags kant-en-klaar parket
- 3-laags kant-en-klaar parket
- Massieve delen

De aanwijzingen van de lijm- en vloerbedekkingleverancier opvolgen.

Lijmen



Bona[®]

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Huiswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com