



# Bona **LinoPrime**

IMPRIMAÇÃO DE SECAGEM RÁPIDA À BASE DE POLIURETANO



## Bona LinoPrime

### Imprimação de secagem rápida à base de poliuretano

Bona LinoPrime é uma imprimação de secagem rápida à base de poliuretano desenvolvida para pavimentos de linóleo. Esta imprimação única preenche excelente, o que reduz a absorção nos poros dos pavimentos de linóleo limpos em profundidade e lixados, para melhorar o nivelamento e a suavidade da superfície como preparação para a aplicação de uma segunda camada. Graças à sua fórmula de secagem rápida, o revestimento pode ser aplicado apenas uma hora depois.

#### VANTAGENS PRINCIPAIS

- Especialmente desenvolvida para pavimentos de linóleo.
- Preenche de maneira excelente e reduz a absorção.
- Secagem ultra rápida.
- Nivelamento excelente.
- Baixo consumo por metro quadrado.

#### DADOS TÉCNICOS

<b>Tipo de imprimação:</b>	Imprimação de poliuretano à base de água de 2 componentes.
<b>Conteúdo em sólidos:</b>	23 % aprox.
<b>Brilho (a 60°):</b>	20 % aprox. (medição sobre vidro).
<b>COV:</b>	<1 % de COV.
<b>Proporção da mistura:</b>	1 parte de endurecedor Bona Pure Hardener por cada 19 partes de Bona LinoPrime.
<b>Tempo de aplicação da mistura:</b>	Um máx. de 3 horas a 20 °C (menos tempo se a temperatura é maior).

#### DADOS TÉCNICOS (CONTINUAÇÃO)

<b>Dissolução:</b>	Não diluir.
<b>Tempo de secagem:</b>	1-2 horas aprox. a 20 °C/60 % H.R.
<b>Ferramentas de aplicação:</b>	Rolo de microfibra Bona (com pelo de 5mm).
<b>Rendimento:</b>	20-25 m <sup>2</sup> /litro (40-50 g/m <sup>2</sup> ) por camada.
<b>Segurança:</b>	Imprimação: Sem classificar. Endurecedor: Classificado (veja-se a ficha de dados de segurança).
<b>Validade:</b>	1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
<b>Armazenagem / Transporte:</b>	A temperatura não deve ser inferior a +5° C nem superior a +25° C durante a armazenagem e o transporte.
<b>Eliminação de resíduos:</b>	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
<b>Tamanho do pack:</b>	3 x 5 litros incl. endurecedor (36 caixas por palete).
<b>Certificações:</b>	EMICODE; classe EC1RPLUS: Emissões muito baixas em interiores. EN 71-3: Aplicação sobre brinquedos.

Bona LinoPrime nunca deve ser utilizado como tratamento final para revestimento de pavimentos resilientes.