

Bona Freshen Up

Ficha Técnica

Bona Freshen Up é um revestimento de manutenção aquoso pronto para utilizar, apto para a maioria dos pavimentos de madeira envernizados e pré-acabados, tanto de zonas comerciais como domésticas. Reaviva as superfícies riscadas e apagadas, dá-lhes um aspeto de recém-envernizadas e uma proteção continuada contra o desgaste.

- Especificamente desenvolvido para pavimentos de madeira envernizados
- À base de poliuretano = qualidades protetoras extraordinárias.
- Não contém ceras.
- Permite futuras aplicações de verniz profissional.
- Cumpre as normas EN 14904:2006 e DIN 18032:2 sobre resistência contra as escorrega-delas.

Dados técnicos

Agente aglutinante:	Poliuretano
Diluição:	Não diluir. O produto está pronto para utilizar
Tempo de secagem:	Aprox. 2 horas (a 20 oC e com 60 % H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Recarga Mopa Restaurador Bona
Rendimento:	Ao redor de 30-50 m ² /L
Segurança:	Sem classificação
Validade:	2 anos a partir da data de produção, na sua embalagem original sem abrir
Acondicionamento:	A temperatura não deve ser inferior a +5 oC nem superior a +25 oC durante a armazenagem e o transporte.
Resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Embalagem:	3 x 5 litros (44 caixas por palete) 10 x 1 litro (50 caixas por palete)


Preparação

Elimine a sujidade e a areia solta do pavimento. Limpe-o muito bem com Bona Cleaner. Repita o processo para garantir que a sujidade não fique agarrada ao revestimento. Certifique-se de que a superfície esteja completamente seca antes de aplicar Bona Freshen Up. Não utilize o produto sobre nenhum pavimento oleado nem tratado com ceras. Os resíduos de cera e óleo impedem a adesão correta do Bona Freshen Up à superfície. Faça sempre um teste numa zona do solo pouco visível para comprovar o aspeto resultante e a aderência do produto antes de o aplicar no resto da superfície.

Aplicação



1. Agite a embalagem com força várias vezes antes de abrir. Aplique Bona Freshen Up com a Recarga Mopa Restaurador da Bona. Prepare a recarga para mopa humedecendo-a ligeiramente com água. Aplique Bona Freshen Up sobre o pavimento numa linha ondulada de 3-4 cm de largura. Trabalhe sobre uma pequena secção, de cerca de 3m²



2. Estenda Bona Freshen Up sobre essa pequena secção certificando-se de tapar toda a madeira. Deveria aplicar 1 litro de Bona Freshen Up por cada 30-50 m². Para obter os melhores resultados, aplique uma camada fina e uniforme. Reduza ao mínimo o pó em suspensão e a circulação de ar enquanto o pavimento estiver húmido.



Bona Freshen Up

Ficha Técnica



3. Estenda o produto seguindo o veio da madeira. Continue a trabalhar secção por secção até que tenha coberto todo o pavimento. Deixe secar durante um mínimo de 2 horas antes de andar sobre a superfície. Se for necessário, pode ser aplicado uma segunda camada uma vez passado esse tempo. Tape sempre todo o pavimento para se certificar de obter um aspeto e um brilho uniformes.

Nota: Evite o tráfego intenso sobre a superfície e não volte a colocar os móveis nem os tapetes durante as 24 horas posteriores à aplicação da camada final. Limpe as ferramentas com água e sabão.

Manutenção

Uma semana depois, o pavimento pode voltar a ser limpo em húmido. Para a limpeza regular, utilize Bona Cleaner. Não use agentes de limpeza muito alcalinos, visto que podem danificar o pavimento.

À diferença das superfícies tratadas com restauradores, ceras ou produtos similares, os pavimentos cuja manutenção é realizada com Bona Freshen Up podem ser revestidos com um verniz profissional. Antes de aplicar o verniz, a superfície deve ser tratada com o sistema Bona Prep utilizando uma rede de lixagem de grão P150 para eliminar o produto acumulado por aplicações anteriores de Bona Freshen Up. Complemente o uso da rede empregando depois um abrasivo de grão P220 do sistema Bona Scrad, para eliminar os riscos. Se deseja obter mais instruções sobre revestimento, consulte a ficha técnica do produto Bona Prep em www.bona.com.

Manutenção

