

Bona Polish Brilho

Ficha técnica

Bona Polish é um revestimento de manutenção aquoso pronto a utilizar, desenhado especificamente para pavimentos de madeira envernizados mas que pode também ser utilizado em diversos tipos de pavimentos e com outros acabamentos. Ao estar reforçado com poliuretano deixa uma camada excepcionalmente resistente contra o desgaste sobre o pavimento, pelo que é adequado para utilização tanto em localizações domésticas como comerciais. Bona Polish Brilho outorga à superfície um lustre como se fosse novo e uma proteção contra o desgaste.

- Pode ser utilizado em diversos pavimentos, incluindo pavimentos envernizados, laminados, linóleo, PVC e lajes de cerâmica.
- Reforçado com poliuretano para aumentar a durabilidade.
- Excelente fluidez para conseguir uns resultados finais impecáveis.
- Resistência contra o deslizamento segundo a norma DIN 18032:2.

Dados técnicos

Aglutinante:	Acrilato/Poliuretano
Acabamento:	Brilho
Dissolução:	Não diluir, produto pronto para utilizar
Tempo de secagem:	1 hora (20°C/60% H.R.) Ferramentas de
Aplicação:	Pad aplicador de microfibras (Bona Microfibre Applicator Pad)
Rendimento:	50 m ² / litro
Segurança:	Não classificado, consultar ficha de segurança para mais pormenores.
Limpeza:	Limpar as ferramentas com água e sabão. As manchas secas podem ser eliminadas com Bona Removeur ou acetona.
Vida útil:	2 anos a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir.
Acondicionamento:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem ou o transporte.
Resíduos:	Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser geridos de acordo com as normas locais.
Embalagem:	10 x 1 litro (50 caixas por palete) 3 x 5 litros (44 caixas por palete)

Preparação

Elimine a sujidade e a areia solta do pavimento. Limpe bem o pavimento utilizando Bona Cleaner para certificar-se de que não fica qualquer sujidade entranhada no revestimento. Deixe que o pavimento seque. Não utilize restaurador em nenhum pavimento sobre o qual se tenha aplicado cera ou óleo. Os resíduos de cera ou óleo impedirão uma adesão correta do restaurador ao pavimento.

Faça sempre uma prova numa área pequena para verificar a boa adesão e os resultados desejados antes de efetuar a aplicação.

Tratamento

1. Agite bem o recipiente antes de utilizá-lo. Aplique o restaurador formando uma linha ondulante de 3-4 cm numa secção de 3 m do pavimento e espalhe o produto diretamente utilizando um pad plano para aplicação de restauradores como o Bona Applicator Pad. Para obter os melhores resultados aplique uma camada fina uniforme.
2. Sem acrescentar mais produto, trate essa secção esfregando o aplicador na direção do veio da madeira.

Manutenção



Bona Polish Brilho

Ficha técnica

3. Continue com a secção seguinte, após a aplicação deixe que o pavimento tratado seque pelo menos 1 hora antes que haja um tráfego moderado sobre o mesmo. Se for necessário pode ser aplicado uma segunda camada de restaurador depois de 2 horas.

Evite um tráfego elevado e a recolocação de mobiliário ou tapetes até ao dia seguinte. Para conseguir um aspeto uniforme recomenda-se tratar sempre toda a superfície.

Manutenção

Poderá voltar a esfregar o pavimento com água passados três dias. Para uma limpeza regular utilize Bona Cleaner. Não utilize agentes de limpeza muito alcalinos, visto que podem danificar o pavimento ou eliminar a camada protetora do restaurador.

Conselhos

- Quando estiver a esfregar o restaurador, mantenha o pad aplicador plano sobre a superfície, indo de parede a parede.
- Evite levantar o aplicador durante o percurso, visto que se poderiam produzir borbulhas.
- Não trabalhe em áreas que já começaram a secar, poderia produzir riscos ou estrias.
- No caso de aplicar camadas múltiplas de restaurados não altere o tempo de secagem entre camadas, visto que se corre o risco de se dissolvam as camadas anteriores.

Manutenção

