

Verniz Bona Sportive Finish

Ficha técnica

O **Bona Sportive Finish** é um verniz resistente de 2 componentes especialmente desenvolvido para pavimentos de madeira de pavilhões polidesportivos. Cumpre a norma europeia para superfícies desportivas de interior (EN 14904:2006) e proporciona uma superfície segura para a ótima prática de desportos. Além disso, é recomendado pela associação internacional de basquetebol (FIBA) para as competições internacionais de maior nível. O verniz Sportive Finish tem umas propriedades excelentes de nivelamento e de fácil de aplicação em grandes extensões de pavimentos. Utiliza um sistema de endurecimento de 2 componentes especialmente desenhado para oferecer uma margem de segurança extra e para garantir um bom resultado.

- Resistência elevada contra o desgaste e as marcas de calçado
- Muita boa resistência contra os produtos químicos
- Apto para recobrir pavimentos pré-acabados
- Cumpre com a norma EN 14904:2006 (norma europeia para superfícies desportivas de interior)
- Cumpre com a norma DIN 18032:2 correspondente ao antideslizamento (norma alemã para superfícies desportivas de interior)
- Não contém NMP (n-metil pirrolidona) nem NEP (n-etil pirrolidona).

Dados técnicos

Tipo de verniz:	Verniz à base de água de 2comp. 100% poliuretano
Conteúdo em sólidos:	~32%
COV:	80 g/litro (incluído o endurecedor)
Resistência contra o desgaste:	Aprox. 5 mg/100 rotações (SIS 923509)
Brilho (a 60°):	Brilho ~90%, Mate ~20%
Proporções da mistura:	1 parte de endurecedor Sportive Hardener por cada 50 partes de verniz Sportive Finish (2%)
Tempo de aplicação uma vez misturado:	5 horas a 20°C (menor a maior temperatura)
Tempo de secagem até:	- Estar pronto para a lixagem/recobrimento: 2½-3 horas* - Uso leve: 72 horas* - Dureza máxima: 7 dias*
	<i>*em condições climáticas normais, 20 °C/60% H.R. Certifique-se de que tenha boa ventilação em todo o momento durante a sua utilização.</i>
Ferramentas para a aplicação:	Aplicador específico Bona (T-bar) o rolo Bona
Rendimento:	8-10 m ² /litro (120-100g/m ²) por camada
Segurança	Verniz: não classificado Endurecedor: Classificado (consulte Ficha de Segurança)
Limpeza:	Elimine qualquer resíduo de material das ferramentas antes de as limpar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode-se tirar com acetona.
Validade:	1 ano desde a data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenamento / transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem ou o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho do pack:	2 x 10,4 litros, endurecedor incluído (24 caixas por palete)

Finishes



Bona®

Verniz Bona Sportive Finish

Ficha técnica

Preparação

Antes da aplicação, a superfície deve ser tratada com uma impregnação Bona Sportive Primer. Certifique-se de que o pavimento está aclimatado ao ambiente no qual será utilizado, bem lixado, seco, sem restos de pó da lixagem, óleo, ceras, ou outros contaminantes. Deixe que o verniz e o endurecedor alcancem a temperatura do ambiente, insira o filtro e agite a embalagem antes de utilizar o produto.

As condições ótimas de aplicação são entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 40 a 60%. Temperatura alta e uma humidade baixa reduzem o tempo de secagem, e temperaturas baixa e uma humidade elevada prolongam. **A temperatura mínima de utilização é de 13°C.**

Preparação de pavimento previamente envernizados

O verniz Bona Sportive Finish pode-se utilizar para recobrir pavimentos pré-acabados de fábrica e pavimentos previamente envernizados, **mas devem ser efetuadas provas para verificar que a adesão é satisfatória antes de utilizar o produto!** Os pavimentos tratados com ceras, restauradores ou similares não se podem recobrir. As superfícies ideais são aquelas pré tratadas com Bona Prep antes de aplicar uma camada nova. Pode descarregar as instruções pormenorizadas sobre como aplicar um recobrimento em www.bona.com/es

Tratamento

Madeira não tratada:

- 1x Impregnação Bona Sportive Primer
- 1x Verniz Bona Sportive Finish
- Lixagem leve com grão de 150
- 1-2x Pintura Bona Sportive Paint
- 1-2x Verniz Bona Sportive Finish

Superfícies previamente envernizadas:

- 1x Sistema Bona Prep System
- 1- 2x Pintura Bona Sportive Paint
- 1- 2x Verniz Bona Sportive Finish

Aviso importante:

- Não se recomenda aplicar mais de duas camadas completas por dia devido a que existe o risco de que a madeira dilate em excesso e empene.
- Os plastificantes das colas à base de caucho de algumas fitas adesivas ou para marcar as linhas podem amolecer e danificar os vernizes de poliuretano. As fitas utilizadas deveriam ser de “baixa adesão” e permanecer coladas o menor tempo possível.

Aplicação

1. Acrescente 2% de endurecedor Sportive Hardener ao verniz e agite bem a mistura de seguida durante 1 minuto. Deverá utilizar a mistura de verniz e endurecedor diretamente ou pelo menos antes das 5 horas a seguir.
2. Aplique o verniz utilizando um Aplicador Específico Bona (T-bar) ou um rolo Bona. Desloque o rolo ou a barra de maneira suave e fluida evitando acumulações de verniz. Mantenha sempre uma “ponta húmida” para evitar sobreposições.
3. Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas de verniz ou pintura. Tenha previsto que o tempo de secagem aumentará ligeiramente por cada camada que se aplique. Certifique-se de que haja sempre boa ventilação durante o processo de secagem. Se for necessário faça uma lixagem intermédia utilizando os discos de rede ou o sistema Bona Scrad System de grão P150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz. **Aviso:** Se deixou secar a camada de verniz anterior durante mais de 24 horas, então será necessário efetuar sempre uma lixagem intermédia.

Finishes



Bona®

Verniz Bona Sportive Finish

Ficha técnica

O **Bona Sportive Finish** é um verniz resistente de 2 componentes especialmente desenvolvido para pavimentos de madeira de pavilhões polidesportivos. Cumpre a norma europeia para superfícies desportivas de interior (EN 14904:2006) e proporciona uma superfície segura para a ótima prática de desportos. Além disso, é recomendado pela associação internacional de basquetebol (FIBA) para as competições internacionais de maior nível. O verniz Sportive Finish tem umas propriedades excelentes de nivelamento e de fácil de aplicação em grandes extensões de pavimentos. Utiliza um sistema de endurecimento de 2 componentes especialmente desenhado para oferecer uma margem de segurança extra e para garantir um bom resultado.

- Resistência elevada contra o desgaste e as marcas de calçado
- Muita boa resistência contra os produtos químicos
- Apto para recobrir pavimentos pré-acabados
- Cumpre com a norma EN 14904:2006 (norma europeia para superfícies desportivas de interior)
- Cumpre com a norma DIN 18032:2 correspondente ao antideslizamento (norma alemã para superfícies desportivas de interior)
- Não contém NMP (n-metil pirrolidona) nem NEP (n-etil pirrolidona).

Dados técnicos

Tipo de verniz:	Verniz à base de água de 2comp. 100% poliuretano
Conteúdo em sólidos:	~32%
COV:	80 g/litro (incluído o endurecedor)
Resistência contra o desgaste:	Aprox. 5 mg/100 rotações (SIS 923509)
Brilho (a 60°):	Brilho ~90%, Mate ~20%
Proporções da mistura:	1 parte de endurecedor Sportive Hardener por cada 50 partes de verniz Sportive Finish (2%)
Tempo de aplicação uma vez misturado:	5 horas a 20°C (menor a maior temperatura)
Tempo de secagem até:	- Estar pronto para a lixagem/recobrimento: 2½-3 horas* - Uso leve: 72 horas* - Dureza máxima: 7 dias* <i>*em condições climáticas normais, 20 °C/60% H.R. Certifique-se de que tenha boa ventilação em todo o momento durante a sua utilização.</i>
Ferramentas para a aplicação:	Aplicador específico Bona (T-bar) o rolo Bona
Rendimento:	8-10 m/litro (120-100g/m) por camada
Segurança	Verniz: não classificado Endurecedor: Classificado (consulte Ficha de Segurança)
Limpeza:	Elimine qualquer resíduo de material das ferramentas antes de as limpar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode-se tirar com acetona.
Validade:	1 ano desde a data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenamento / transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem ou o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho do pack:	2 x 10,4 litros, endurecedor incluído (24 caixas por palete)

Finishes



Bona®