

Bona Sportive Finish

Лист технической информации

«Bona Sportive Finish» – 2-х компонентный износостойкий лак на основе чистой полиуретановой дисперсии, специально разработанный для финишного покрытия деревянных спортивных полов. Соответствуя требованиям европейского стандарта EN 14904:2006 на сопротивление скольжению для деревянных полов в крытых спортивных залах, обеспечивает безопасную поверхность для оптимальной спортивной деятельности. Более того, лак «Bona Sportive Finish» рекомендуется международной баскетбольной ассоциацией «FIBA» на поверхностях для высшего уровня интернациональных соревнований.

- Высокая устойчивость к износу и потёртости от подошвы спорт. обуви
- Очень хорошая химическая устойчивость
- Соответствует требованиям европейского стандарта EN 14904:2006 на сопротивление скольжению
- Сертифицирован ассоциацией «FIBA»

Тех. данные

Тип:	2-компонентная полиуретановая дисперсия
Сухой остаток:	Около 32%
Содержание ЛОС:	макс. 80 г/л (с отвердителем)
Степень блеска (при 60°):	Глянцевый ~90% / Матовый ~20%
Разбавление:	1 часть отвердителя к 50 частям лака (2%) При необходимости можно добавить Bona Retarder (4%) для более длительного открытого времени.
Открытое время:	5 часов при температуре 20°C (более высокая температура сокращает открытое время)
Время высыхания:	- Готовность к промеж. шлифовке: не менее 8 часов* - Лёгкая эксплуатация: 72 часа* - Полная полимеризация: через 7 дней* *при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 50%
Инструмент для нанесения:	Валик «Bona» из микрофибры или аппликатор «T-bar»
Расход материала:	8-10 м ² /л (100-120 г/м ²) в один слой
Маркировка:	Не подлежит / Отвердитель (См. паспорт безопасности)
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном
Срок хранения:	Не менее 1 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	2 x 10,4 литра (24 коробки на паллете)

Finishing



Bona Sportive Finish

Лист технической информации

Подготовка

Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений, а также покрыта грунтовочным слоем «Bona Sportive Primer». Обратите внимание, что перед применением, материал должен иметь комнатную температуру.

Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении не должна быть ниже +16 °C.

Рекомендация

- 1 x Bona Sportive Primer
- 1 x Bona Sportive Finish
- Матировка/Промежуточная шлифовка
- 1-2 x Bona Sportive Paint
- 1-2 x Bona Spotive Finish

Примечание:

Не рекомендуется наносить более двух слоёв лака в день из-за повышенного риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины.

Некоторые виды малярной ленты, для нанесения контурной разметки линий спортивного пола, могут содержать пластификаторы, которые способны размягчить и повредить полиуретанновый лак. Используемая малярная лента должна иметь низкий уровень сцепления к основанию и не должна оставаться на поверхности долгое время.

Применение

1. Перед использованием встряхните контейнер с материалом, добавьте в него отвердитель, вставьте в горлышко прилагаемый фильтр и ещё раз тщательно перемешайте материал в течении одной минуты, путём энергичного встряхивания. Это необходимо для равномерного распределения отвердителя по всему объёму, т.к. в противном случае на лакированной поверхности возможно появление участков с различной степенью блеска. При использовании материала в маленьких пропорциях, соблюдайте соотношение замешивания (2%).
2. Дайте настояться полученной смеси в течение 5 минут в канистре с открытой крышкой. В результате из лаковой смеси выйдут образовавшиеся пузырьки воздуха и начнётся химический процесс. После смешивания компонентов продукт может использоваться в течении 5 часов.
3. Равномерно нанесите материал при помощи валика «Bona» из микрофибры для водных лаков или аппликатора «T-bar». Наносите лак плавными движениями в направлении волокон древесины, избегайте скопления лака. Следите за тем, чтобы граница лакового покрытия всегда была влажной, это поможет избежать нахлёстов лакового покрытия. После этого дайте поверхности хорошо высохнуть.

Finishing



Bona Sportive Finish

Лист технической информации

4. Произведите матировку поверхности с помощью «Bona Diamond Abrasives» зерном 120 или аналогичным материалом и удалите пыль с поверхности, прежде чем нанести последующий слой лака или краски «Bona Sportive Paint».

Примечание:

Если слой лака «Bona Sportive Finish» был высушен более 24 часов, то матировка, перед нанесением последующего слоя лака, требуется в обязательном порядке!

Уход

Для регулярной очистки деревянного спортивного пола рекомендуется использовать «Bona Sportive Cleaner», а для периодической, интенсивной очистки «Bona Sportive Cleaner Plus».

Для поддержания востребованной профессионально спортивной поверхности пола и уменьшения цикла его полноценной перешлифовки, пол может быть покрыт дополнительными слоями лака «Bona Sportive Finish» в определённом интервале, который зачастую зависит от нагрузки и износа поверхности и обычно производится в промежутке от 1 до 3 лет.

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Finishing



Bona[®]